DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST MASBETON

OPIS

Proizvod MASBETON je bele boje, spreman za upotrebu, najvišeg kvaliteta, može se koristiti u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima, a sastoji se od peska kontrolisane granulacije, cementa, hidrauličnih veziva i specijalnih polimera koji regulišu njegovu obradivost i određuju njegovu tečljivost.

Proizvod ima odlične mehaničke karakteristike koje omogućávaju saobraćaj vozila.

OPSTE INFORMACIJE

Materijal je spreman za upotrebu, nije potrebno koristiti dodatne proizvode. Osnovna karakteristika koja odlikuje MASBETON je lakoća pripreme i nanošenja, koja uz kontrolisano sušenje gotovo uvek omogućáva savršeno nivelisanje površine, kako unutrašnje tako i spoljašnje.

Proizvod MASBETON zahteva svega nekoliko centimetara debljine i omogućáva izradu podova štampanih, sa efektom oblaka, gletovanih, brušenih, tipa cocciopesto, tipa micro-topp, spray-deck, kiselinski obrađenih, BasFloor itd.

NACIN PRIMENE

Proizvod se može nanositi već od samo 1,5 cm debljine pa do oko 8/10 cm.

Površina mora biti apsolutno čvrsta i zdrava, čista, bez mrlja od ulja, boja itd., a u slučaju mikroprslina, zatvoriti ih cementnom smesom (sastavljenom od cementa, proizvoda Polimero 20 i vode, peska i sintetičke mrežice). Proizvod MASBETON može se ugraditi i na mermer, keramiku, stare štampane podove itd.; u tim slučajevima uz prethodno nanošenje našeg proizvoda Polimero 20 svež na svež, mešanjem 2 dela vode sa 1,5 dela proizvoda Polimero 20 i dodavanjem cementa u mešavinu dok se ne dobije retka cementna kaša, koju treba naneti na prethodno dobro nakvašen beton, ali bez zadržávanja vode. Ili 12 sati ranije naneti proizvod Uni-Primer 280 New, koji omogućáva vezivanje novog poda za podlogu.

Nakon nanošenja proizvoda na površinu, po njoj rasprskati tanak sloj vode i zagladiti čeličnom gletaricom.

Proizvod MASBETON se može obojiti u trenutku mešanja sintetičkim oksidom u prahu, kako bi se dobile sve željene nijanse. Ili se po njemu može posuti posipni očvršćivač Corpav u boji. Ako se koristi za brušene podove, estrih izrađen od ovog proizvoda može se brusiti nakon 3/4 dana sušenja, u zavisnosti od temperature. Nakon prve faze brušenja, površinu zakitovati kako bi se uklonila eventualna poroznost, a zatim pristupiti poliranju.

U slučaju izrade štampanog poda naneti sredstvo za odvajanje, koje sprečáva da se kalupi zalepe za MASBETON; sredstvo za odvajanje može biti DS-R (u prahu) ili Re-Color (tečno).

Mešávina MASBETON:

Potrošnja: 21 kg/m^2 pri debljini od 1,5 cm

- 25 kg proizvoda Masbeton
- Sintetički oksid po potrebi

- Oko 5,5 l vode, do potrebne plastične konzistencije.

Na suv pod mogu se naneti razne vrste proizvoda koji štite pod od atmosferskih uticaja i raznih vrsta mrlja. Proizvodi koji se mogu naneti su: metakrilna smola DS-CS, hidrofobna sredstva, poliuretanske smole tipa DS-POLTEC.

UPOZORENJA

Ne nanositi proizvod na temperaturama okoline nižim od +5°C ili višim od 35 °C

Upotreba proizvoda preporučuje se isključivo profesionalcima.

PAKOVANJE

Džak od 25 kg

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantovati da su iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom neposrednom kontrolom. Odgovornost je Kupca da proveri da li je proizvod pogodan za nameravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan da se uveri u prikladnost i potpunost ovih informacija u odnosu na konkretnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvek izvedu probe pre primene proizvoda, kako bi se obezbedila prikladnost samog proizvoda.