DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA MICRO-TOPP
PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS EM MICROCIMENTO

DESCRIÇÃO

O Micro-topp é um sistema cimentício polimérico utilizado para pavimentos contínuos, para interiores e exteriores.

O Micro-topp é ideal para recuperar ou criar pavimentos artísticos e decorativos, sobre cerâmica, mármore, terracota, betão, blocos de cimento, etc., com grande efeito arquitetónico. Pela sua beleza, naturalidade, singularidade e aplicações criativas, o Micro-topp é utilizado em lojas, showrooms, habitações, restaurantes, hotéis, centros comerciais, bordas de piscinas, pavilhões industriais, passeios, alamedas, terraços, balcões, etc.

GENERALIDADES

Particularmente adequado para a realização de pavimentos contínuos, com efeito nublado, espatulado, etc., sobre substratos existentes. O Micro-topp tem base branca, oferecendo assim a possibilidade de obter inúmeras tonalidades de cor, misturando-o com pasta corante de base aquosa. A sua formulação especial confere ao Micro-topp uma excelente resistência ao tráfego intenso e uma maior resistência aos sais e aos raios UV.

DESEMPENHO FINAL	
Massa volúmica do produto endurecido	1,8 kg/l
Resistência à compressão aos 28 dias	23,0 MPa (EN 196-1)
Resistência à flexão aos 28 dias	8,9 MPa (EN 196-1)
Aderência ao betão	1,0 MPa (EN 13892-8)

SISTEMA DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

O substrato não deve libertar pó e deve estar são, limpo, seco, isento de pó ou gorduras e de partes friáveis, isento de produtos descolados e de leitança de cimento; quaisquer outras substâncias estranhas devem ser cuidadosamente removidas. A área de aplicação deverá ser deixada curar durante pelo menos 28 dias. A superfície deverá estar completamente isenta de resíduos de sujidade, óleo, tintas, musgo, pó e outras substâncias contaminantes, tais como: resinas, agentes de cura antievaporação e ceras.

As superfícies onde se irá aplicar o produto Micro-topp devem ser coplanares e isentas de microfissuras; também as eventuais emendas de pavimentos e os enchimentos de roços podem provocar microfissuras e/ou fendas no nosso produto aplicado. Por isso, deverão ser tomadas as devidas precauções antes da aplicação do novo pavimento em Micro-topp. As juntas de dilatação deverão ser respeitadas. A superfície deverá ser deixada curar durante um período de 4-8 horas entre as diferentes aplicações de Micro-topp.

APLICAÇÃO

Dispomos de 3 produtos para os pavimentos em Micro-topp:

Micro-topp BS (a base, com grão mais grosso)

Micro-topp MD (a camada de regularização, com grão mais fino)

Micro-topp Fine (o estuque, para as camadas de regularização/barramentos)

Para todos devem ser seguidas as indicações abaixo:

Antes de iniciar a fase ①, aplicar o primer Uni-primer 280 New (ver ficha técnica).

O Uni-primer 280 New deve ser utilizado em todos os substratos que apresentem um pavimento em cerâmica, mármore, terracota, vidro ou pavimentos industriais. As juntas deverão ser primeiro preenchidas com o mesmo primer e quartzo e, após a sua secagem, pelo menos 12 horas, aplicar o Uni-primer 280 New.

- O Micro-topp BS deve ser amassado com Acril BS, devidamente doseado para obter uma mistura fluida e já fornecido na embalagem. Misturar com furadeira/berbequim equipada com haste misturadora a baixa rotação durante cerca de 5 minutos, ou com misturadora automática adequada, até obter uma mistura homogénea, sem grumos e sem qualquer tipo de impurezas. Passados 2 minutos, é necessário agitar novamente a mistura e proceder à aplicação com uma espessura máxima de 1,2 a 3 mm para o Micro-topp BS. No caso de substratos porosos, como betonilhas cimentícias ou cerâmica, repetir uma segunda aplicação de Micro-topp BS. O Micro-topp BS é um produto ligeiramente autonivelante.
- O Micro-topp MD deve ser amassado com Acril MD, devidamente doseado para obter uma mistura fluida e já fornecido na embalagem. Misturar com furadeira/berbequim equipada com haste misturadora a baixa rotação durante cerca de 5 minutos, ou com misturadora automática adequada, até obter uma mistura homogénea, sem grumos e sem qualquer tipo de impurezas. Passados 2 minutos, é necessário agitar novamente a mistura e proceder à aplicação, efetuando um barramento sobre o pavimento, após aplicação prévia no substrato do produto Acril MD diluído com 2 partes de água.
- O Micro-topp Fine deve ser amassado com Acril Fine, devidamente doseado para obter uma mistura fluida e já fornecido na embalagem. Misturar com furadeira/berbequim equipada com haste misturadora a baixa rotação durante cerca de 5 minutos, ou com misturadora automática adequada, até obter uma mistura homogénea, sem grumos e sem qualquer tipo de impurezas. Passados 2 minutos, é necessário agitar novamente a mistura e proceder à aplicação, efetuando um barramento sobre o pavimento, após aplicação prévia no substrato do produto Acril Fine diluído com 2 partes de água.

Uma vez misturados, os produtos devem ser aplicados no prazo de 25-30 minutos. As temperaturas antes de uma eventual mistura e aplicação do material deverão situar-se entre 5°C e 30°C. Não utilizar em caso de temperaturas extremas ou em condições de vento forte. A partir da segunda fase, recomenda-se caminhar sobre o pavimento com protetores de calçado. Após a aplicação dos produtos acima referidos, a superfície deverá ser deixada curar durante um período de 4-8 horas entre as diferentes aplicações e 24 horas antes de permitir o trânsito pedonal.

Após a execução do pavimento, e antes de efetuar o tratamento de proteção, recomenda-se manter o pavimento limpo e, sobretudo, evitar a queda de substâncias oleosas que possam prejudicar o tratamento

posterior.

Os pavimentos em Micro-topp são executados de forma artesanal, pelo que devem ser compreendidas e aceites ligeiras irregularidades e pequenos defeitos decorrentes do facto de se trabalhar um material "semiplástico". Na lixagem efetuada sobre o Micro-topp e/ou sobre produtos cimentícios semelhantes, o ponto riscado ficará evidenciado com uma cor mais intensa na fase de aplicação da resina, pelo que se deve prestar muita atenção à uniformidade da lixagem.

PROTEÇÃO

Após 4-5 dias, recomenda-se aplicar uma resina de proteção. O tipo de tratamento será escolhido em função do tráfego e do local de instalação. Recomenda-se DS-CS, Epox 645, DS-POL 198, Cera MT autobrilhante.

ADVERTÊNCIAS

Os pavimentos em Micro-topp são pavimentos decorativos, pelo que se deverá prestar especial atenção à sua manutenção, sobre a resina ou cera de proteção. Lavar o pavimento com detergentes de pH neutro. Nunca utilizar produtos ou substâncias agressivas.

Em função da utilização, recomenda-se aplicar periodicamente uma nova camada de Cera MT.

RENDIMENTO

CONSUMOS MÉDIOS por m^2:

Micro-topp BS 2 kg

Micro-topp MD 0,750 kg

Micro-topp Fine 0,150 kg

ARMAZENAMENTO

Conservar em local fresco e seguro, a uma temperatura de 15°C – 20°C. Manter os recipientes bem fechados. O prazo de validade em armazém do Acril MT é de pelo menos 12 meses e o do Micro-topp é de 12 meses.

EMBALAGEM

Micro-topp BS em baldes de 17 kg	Acril BS em bidões de 3,200 l
Micro-topp MD em baldes de 15 kg	Acril MD em bidões de 4,700 l
Micro-topp Fine em baldes de 12 kg	Acril FINE em bidões de 3,900 l

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.