DESIGN SYSTEMS

# النشرة الفنية POLIMERO 20

## راتنج بوليمري لجسر الالتصاق

## الوصف

يتكوّن Polimero 20 من تشتت مائي لبوليمر مشترك اصطناعي عالي الثبات في الوسط القلوي، معدَّل خصيصاً لتحضير الخلطات الأسمنتية.

تتيح تركيبته الخاصة الحصول على أغشية ورَوبات أسمنتية عالية الالتصاق والمرونة، تسهّل وتحسّن التصاق جميع التطبيقات اللاحقة بالسطح التحتي.

## معلومات عامة

يأتي Polimero 20 على شكل سائل لزج حليبي قابل للتخفيف بالماء بجميع النسب. وتتميز الأغشية المتصلبة الناتجة عنه بمرونة ملحوظة ومقاومة ممتازة للقلويات، ولا يمكن إعادة استحلابها لا في الماء البارد ولا في الماء الساخن. وتضمن هذه الخصائص ديمومة الالتصاق مع مرور الوقت في أقسى الظروف. يجعل Polimero 20 الأسطح المعالَجة والملاط المحضَّر به نفّاذة وقابلة للتنفس، ويجعلها خاملة تجاه تأثير الزيوت والمذيبات والعديد من المنتجات الكيميائية.

| البيانات الفنية | | | |
|---|---|---|---|
| الطبيعة الكيميائية | راتنجات ستايرينية | الكثافة | 1,020 $kg/dm^3$ كحد أدنى |
| المظهر | سائل لزج | الذوبانية في الماء | قابل للذوبان كلياً |
| اللون | أبيض حليبي | التخزين | في مكان محمي وجاف |

## نظام التطبيق

### كبرايمر للجص المطبوع (Intonaco Stampato)

في حالة التطبيق على جدران من الخرسانة المسلحة، من المستحسن إجراء غسيل عميق بحمض الهيدروكلوريك وغسّالة الضغط العالي، يليه تطبيق البرايمر الخاص بنا Polimero 20 مخففاً بالماء بنسبة 1/1 مع إضافة الأسمنت؛ يُفرش هذا الخليط على الجدار، ويُنصح بتطبيقه على أجزاء صغيرة تباعاً، ثم يُطبَّق منتج Starmix بطريقة الطري على الطري.

### في حالة الخرسانة و/أو الجص

يُستخدم Polimero 20 في جميع الحالات التي تتطلب تحسين التصاق الجص والملاط بالأسطح الملساء أو التي تواجه صعوبة في الالتصاق، وفي الحالات التي تتطلب مقاومة عالية للاهتزازات. ويُستخدم لتثبيت مواد التسوية الأسمنتية أو الجيرية أو الجبسية على الجص القديم أو المتصلب أصلاً. يُستخدم Polimero 20 لتحضير رَوبات الالتصاق والملاط الأسمنتي للتسوية وترميم المنشآت المتضررة، ولإصلاح التكسرات، ولسد الشقوق، ولتسوية الأسطح التحتية من أي نوع. كما يُستخدم لربط الخرسانة القديمة بصبّة جديدة، ولحماية حديد التسليح، وللعزل ضد الرطوبة لأي سطح خرساني.

### لتطبيق Spray Deck

من المهم استخدام Polimero 20 أيضاً لتنفيذ منتج Spray-Deck (الأرضية المرشوشة)، حيث يُخلط مع الماء بنسبة 2/1 ثم يُستخدم في الخلطة مع Corpav، لتكوين خليط متجانس يُستخدم لاحقاً بطريقتين: كطبقة تسوية للسطح أو بالرش مع أو بدون استنسل.

**برايمر بطريقة الطري على الطري**

يُنصح باستخدام رَوبة أسمنتية مكوّنة كما يلي: يُخلط 1 جزء من Polimero 20 جيداً مع 1 جزء من الماء، ثم يُضاف مع التحريك البطيء والمستمر 3 أجزاء من أسمنت بورتلاند نوع R 42,5 حتى الحصول على تشتت متجانس خالٍ من الكتل. يمكن تطبيق الخليط الناتج بالفرشاة أو الرول أو المالج المسنن حسب اللزوجة ونوع السطح المراد معالجته، ثم يُشرع فوراً، بطريقة الطري على الطري، في تنفيذ طبقة التسوية أو التطبيق بالرش للمنتج المطلوب.

## معدل التغطية

على الأسطح الملساء أو قليلة المسامية يبلغ متوسط الاستهلاك 150 - 250 $g/m^2$

## تحذيرات

يجب تطبيق الخلطات المحتوية على Polimero 20 على أسطح نظيفة تماماً وسليمة وخالية من المواد غير المتماسكة، وخالية من الزيوت والشحوم والشموع والدهانات الجيرية وأغشية الماء وأي مادة أخرى مانعة للالتصاق.

سواء استُخدم كما هو أو مخففاً أو كرَوبة، من المهم أن تُطبَّق الخلطة المراد تثبيتها على الراتنج أو الرَوبة وهما لا يزالان طريين. يُطبَّق Polimero 20 والخلطات المحتوية عليه عند درجات حرارة لا تقل عن +2°C. وإذا كان المنتج لزجاً جداً بالنسبة لنوع التطبيق المحدد، يمكن تخفيفه بالماء حتى الحصول على قابلية التشغيل المطلوبة. بعد التخفيف من المهم التحريك من حين لآخر لاستعادة تجانس التشتت.

يتأثر Polimero 20 بالصقيع ودرجات الحرارة المرتفعة جداً، ولذلك يجب تخزينه عند درجات حرارة تتراوح بين 0° و50°C. في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق والمخزنة في الظروف المذكورة وبعيداً عن أشعة الشمس القوية، تبلغ مدة الصلاحية 12 شهراً من تاريخ وثيقة النقل. Polimero 20 منتج غير ضار عند ملامسة الجلد، لكنه يميل إلى التصلب بسرعة، ولذلك يجب إزالته فوراً بالماء، وفي حالة تصلبه يُغسل بكثير من الماء والصابون مع تجنب استخدام المذيبات. في حالة ملامسة العينين تُغسلان فوراً بكثير من الماء النظيف. لا يُلقى المنتج والعبوة في البيئة. لا يُبتلع. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

## العبوة

عبوة بلاستيكية سعة 10 لترات.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**