DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST POLIMERO 20
POLIMERNA SMOLA ZA MOST PRIANJANJA

OPIS

Polimero 20 se sastoji od vodene disperzije sintetickog kopolimera visoke stabilnosti u alkalnoj sredini, posebno modificiranog za pripremu cementnih mjesavina.

Posebna formulacija omogucáva dobijanje visoko adhezivnih i elasticnih filmova i cementnih kasa koje olaksavaju i poboljsavaju prianjanje svih narednih nanosa na podlogu.

OPCE KARAKTERISTIKE

Polimero 20 je viskozna, mlijecna tecnost koja se moze razrijediti vodom u svim omjerima. Ocvrsli filmovi koji se dobijaju imaju znacajnu elasticnost i odlicnu otpornost na alkalije i vise se ne mogu ponovo emulgirati ni u hladnoj ni u toploj vodi. Ove karakteristike garantiraju trajnost prianjanja tokom vremena u najtezim uvjetima. Polimero 20 cini tretirane povrsine i maltere pripremljene s njim propusnim i paropropusnim, cinecih inertnim na djelovanje ulja, rastvaraca i mnogih hemijskih proizvoda.

TEHNICKI PODACI			
Hemijska priroda	Stirenske smole	Gustoca	Najmanje 1,020 kg/dm^3
Izgled	Viskozna tecnost	Rastvorljivost u vodi	Potpuno rastvorljiv
Boja	Mlijecno bijela	Skladistenje	Na zasticenom i suhom mjestu

NACIN PRIMJENE

Kao prajmer za Stampani malter (Intonaco Stampato)

U slucaju nanosenja na zidove od armiranog betona, dobro je izvrsiti temeljito pranje hlorovodonicnom kiselinom i visokotlacnim peracem, uz naknadno nanosenje naseg prajmera Polimero 20, razrijeđenog vodom 1/1 uz dodatak cementa; ovu mjesavinu treba nanijeti na zid, preporucuje se nanositi je malo po malo i svjeze na svjeze nanijeti proizvod Starmix.

U slucaju betona i/ili maltera

Polimero 20 se koristi u svim slucajevima kada je potrebno poboljsati prianjanje zbuka i maltera na glatke podloge ili podloge koje otezavaju prianjanje, kao i u slucajevima kada se zahtijeva visoka otpornost na vibracije. Koristi se za prianjanje glet masa, kako cementnih tako i krecnih ili na bazi gipsa, na stare ili vec ocvrsle maltere. Polimero 20 sluzi za pripremu veznih cementnih kasa i cementnih maltera za gletovanje i sanaciju osteceńih konstrukcija, za popravak okrnjenih ivica, za zaptivanje pukotina, za izravnavanje podloga svih vrsta. Osim toga, koristi se za spajanje starog betona s novim betonskim lijevom, za zastitu armaturnog zeljeza i za hidroizolaciju bilo koje betonske povrsine protiv vlage.

Za primjenu Spray Deck

Upotreba Polimero 20 vazna je i za izradu proizvoda Spray-Deck (prskani pod), koji se mijesa s vodom u omjeru 2/1 i zatim koristi u mjesavini s proizvodom Corpav, stvarajuci homogenu mjesavinu koja ce se

potom koristiti na dva načina, kao izravnavajući sloj površine ili prskanjem sa ili bez šablona.

Prajmer svježe na svježe

Preporučuje se upotreba cementne kaše sljedećeg sastava: 1 dio Polimero 20 savršeno se izmiješa s 1 dijelom vode i uz sporo i neprekidno miješanje dodaju se 3 dijela cementa tipa Portland 42,5 R dok se ne dobije homogena disperzija bez grudvica. Dobijena mješavina može se nanositi četkom, valjkom ili nazubljenom gletericom, ovisno o viskoznosti i vrsti površine koja se obrađuje, i odmah potom, svježe na svježe, nastaviti s gletovanjem ili nanošenjem prskanjem proizvoda koji se nanosi.

POTROŠNJA

Na glatkim ili slabo poroznim podlogama prosječna potrošnja iznosi 150 - 250 g/m^2

UPOZORENJA

Mješavine koje sadrže Polimero 20 moraju se nanositi na savršeno čiste, zdrave podloge bez nevezanih materijala, bez ulja, masti, voskova, krečnih boja, vodenih filmova i svakog drugog antiadhezivnog materijala.

Bez obzira na to da li se koristi u izvornom obliku, razrijeđen ili kao cementna kaša, važno je da se mješavina koja se veže nanese na još svježu smolu ili kašu. Polimero 20 i mješavine koje ga sadrže nanose se na temperaturama ne nižim od +2 °C. U slučaju da je proizvod previše viskozan za specifičnu vrstu primjene, mogućе ga je razrijediti vodom do postizanja željene obradivosti. Nakon razrjeđivanja važno je povremeno promiješati kako bi se obnovila homogenost disperzije.

Polimero 20 je osjetljiv na mraz i previsoke temperature, stoga se mora skladištiti na temperaturama između 0° i 50 °C. U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, skladišten u navedenim uvjetima i zaštićen od jakog sunčevog zračenja, rok trajanja je 12 mjeseci od datuma otpremnice. Polimero 20 je bezopasan proizvod pri kontaktu s kožom, ali ima tendenciju brzog očvršćavanja, pa ga treba odmah ukloniti vodom, a u slučaju da je očvrsnuo, obilno oprati vodom i sapunom izbjegavajući upotrebu rastvarača. U slučaju kontakta s očima odmah obilno isprati svježom vodom. Ne ispuštati proizvod i ambalažu u okoliš. Ne gutati. Držati van dohvata djece.

PAKOVANJE

Plastični kanister od 10 litara.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uvjeti upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.