DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT POLIMERO 20
POLYMERHARZ FÜR HAFTBRÜCKEN

BESCHREIBUNG

Polimero 20 besteht aus der wässrigen Dispersion eines synthetischen Copolymers mit hoher Stabilität im alkalischen Milieu, das speziell für die Herstellung von Zementmischungen modifiziert wurde.

Die besondere Rezeptur ermöglicht hochhaftende und elastische Filme und Zementschlämmen, die die Haftung aller nachfolgenden Anwendungen am Untergrund erleichtern und verbessern.

ALLGEMEINES

Polimero 20 ist eine viskose, milchige Flüssigkeit, die in jedem Verhältnis mit Wasser verdünnbar ist. Die erhärteten Filme weisen eine bemerkenswerte Elastizität und eine ausgezeichnete Alkalibeständigkeit auf und sind weder in kaltem noch in warmem Wasser wieder emulgierbar. Diese Eigenschaften gewährleisten die dauerhafte Haftung auch unter härtesten Bedingungen. Polimero 20 macht die behandelten Oberflächen und die damit hergestellten Mörtel durchlässig und atmungsaktiv und macht sie unempfindlich gegen die Einwirkung von Ölen, Lösemitteln und vielen Chemikalien.

TECHNISCHE DATEN			
Chemische Natur	Styrolharze	Dichte	Min. 1,020 kg/dm^3
Aussehen	Viskose Flüssigkeit	Wasserlöslichkeit	Vollständig löslich
Farbe	Milchweiß	Lagerung	An geschütztem, trockenem Ort

ANWENDUNGSSYSTEM

Als Primer für Intonaco Stampato (Stempelputz)

Bei der Anwendung auf Stahlbetonwänden empfiehlt sich eine gründliche Reinigung mit Salzsäure und Hochdruckreiniger, anschließend wird unser Primer Polimero 20, 1/1 mit Wasser verdünnt und unter Zugabe von Zement, aufgetragen; diese Mischung ist auf die Wand aufzubringen, es wird empfohlen, sie abschnittsweise aufzutragen und das Produkt Starmix nass in nass aufzubringen.

Bei Beton und/oder Putzen

Polimero 20 wird in allen Fällen eingesetzt, in denen die Haftung von Putzen und Mörteln auf glatten oder schwer haftenden Untergründen verbessert werden muss, sowie dort, wo eine hohe Vibrationsbeständigkeit gefordert ist. Es dient als Haftvermittler für zement-, kalk- oder gipsgebundene Spachtelmassen auf alten oder bereits erhärteten Putzen. Polimero 20 dient zur Herstellung von Haftschlämmen und Zementmörteln für das Spachteln und die Instandsetzung geschädigter Bauteile, für die Ausbesserung von Abplatzungen, für das Verschließen von Rissen und für den Ausgleich von Untergründen aller Art. Außerdem wird es verwendet, um Altbeton mit einem neuen Betonguss zu verbinden, zum Schutz der Bewehrungsstähle und zur Abdichtung aller Betonoberflächen gegen Feuchtigkeit.

Für die Anwendung Spray Deck

Polimero 20 ist auch für die Herstellung des Produkts Spray-Deck (Spritzboden) wichtig: Es wird im Verhältnis 2/1 mit Wasser gemischt und dann in der Mischung mit Corpav verwendet, wodurch eine homogene Mischung entsteht, die anschließend auf zwei Arten verwendet wird: als Spachtelung der Oberfläche oder im Spritzverfahren mit oder ohne Schablone.

Primer nass in nass

Es wird empfohlen, eine Zementschlämme folgender Zusammensetzung zu verwenden: 1 Teil Polimero 20 wird gründlich mit 1 Teil Wasser vermischt, und unter langsamem, ständigem Rühren werden 3 Teile Portlandzement 42,5 R zugegeben, bis eine homogene, klumpenfreie Dispersion entsteht. Die erhaltene Mischung kann je nach Viskosität und Art der zu behandelnden Oberfläche mit Pinsel, Rolle oder Zahnspachtel aufgetragen werden; unmittelbar danach wird nass in nass mit der Spachtelung oder dem Spritzauftrag des aufzubringenden Produkts fortgefahren.

VERBRAUCH

Auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen beträgt der durchschnittliche Verbrauch 150 - 250 g/m^2

WARNHINWEISE

Mischungen mit Polimero 20 müssen auf vollkommen sauberen, gesunden Untergründen aufgetragen werden, die frei von losen Bestandteilen, Ölen, Fetten, Wachsen, Kalkanstrichen, Wasserfilmen und allen anderen haftungsmindernden Stoffen sind.

Unabhängig davon, ob das Produkt unverdünnt, verdünnt oder als Schlämme verwendet wird, ist es wichtig, dass die zu verankernde Mischung auf das noch frische Harz bzw. die noch frische Schlämme aufgetragen wird. Polimero 20 und die Mischungen, die es enthalten, sind bei Temperaturen von nicht unter +2°C aufzutragen. Falls das Produkt für die jeweilige Anwendung zu viskos ist, kann es mit Wasser verdünnt werden, bis die gewünschte Verarbeitbarkeit erreicht ist. Nach dem Verdünnen ist es wichtig, von Zeit zu Zeit umzurühren, um die Homogenität der Dispersion wiederherzustellen.

Polimero 20 ist frost- und hitzeempfindlich und muss daher bei Temperaturen zwischen 0° und 50°C gelagert werden. In den gut verschlossenen Originalgebinden, unter den genannten Bedingungen und vor starker Sonneneinstrahlung geschützt gelagert, beträgt die Haltbarkeit 12 Monate ab dem Datum des Lieferscheins. Polimero 20 ist bei Hautkontakt unschädlich, neigt jedoch dazu, schnell zu erhärten; es muss daher sofort mit Wasser entfernt werden, und falls es bereits erhärtet ist, gründlich mit Wasser und Seife abwaschen, ohne Lösemittel zu verwenden. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit frischem Wasser spülen. Produkt und Behälter nicht in die Umwelt gelangen lassen. Nicht verschlucken. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERPACKUNG

Kunststoffkanister mit 10 Litern.

DESIGN SYSTEMS

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.