DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA POLIMERO 20
RESINA POLIMÉRICA PARA PUENTE DE ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN

Polimero 20 está constituido por la dispersión acuosa de un copolímero sintético de elevada estabilidad en medio alcalino, especialmente modificado para la preparación de mezclas cementosas.

Su particular formulación permite obtener películas y lechadas altamente adhesivas y elásticas que facilitan y mejoran la adherencia al soporte de todas las aplicaciones posteriores.

GENERALIDADES

Polimero 20 se presenta en forma de líquido viscoso y lechoso, diluible en agua en todas las proporciones. Las películas endurecidas que se obtienen tienen una notable elasticidad y una óptima resistencia a los álcalis, y ya no son reemulsionables ni en agua fría ni en agua caliente. Estas características garantizan la durabilidad del agarre en el tiempo en las condiciones más severas. Polimero 20 hace permeables y transpirables las superficies tratadas y los morteros confeccionados con él, haciéndolos inertes a la acción de los aceites, de los disolventes y de muchos productos químicos.

DATOS TÉCNICOS			
Naturaleza química	Resinas estirénicas	Densidad	Mín. 1,020 kg/dm^3
Aspecto	Líquido viscoso	Solubilidad en agua	Totalmente soluble
Color	Blanco lechoso	Almacenamiento	En lugar protegido y seco

SISTEMA DE APLICACIÓN

Como Primer para Revoque Estampado (Intonaco Stampato)

En caso de aplicación sobre paredes de hormigón armado, conviene realizar un lavado a fondo con ácido clorhídrico e hidrolimpiadora, con la posterior aplicación de nuestro primer Polimero 20, diluido con agua 1/1 y con la adición de cemento; esta mezcla debe extenderse sobre la pared, se recomienda aplicarla poco a poco y, fresco sobre fresco, aplicar el producto Starmix.

En caso de Hormigón y/o Revoques

Polimero 20 se utiliza en todos los casos en que es necesario mejorar la adherencia de revoques y morteros a soportes lisos o que presentan dificultades de adhesión, y en los casos en que se requiere una fuerte resistencia a las vibraciones. Se usa para fijar los enlucidos tanto cementosos como de cal o a base de yeso sobre revoques viejos o, en cualquier caso, ya endurecidos. Polimero 20 sirve para la preparación de lechadas de adherencia y morteros cementosos para el enlucido y la restauración de estructuras deterioradas, para la reparación de desconchados, para el sellado de fisuras y para la nivelación de sustratos de cualquier tipo. Además, se utiliza para unir el hormigón viejo a un nuevo vertido, para la protección de las armaduras de acero y para la impermeabilización contra la humedad de cualquier superficie de hormigón.

Para aplicación Spray Deck

Es importante el uso de Polimero 20 también para la realización del producto Spray-Deck (pavimento proyectado), el cual se mezcla con agua en proporción 2/1 y después se utiliza en la masa con Corpav, creando una mezcla homogénea que posteriormente se utilizará de dos maneras: como enlucido de la superficie o por proyección con o sin plantilla (stencil).

Primer Fresco sobre Fresco

Se recomienda utilizar una lechada cementosa compuesta de la siguiente manera: 1 parte de Polimero 20 se mezcla perfectamente con 1 parte de agua y se añaden, bajo agitación lenta y continua, 3 partes de cemento tipo Portland 42,5 R hasta obtener una dispersión homogénea y sin grumos. La mezcla obtenida puede aplicarse con brocha, rodillo o llana dentada según la viscosidad y el tipo de superficie a tratar, e inmediatamente después, fresco sobre fresco, proceder al enlucido o a la aplicación por proyección del producto a aplicar.

RENDIMIENTO

Sobre soportes lisos o poco porosos el consumo medio es de 150 - 250 g/m^2

ADVERTENCIAS

Las mezclas que contienen Polimero 20 deben aplicarse sobre soportes perfectamente limpios, sanos y exentos de materiales sueltos, exentos de aceites, grasas, ceras, pinturas a la cal, películas de agua y de cualquier otro material antiadherente.

Independientemente de que se use tal cual, diluido o como lechada, es importante que la mezcla a adherir se aplique sobre la resina o sobre la lechada todavía fresca. Polimero 20 y las mezclas que lo contienen deben aplicarse a temperaturas no inferiores a +2° C. En caso de que el producto resulte demasiado viscoso para el tipo de aplicación específica, es posible diluirlo con agua hasta obtener la trabajabilidad deseada. Después de la dilución es importante remover de vez en cuando para restablecer la homogeneidad de la dispersión.

Polimero 20 teme las heladas y las temperaturas demasiado elevadas, por lo que debe almacenarse a temperaturas comprendidas entre 0° y 50° C. En los envases originales bien cerrados, almacenados en las condiciones indicadas y al abrigo de la radiación solar intensa, la validez es de 12 meses desde la fecha del documento de transporte. Polimero 20 es un producto inocuo por contacto con la piel, pero tiende a endurecer rápidamente, por lo que es necesario eliminarlo inmediatamente con agua y, en caso de que haya endurecido, lavar abundantemente con agua y jabón evitando el uso de disolventes. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua fresca. No dispersar el producto ni el envase en el medio ambiente. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

ENVASE

Bidón de plástico de 10 litros.

DESIGN SYSTEMS

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.