DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE POLIMERO 20
RÉSINE POLYMÈRE POUR PONT D'ADHÉRENCE

DESCRIPTION

Le Polimero 20 est constitué d'une dispersion aqueuse d'un copolymère synthétique à haute stabilité en milieu alcalin, spécialement modifié pour la préparation de mélanges cimentaires.

Sa formulation particulière permet d'obtenir des films et des coulis de ciment hautement adhésifs et élastiques qui facilitent et améliorent l'accrochage au support de toutes les applications ultérieures.

GÉNÉRALITÉS

Le Polimero 20 se présente sous forme de liquide visqueux et laiteux, diluable dans l'eau en toutes proportions. Les films durcis obtenus présentent une élasticité remarquable et une excellente résistance aux alcalis et ne sont plus réémulsionnables, ni dans l'eau froide ni dans l'eau chaude. Ces caractéristiques garantissent la durabilité de l'accrochage dans le temps, dans les conditions les plus sévères. Le Polimero 20 rend perméables et respirantes les surfaces traitées et les mortiers confectionnés avec lui, en les rendant inertes à l'action des huiles, des solvants et de nombreux produits chimiques.

DONNÉES TECHNIQUES			
Nature chimique	Résines styréniques	Densité	1,020 kg/dm^3 minimum
Aspect	Liquide visqueux	Solubilité dans l'eau	Totalement soluble
Couleur	Blanc laiteux	Stockage	Dans un endroit protégé et sec

SYSTÈME D'APPLICATION

Comme primaire pour enduit imprimé (Intonaco Stampato)

En cas d'application sur des murs en béton armé, il convient d'effectuer un lavage en profondeur à l'acide chlorhydrique et au nettoyeur haute pression, suivi de l'application de notre primaire Polimero 20, dilué à l'eau 1/1 avec ajout de ciment ; ce mélange doit être étalé sur le mur. Il est conseillé de l'appliquer petit à petit et d'appliquer le produit Starmix frais sur frais.

En cas de béton et/ou d'enduits

Le Polimero 20 est utilisé dans tous les cas où il est nécessaire d'améliorer l'accrochage d'enduits et de mortiers sur des supports lisses ou présentant des difficultés d'adhérence, ainsi que dans les cas où une forte résistance aux vibrations est requise. Il est utilisé pour faire adhérer les enduits de lissage, qu'ils soient à base de ciment, de chaux ou de plâtre, sur des enduits anciens ou en tout cas déjà durcis. Le Polimero 20 sert à la préparation de coulis d'accrochage et de mortiers cimentaires pour le ragréage et la remise en état de structures dégradées, pour la réfection d'épaufrures, pour le colmatage de fissures, pour le nivellement de supports de tout type. Il est en outre utilisé pour solidariser le béton ancien à un nouveau coulage, pour la protection des fers d'armature et pour l'imperméabilisation contre l'humidité de toute surface en béton.

Pour application Spray Deck

L'utilisation du Polimero 20 est également importante pour la réalisation du produit Spray-Deck (sol projeté) : il est mélangé à l'eau dans un rapport de 2/1 puis utilisé dans le gâchage avec le Corpav, créant un mélange homogène qui sera ensuite utilisé de deux manières, comme ragréage de la surface ou par projection avec ou sans pochoir.

Primaire frais sur frais

Il est conseillé d'utiliser un coulis de ciment ainsi composé : 1 part de Polimero 20 est parfaitement mélangée à 1 part d'eau, puis on ajoute sous agitation lente et continue 3 parts de ciment type Portland 42,5 R jusqu'à obtenir une dispersion homogène et sans grumeaux. Le mélange obtenu peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou à la spatule crantée selon la viscosité et le type de surface à traiter, puis procéder immédiatement, frais sur frais, au ragréage ou à l'application par projection du produit à appliquer.

RENDEMENT

Sur supports lisses ou peu poreux, la consommation moyenne est de 150 - 250 g/m^2

AVERTISSEMENTS

Les mélanges contenant le Polimero 20 doivent être appliqués sur des supports parfaitement propres, sains et exempts de matériaux non cohérents, exempts d'huiles, de graisses, de cires, de peintures à la chaux, de films d'eau et de tout autre matériau antiadhérent.

Qu'il soit utilisé tel quel, dilué ou sous forme de coulis, il est important que le mélange à accrocher soit appliqué sur la résine ou sur le coulis encore frais. Le Polimero 20 et les mélanges qui le contiennent doivent être appliqués à des températures non inférieures à +2 °C. Si le produit est trop visqueux pour le type d'application spécifique, il est possible de le diluer avec de l'eau jusqu'à obtenir l'ouvrabilité souhaitée. Après dilution, il est important de mélanger de temps en temps pour rétablir l'homogénéité de la dispersion.

Le Polimero 20 craint le gel et les températures trop élevées ; il doit donc être stocké à des températures comprises entre 0° et 50 °C. Dans les emballages d'origine bien fermés, stockés dans les conditions indiquées et à l'abri d'un fort rayonnement solaire, la validité est de 12 mois à compter de la date du document de transport. Le Polimero 20 est un produit inoffensif au contact de la peau, mais il tend à durcir rapidement ; il faut donc l'éliminer immédiatement avec de l'eau et, s'il a durci, laver abondamment à l'eau et au savon en évitant l'usage de solvants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau fraîche. Ne pas rejeter le produit ni l'emballage dans l'environnement. Ne pas ingérer. Tenir hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT

Bidon en plastique de 10 litres.

DESIGN SYSTEMS

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it