DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA POLIMERO 20
RESINA POLIMÉRICA PARA PONTE DE ADERÊNCIA

DESCRIÇÃO

O Polimero 20 é constituído pela dispersão aquosa de um copolímero sintético de elevada estabilidade em ambiente alcalino, especialmente modificado para a preparação de misturas cimentícias.

A formulação particular permite obter películas e caldas de cimento (boiacca) altamente aderentes e elásticas, que facilitam e melhoram a ancoragem ao substrato de todas as aplicações subsequentes.

GENERALIDADES

O Polimero 20 apresenta-se sob a forma de líquido viscoso e leitoso, diluível em água em todas as proporções. As películas endurecidas que se obtêm têm uma notável elasticidade e uma ótima resistência aos álcalis e não são mais reemulsionáveis, nem em água fria nem em água quente. Estas características garantem a durabilidade da aderência ao longo do tempo nas condições mais severas. O Polimero 20 torna permeáveis e respiráveis as superfícies tratadas e as argamassas com ele confeccionadas, tornando-as inertes à ação dos óleos, dos solventes e de muitos produtos químicos.

DADOS TÉCNICOS			
Natureza química	Resinas estirênicas	Densidade	Mín. 1,020 kg/dm^3
Aspecto	Líquido viscoso	Solubilidade em água	Totalmente solúvel
Cor	Branco leitoso	Armazenamento	Em local protegido e seco

SISTEMA DE APLICAÇÃO

Como Primer para Reboco Estampado (Intonaco Stampato)

No caso de aplicação sobre paredes de concreto (betão) armado, convém efetuar uma lavagem profunda com ácido clorídrico e lavadora de alta pressão, com posterior aplicação do nosso primer Polimero 20, diluído com água 1/1 e com adição de cimento; esta mistura deve ser estendida sobre a parede, recomendando-se aplicá-la um pouco de cada vez e, fresco sobre fresco, aplicar o produto Starmix.

No caso de Concreto e/ou Rebocos

O Polimero 20 é utilizado em todos os casos em que é necessário melhorar a ancoragem de rebocos e argamassas a substratos lisos ou que apresentam dificuldades de aderência, e nos casos em que seja exigida uma forte resistência às vibrações. É usado para fixar as massas de regularização, tanto cimentícias como à base de cal ou de gesso, sobre rebocos antigos ou já endurecidos. O Polimero 20 serve para a preparação de caldas de ancoragem e argamassas cimentícias para a regularização e a recuperação de estruturas deterioradas, para a reparação de lascamentos, para a vedação de fissuras e para o nivelamento de substratos de qualquer tipo. É ainda utilizado para unir o concreto velho a um novo lançamento, para a proteção das armaduras de aço e para a impermeabilização contra a umidade de qualquer superfície de concreto.

Para aplicação Spray Deck

É importante a utilização do Polimero 20 também para a execução do produto Spray-Deck (pavimento projetado), o qual é misturado com água na proporção de 2/1 e depois utilizado na massa com o Corpav, criando uma mistura homogênea que, em seguida, será utilizada de dois modos: como regularização (skim coat) da superfície ou por projeção, com ou sem stencil.

Primer Fresco sobre Fresco

Recomenda-se utilizar uma calda de cimento assim composta: 1 parte de Polimero 20 mistura-se perfeitamente com 1 parte de água e adicionam-se, sob agitação lenta e contínua, 3 partes de cimento tipo Portland 42,5 R até obter uma dispersão homogênea e sem grumos. A mistura obtida pode ser aplicada com pincel (trincha), rolo ou espátula dentada, conforme a viscosidade e o tipo de superfície a tratar, e logo em seguida, fresco sobre fresco, proceder à regularização ou à aplicação por projeção do produto a aplicar.

RENDIMENTO

Sobre substratos lisos ou pouco porosos, o consumo médio é de 150 - 250 g/m^2

ADVERTÊNCIAS

As misturas que contêm Polimero 20 devem ser aplicadas sobre substratos perfeitamente limpos, sãos e isentos de materiais incoerentes, isentos de óleos, gorduras, ceras, pinturas à base de cal, películas de água e de qualquer outro material antiaderente.

Independentemente de ser usado tal e qual, diluído ou como calda de cimento, é importante que a mistura a ancorar seja aplicada sobre a resina ou sobre a calda ainda fresca. O Polimero 20 e as misturas que o contêm devem ser aplicados a temperaturas não inferiores a +2 °C. Caso o produto seja demasiado viscoso para o tipo de aplicação específica, é possível diluí-lo com água até obter a trabalhabilidade desejada. Após a diluição, é importante misturar de vez em quando para restabelecer a homogeneidade da dispersão.

O Polimero 20 é sensível ao gelo e às temperaturas demasiado elevadas, pelo que deve ser armazenado a temperaturas compreendidas entre 0 °C e 50 °C. Nas embalagens originais bem fechadas, armazenadas nas condições indicadas e ao abrigo da forte radiação solar, a validade é de 12 meses a partir da data do documento de transporte. O Polimero 20 é um produto inócuo em contato com a pele, mas tende a endurecer rapidamente, pelo que deve ser removido imediatamente com água; caso tenha endurecido, lavar abundantemente com água e sabão, evitando o uso de solventes. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água fresca. Não descartar o produto nem a embalagem no meio ambiente. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças.

EMBALAGEM

Bidão/bombona de plástico de 10 litros.

DESIGN SYSTEMS

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.