DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ POLIMERO 20
ПОЛИМЕРНАЯ СМОЛА ДЛЯ АДГЕЗИОННОГО МОСТИКА

ОПИСАНИЕ

Polimero 20 представляет собой водную дисперсию синтетического сополимера с высокой стабильностью в щелочной среде, специально модифицированного для приготовления цементных смесей.

Особая рецептура позволяет получать высокоадгезионные и эластичные плёнки и цементные растворы (шламы), которые облегчают и улучшают сцепление всех последующих слоёв с основанием.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Polimero 20 представляет собой вязкую молочно-белую жидкость, разбавляемую водой в любых пропорциях. Получаемые затвердевшие плёнки обладают значительной эластичностью и отличной стойкостью к щелочам и более не поддаются повторному эмульгированию ни в холодной, ни в горячей воде. Эти характеристики гарантируют долговечность сцепления в самых жёстких условиях. Polimero 20 делает обработанные поверхности и приготовленные с ним растворы проницаемыми и паропроницаемыми, делая их инертными к действию масел, растворителей и многих химических продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Химическая природа	Стирольные смолы	Плотность	Мин. 1,020 кг/дм^3
Внешний вид	Вязкая жидкость	Растворимость в воде	Полностью растворим
Цвет	Молочно-белый	Хранение	В защищённом и сухом месте

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

В качестве праймера для штампованной штукатурки (Intonaco Stampato)

При нанесении на стены из железобетона рекомендуется выполнить тщательную промывку соляной кислотой и аппаратом высокого давления с последующим нанесением нашего праймера Polimero 20, разбавленного водой 1/1 с добавлением цемента; эту смесь следует распределить по стене; рекомендуется наносить её небольшими участками и «мокрым по мокрому» наносить продукт Starmix.

В случае бетона и/или штукатурок

Polimero 20 применяется во всех случаях, когда необходимо улучшить сцепление штукатурок и растворов с гладкими или трудными для адгезии основаниями, а также в случаях, когда требуется высокая стойкость к вибрациям. Используется для обеспечения сцепления шпаклёвочных составов — цементных, известковых или гипсовых — со старыми или уже затвердевшими штукатурками. Polimero 20 служит для приготовления адгезионных цементных растворов (шламов) и цементных

растворов для шпаклевания и восстановления повреждённых конструкций, для заделки сколов, для герметизации трещин, для выравнивания оснований любого типа. Кроме того, он используется для соединения старого бетона с новой заливкой, для защиты арматурной стали и для гидроизоляции любых бетонных поверхностей от влаги.

Для нанесения Spray Deck

Важно использовать Polimero 20 также для устройства покрытия Spray-Deck (напыляемый пол): он смешивается с водой в соотношении 2/1, а затем используется в замесе с Corpav, образуя однородную смесь, которая впоследствии применяется двумя способами — как шпаклёвочный слой поверхности или напылением с трафаретом или без него.

Праймер «мокрым по мокрому»

Рекомендуется использовать цементный раствор (шлам) следующего состава: 1 часть Polimero 20 тщательно смешивается с 1 частью воды, и при медленном непрерывном перемешивании добавляются 3 части портландцемента 42,5 R до получения однородной дисперсии без комков. Полученная смесь может наноситься кистью, валиком или зубчатым шпателем в зависимости от вязкости и типа обрабатываемой поверхности, после чего сразу же, «мокрым по мокрому», приступают к шпаклеванию или напылению наносимого продукта.

РАСХОД

На гладких или малопористых основаниях средний расход составляет 150 - 250 г/м^2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смеси, содержащие Polimero 20, должны наноситься на идеально чистые, прочные основания, без рыхлых частей, без масел, жиров, восков, известковых красок, водяных плёнок и любых других антиадгезионных материалов.

Независимо от того, используется ли он в чистом виде, разбавленным или в виде цементного раствора (шлама), важно, чтобы закрепляемая смесь наносилась на ещё свежую смолу или свежий раствор. Polimero 20 и содержащие его смеси наносятся при температуре не ниже +2°C. Если продукт слишком вязкий для конкретного типа нанесения, его можно разбавить водой до получения нужной рабочей консистенции. После разбавления важно время от времени перемешивать для восстановления однородности дисперсии.

Polimero 20 боится мороза и слишком высоких температур, поэтому должен храниться при температуре от 0° до 50°C. В оригинальной плотно закрытой таре, при указанных условиях хранения и в защищённом от сильного солнечного излучения месте срок годности составляет 12 месяцев с даты транспортного документа. Polimero 20 — продукт, безвредный при контакте с кожей, но имеет тенденцию быстро затвердевать, поэтому его необходимо сразу удалять водой, а в случае затвердевания обильно промыть водой с мылом, избегая использования растворителей. При попадании в глаза немедленно обильно промыть чистой водой. Не допускать попадания продукта и тары в окружающую среду. Не глотать. Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА

Пластиковая канистра 10 литров.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.