DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE POLIMERO 20
RRËSHIRË POLIMERIKE PËR URË NGJITJEJE

PËRSHKRIMI

Polimero 20 përbëhet nga dispersioni ujor i një kopolimeri sintetik me qëndrueshmëri të lartë në ambient alkalin, i modifikuar posaçërisht për përgatitjen e përzierjeve çimentoje.

Formulimi i veçantë lejon përftimin e filmave dhe qumështeve çimentoje (boiacca) shumë ngjitëse dhe elastike, të cilat lehtësojnë dhe përmirësojnë ngjitjen në nënshtresë të të gjitha aplikimeve pasuese.

TË PËRGJITHSHME

Polimero 20 paraqitet në formën e një lëngu viskoz dhe qumështor, i hollueshëm me ujë në të gjitha raportet. Filmat e ngurtësuar që përftohen kanë një elasticitet të konsiderueshëm dhe një rezistencë të shkëlqyer ndaj alkaleve dhe nuk riemulsionohen më as në ujë të ftohtë, as në ujë të ngrohtë. Këto karakteristika garantojnë qëndrueshmërinë e ngjitjes në kohë në kushtet më të rënda. Polimero 20 i bën të përshkueshme dhe frymëmarrëse sipërfaqet e trajtuara dhe llaçet e përgatitura me të, duke i bërë inerte ndaj veprimit të vajrave, tretësve dhe shumë produkteve kimike.

TË DHËNA TEKNIKE			
Natyra kimike	Rrëshira stirenike	Dendësia	Minimumi 1,020 kg/dm^3
Pamja	Lëng viskoz	Tretshmëria në ujë	Plotësisht i tretshëm
Ngjyra	E bardhë qumështore	Ruajtja	Në vend të mbrojtur dhe të thatë

SISTEMI I APLIKIMIT

Si Primer për Suvanë e Stampuar (Intonaco Stampato)

Në rastin e aplikimit mbi mure betoni të armuar, është mirë të kryhet një larje e thellë me acid klorhidrik dhe pastrues me presion uji, me aplikimin pasues të primerit tonë Polimero 20, i holluar me ujë 1/1 me shtimin e çimentos; kjo përzierje duhet të shtrihet mbi mur; kështillohet të aplikohet pak nga pak dhe, i freskët mbi të freskët, të aplikohet produkti Starmix.

Në rast Betoni dhe/ose Suvash

Polimero 20 përdoret në të gjitha rastet kur është e nevojshme të përmirësohet ngjitja e suvave dhe e llaçeve mbi nënshtresa të lëmuara ose që paraqesin vështirësi në ngjitje, si dhe në rastet kur kërkohet një rezistencë e fortë ndaj dridhjeve. Përdoret për të ngjitur shtresat rrafshuese, si çimentoje ashtu edhe me gëlqere ose me bazë allçie, mbi suva të vjetra ose gjithsesi tashmë të ngurtësuara. Polimero 20 shërben për përgatitjen e qumështeve çimentoje (boiacca) ngjitëse dhe të llaçeve çimentoje për rrafshimin dhe rikuperimin e strukturave të dëmtuara, për riparimin e thyerjeve, për mbylljen e çarjeve, për nivelimin e nënshtresave të çdo lloji. Përveç kësaj përdoret për të lidhur betonin e vjetër me një hedhje të re betoni, për mbrojtjen e hekurave të armaturës dhe për hidroizolimin kundër lagështisë të çdo sipërfaqeje prej betoni.

Për aplikimin Spray Deck

Përdorimi i Polimero 20 është i rëndësishëm edhe për realizimin e produktit Spray-Deck (dysheme e spërkatur), i cili përzihet me ujë në raportin 2/1 dhe më pas përdoret në përzierje me Corpav, duke krijuar një përzierje homogjene që më pas do të përdoret në dy mënyra: si shtresë rrafshuese e sipërfaqes ose me spërkatje, me ose pa stencil (shabllon).

Primer i Freskët mbi të Freskët

Këshillohet të përdoret një qumësht çimentoje (boiacca) i përbërë si më poshtë: 1 pjesë Polimero 20 përzihet në mënyrë të përsosur me 1 pjesë ujë dhe, nën trazim të ngadaltë dhe të vazhdueshëm, shtohen 3 pjesë çimento tip Portland 42,5 R derisa të përftohet një dispersion homogjen dhe pa kokrriza. Përzierja e përftuar mund të aplikohet me furçë, rul ose mallë të dhëmbëzuar, në varësi të viskozitetit dhe të llojit të sipërfaqes që do të trajtohet, dhe menjëherë pas, i freskët mbi të freskët, vazhdohet me shtresën rrafshuese ose me aplikimin me spërkatje të produktit që do të aplikohet.

RENDIMENTI

Mbi nënshtresa të lëmuara ose pak poroze konsumi mesatar është 150 - 250 g/m^2

PARALAJMËRIME

Përzierjet që përmbajnë Polimero 20 duhet të aplikohen mbi nënshtresa plotësisht të pastra, të shëndosha dhe pa materiale të shkëputshme, pa vajra, yndyrna, dyllëra, bojëra gëlqereje, filma uji dhe çdo material tjetër kundër ngjitjes.

Pavarësisht nëse përdoret i pastër, i holluar ose si qumësht çimentoje (boiacca), është e rëndësishme që përzierja që do të ngjitet të aplikohet mbi rrëshirën ose mbi qumështin e çimentos ende të freskët. Polimero 20 dhe përzierjet që e përmbajnë duhet të aplikohen në temperatura jo më të ulëta se +2° C. Në rast se produkti është shumë viskoz për llojin specifik të aplikimit, mund të hollohet me ujë derisa të përftohet punueshmëria e dëshiruar. Pas hollimit është e rëndësishme të përzihet herë pas here për të rikthyer homogjenitetin e dispersionit.

Polimero 20 është i ndjeshëm ndaj ngricës dhe temperaturave shumë të larta, prandaj duhet të ruhet në temperatura midis 0° dhe 50° C. Në enët origjinale të mbyllura mirë dhe të ruajtura në kushtet e përmendura, të mbrojtura nga rrezatimi i fortë diellor, vlefshmëria është 12 muaj nga data e dokumentit të transportit. Polimero 20 është një produkt i padëmshëm në kontakt me lëkurën, por tenton të ngurtësohet shpejt, prandaj duhet të hiqet menjëherë me ujë dhe, në rast se është ngurtësuar, lajeni me shumë ujë dhe sapun duke shmangur përdorimin e tretësve. Në rast kontakti me sytë lajini menjëherë me shumë ujë të freskët. Mos e hidhni produktin dhe enën në mjedis. Mos e gëlltitni. Mbajeni larg fëmijëve.

AMBALAZHIMI

Bidon plastik prej 10 litrash.

DESIGN SYSTEMS

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it