DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية POLIRESIN L 2

راتنج لتقوية الجص والملاط ومواد التسوية

الوصف

Poliresin L2 راتنج أكريليكي خاص في تشتت مائي، عالي الثبات في الوسط القلوي وذو تدرج حبيبي دقيق جداً؛ ما يسمح بتغلغله حتى في أصغر المسام والشعيرات. وتتيح تركيبته الخاصة بلمرة سريعة حتى عند درجات حرارة منخفضة جداً.

معلومات عامة

يأتي Poliresin L2 على شكل سائل مائع حليبي قابل للتخفيف بالماء. الأغشية المتصلبة الناتجة عن Poliresin L2 مرنة قليلاً، بينما تُكوّن الجسيمات المنفردة المتغلغلة في الشعيرات نظاماً صلباً ذا مقاومة ممتازة للقلويات، ولا يمكن إعادة استحلابها لا في الماء البارد ولا في الماء الساخن. وتضمن هذه الخصائص ديمومة المعالجة مع مرور الوقت في أقسى الظروف ودرجة جيدة من عدم النفاذية.

يُستخدم Poliresin L2 في جميع الحالات التي تتطلب تحسين مقاومة الجص والملاط ومواد التسوية، وتقوية ملاط البناء في الجدران القديمة قبل الترميم. وعند استخدامه كمادة تشريب حتى التشبع على الأسطح الجافة يعمل كعازل لأي نوع من الجدران مع إعطاء «تأثير مبلّل».

البيانات الفنية			
الطبيعة الكيميائية	راتنج أكريليكي	الكثافة	1,030 kg/dm^3 كحد أدنى
المظهر	سائل	الذوبانية في الماء	كلية
اللون	أبيض حليبي	درجة حرارة تكوين الغشاء	0°C

نظام التطبيق

يُنصح بالتطبيق على ألواح الجبس (الكرتون الجبسي) مع الانتباه إلى الهيكل الحامل للألواح نفسها، الذي يجب أن يتحمل أيضاً وزن المنتج «MuroLatino». يُطبَّق البرايمر Poliresin L2 بنسبة 1 جزء من المنتج إلى 3 أجزاء من الماء، ويجب تركه يجف تماماً، 3 ساعات على الأقل، قبل تطبيق Starmix. في حالة سطح تحتي من حجر التوف أو جص هش أو ذي مقاومة شد أقل من منتجنا (مثل الخلطات الجاهزة الشائعة الاستخدام)، يلزم تقوية السطح بمنتجنا Poliresin L2، المطبَّق حتى التشبع على السطح بنسبة جزء واحد من Poliresin L2 و3 أجزاء من الماء؛ ويمكن تطبيق الخلطة الجاهزة Starmix بعد حوالي 3 ساعات من آخر تطبيق. يجب تطبيق Poliresin L2 على أسطح نظيفة تماماً، خالية من المواد غير المتماسكة، وخالية من الزيوت والشحوم والشموع والدهانات الجيرية وأغشية الماء وأي مادة أخرى مانعة للالتصاق. يُطبَّق Poliresin L2 والخلطات المحتوية عليه عند درجات حرارة لا تقل عن +2°C. وإذا كان المنتج لزجاً جداً بالنسبة لنوع التطبيق المحدد، يمكن تخفيفه بالماء حتى الحصول على درجة التغلغل المطلوبة. ومع ذلك يُنصح بعدم تجاوز نسبة التخفيف 1/5 للراتنج في الماء. بعد التخفيف من المهم التحريك من حين لآخر لاستعادة تجانس التشتت.

تحذيرات

Poliresin L2 منتج غير ضار عند ملامسة الجلد، لكنه يميل إلى التصلب بسرعة، ولذلك يجب إزالته فوراً بالماء، وفي حالة تصلبه يُغسل بكثير من الماء والصابون مع تجنب استخدام المذيبات. في حالة ملامسة العينين تُغسلان فوراً بكثير من الماء النظيف. لا يُلقى المنتج والعبوة في البيئة. لا يُبتلع. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

معدل التغطية

على الأسطح متوسطة المسامية يبلغ الاستهلاك حوالي 200 g/m^2

التخزين

يتأثر Poliresin L2 بالصقيع ودرجات الحرارة المرتفعة جداً، ولذلك يجب تخزينه عند درجات حرارة تتراوح بين 0° و50°C. في العبوات الأصلية محكمة الإغلاق والمخزنة في الظروف المذكورة وبعيداً عن أشعة الشمس القوية، تبلغ مدة الصلاحية 12 شهراً من تاريخ وثيقة النقل.

يُحفظ في مكان محمي وعند درجات حرارة من 0° إلى +40°C.

العبوة

عبوة بلاستيكية سعة 5 kg.

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى أفضل الخبرات العملية أو المخبرية حتى التاريخ المذكور أعلاه. ولذلك لا يمكننا ضمان أنها شاملة، لأن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من ملاءمة المنتج للاستخدام المقصود. وتحتفظ شركة Design Systems بحق تعديل هذه المعلومات دون إشعار مسبق. ويتعين على المستخدم التأكد من ملاءمة هذه المعلومات واكتمالها بالنسبة إلى الاستخدام المحدد الذي ينوي القيام به. وتلغي هذه النشرة كل إصدار سابق وتحل محله. وتنصح شركة Design Systems دائماً بإجراء اختبارات قبل تطبيق المنتج، وذلك للتأكد من ملاءمة المنتج نفسه.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it