DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST POLIRESIN L 2
SMOLA ZA KONSOLIDACIJU ZIDA, MALTERA I GLET MASA

OPIS

Poliresin L2 je posebna akrilna smola u vodenoj disperziji, visoke stabilnosti u alkalnoj sredini i posebno fine granulometrije; to joj omogućava prodiranje čak i u najsitnije pore i kapilare. Posebna formulacija omogućava brzu polimerizaciju čak i na izrazito niskim temperaturama.

OPĆE KARAKTERISTIKE

Poliresin L2 je rijetka, mliječna tečnost koja se može razrjeđivati vodom. Očvrsli filmovi dobiveni s Poliresinom L2 blago su fleksibilni, dok pojedinačne čestice unesene u kapilare stvaraju krut sistem s odličnom otpornošću na alkalije i više se ne mogu ponovo emulgirati ni u hladnoj ni u toploj vodi. Ove karakteristike garantiraju trajnost tretmana tokom vremena u najtežim uvjetima i dobar stepen vodonepropusnosti.

Poliresin L2 koristi se u svim slučajevima kada je potrebno poboljšati otpornost zida, maltera i glet masa te konsolidirati zidarski malter u spojnicama starih zidova prije sanacije. Kada se koristi kao impregnacija do zasićenja na suhim površinama, služi kao hidroizolacija za sve vrste zidova dajući „efekat mokrog".

TEHNIČKI PODACI			
Hemijska priroda	Akrilna smola	Gustoća	Najmanje 1,030 kg/dm^3
Izgled	tečnost	Rastvorljivost u vodi	Potpuna
Boja	Mliječno bijela	Temperatura stvaranja filma	0°C

NAČIN PRIMJENE

Nanošenje na gips-karton preporučuje se uz obraćanje pažnje na nosivu konstrukciju samog gips-kartona, koja mora nositi i težinu proizvoda „MuroLatino". Nanijeti prajmer Poliresin L2 u omjeru 1 dio proizvoda na 3 dijela vode i ostaviti da se potpuno osuši, najmanje 3 sata, prije ugradnje Starmixa. U slučaju podloge od sedre (tufa), trošne zidove ili podloge s vlačnom čvrstoćom manjom od našeg proizvoda (kao što su uobičajeno korišteni predmijesani malteri), potrebno je ojačati površinu našim proizvodom Poliresin L2, nanesenim do zasićenja površine u omjeru jedan dio Poliresina L2 i 3 dijela vode; ugradnja predmijesanog maltera Starmix može uslijediti oko 3 sata nakon posljednjeg nanošenja. Poliresin L2 mora se nanositi na savršeno čiste podloge, bez nevezanih materijala, bez ulja, masti, voskova, krečnih boja, vodenog filma i svakog drugog materijala koji sprječava prianjanje. Poliresin L2 i mješavine koje ga sadrže nanose se na temperaturama ne nižim od +2 °C. U slučaju da je proizvod previše viskozan za određenu vrstu primjene, može se razrijediti vodom dok se ne postigne željeni stepen prodiranja. Ipak se preporučuje da se ne prelazi omjer razrjeđivanja smole u vodi od 1/5. Nakon razrjeđivanja važno je povremeno promiješati kako bi se obnovila homogenost disperzije.

UPOZORENJA

Poliresin L2 je bezopasan proizvod pri kontaktu s kozom, ali brzo ocvrscava, pa ga je potrebno odmah ukloniti vodom, a ako je ocvrsnuo, obilno oprati vodom i sapunom, izbjegavajuci upotrebu rastvaraca. U slucaju kontakta s ocima odmah obilno isprati svjezom vodom. Proizvod i ambalazu ne odlagati u okolis. Ne gutati. Drzati van dohvata djece.

POTROSNJA

Na srednje poroznim podlogama potrosnja iznosi oko 200 g/m^2

SKLADISTENJE

Poliresin L2 je osjetljiv na mraz i previsoke temperature, pa ga treba skladistiti na temperaturama između 0° i 50°C. U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalazi, skladisten u navedenim uvjetima i zasticen od jakog suncevog zracenja, rok trajanja je 12 mjeseci od datuma otpremnice.

Cuvati na zasticenom mjestu i na temperaturama od 0° do +40°C.

PAKOVANJE

Plasticni kanister od 5 kg.

Informacije sadrzane u ovom listu zasnovane su na najboljim prakticnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne mozemo garantirati da su one iscrpne, buduci da upotreba proizvoda nije pod nasom direktnom kontrolom. Odgovornost je Kupca da provjeri da li je proizvod pogodan za namjeravanu upotrebu. Design Systems zadrzava pravo da ih izmijeni bez prethodne najave. Korisnik je duzan uvjeriti se u prikladnost i potpunost tih informacija u odnosu na specificnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list ponistava i zamjenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporucuje da se uvijek izvrse probe prije nanosenja proizvoda, kako bi se osigurala prikladnost samog proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it