DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT POLIRESIN L 2
HARZ ZUR VERFESTIGUNG VON PUTZEN, MÖRTELN UND SPACHTELMASSEN

BESCHREIBUNG

Poliresin L2 ist ein spezielles Acrylharz in wässriger Dispersion mit hoher Stabilität im alkalischen Milieu und besonders feiner Teilchengröße; dadurch kann es auch in die kleinsten Poren und Kapillaren eindringen. Die besondere Formulierung ermöglicht eine schnelle Polymerisation auch bei besonders niedrigen Temperaturen.

ALLGEMEINES

Poliresin L2 ist eine dünnflüssige, milchige, mit Wasser verdünnbare Flüssigkeit. Die mit Poliresin L2 erhaltenen ausgehärteten Filme sind leicht flexibel, während die in die Kapillaren eingedrungenen einzelnen Partikel ein starres System mit ausgezeichneter Alkalibeständigkeit bilden, das weder in kaltem noch in warmem Wasser wieder emulgierbar ist. Diese Eigenschaften gewährleisten die dauerhafte Beständigkeit der Behandlung unter härtesten Bedingungen und einen guten Grad an Wasserundurchlässigkeit.

Poliresin L2 wird in allen Fällen eingesetzt, in denen die Festigkeit von Putzen, Mörteln und Spachtelmassen verbessert und der Mauermörtel alter Mauerwerke vor der Sanierung verfestigt werden muss. Als sättigende Imprägnierung auf trockenen Oberflächen dient es als Abdichtung für jede Art von Mauerwerk und erzeugt einen „Nass-Effekt“.

TECHNISCHE DATEN			
Chemische Natur	Acrylharz	Dichte	mind. 1,030 kg/dm^3
Aussehen	flüssig	Wasserlöslichkeit	Vollständig
Farbe	Milchweiß	Filmbildungstemperatur	0°C

ANWENDUNGSSYSTEM

Das Auftragen auf Gipskarton wird empfohlen, wobei auf die Tragstruktur des Gipskartons zu achten ist, die auch das Gewicht des Produkts «MuroLatino» tragen muss. Den Primer Poliresin L2 im Verhältnis 1 Teil Produkt zu 3 Teilen Wasser auftragen; er muss vor dem Verlegen von Starmix vollständig trocknen, mindestens 3 Stunden. Bei Untergründen aus Tuffstein, mürben Putzen oder mit geringerer Zugfestigkeit als unser Produkt (wie bei üblicherweise verwendeten Fertigmischungen) muss die Oberfläche mit unserem Produkt Poliresin L2 verstärkt werden, das bis zur Sättigung im Verhältnis von einem Teil Poliresin L2 und 3 Teilen Wasser auf die Oberfläche aufgetragen wird; das Verlegen der Fertigmischung Starmix kann etwa 3 Stunden nach dem letzten Auftrag erfolgen. Poliresin L2 muss auf vollkommen saubere Untergründe aufgetragen werden, die frei von losen Materialien, Ölen, Fetten, Wachsen, Kalkfarben, Wasserfilmen und jedem anderen haftungsmindernden Material sind. Poliresin L2 und die Mischungen, die es enthalten, sind bei Temperaturen nicht unter +2° C aufzutragen. Falls das Produkt für die jeweilige Anwendung zu viskos ist, kann es mit Wasser verdünnt werden, bis der gewünschte Eindringgrad erreicht ist. Es wird jedoch

empfohlen, das Verdünnungsverhältnis von 1/5 Harz in Wasser nicht zu überschreiten. Nach dem Verdünnen ist es wichtig, von Zeit zu Zeit umzurühren, um die Homogenität der Dispersion wiederherzustellen.

WARNHINWEISE

Poliresin L2 ist bei Hautkontakt unschädlich, neigt jedoch dazu, schnell auszuhärten; daher ist es sofort mit Wasser zu entfernen und, falls es ausgehärtet ist, gründlich mit Wasser und Seife abzuwaschen, wobei die Verwendung von Lösemitteln zu vermeiden ist. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit frischem Wasser spülen. Produkt und Behälter nicht in die Umwelt gelangen lassen. Nicht verschlucken. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERBRAUCH

Auf mäßig saugfähigen Untergründen beträgt der Verbrauch ca. 200 g/m^2

LAGERUNG

Poliresin L2 ist frost- und hitzeempfindlich und muss daher bei Temperaturen zwischen 0° und 50°C gelagert werden. In gut verschlossenen Originalgebinden, unter den genannten Bedingungen gelagert und vor starker Sonneneinstrahlung geschützt, beträgt die Haltbarkeit 12 Monate ab dem Datum des Lieferscheins.

An einem geschützten Ort und bei Temperaturen von 0° bis + 40°C lagern.

VERPACKUNG

Kunststoffkanister zu 5 kg.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten praktischen oder Laborerfahrungen zum oben angegebenen Datum. Wir können daher nicht garantieren, dass sie erschöpfend sind, da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Design Systems behält sich vor, diese Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Der Anwender ist verpflichtet, sich der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen im Hinblick auf die konkrete Verwendung zu vergewissern. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jede frühere Ausgabe. Design Systems empfiehlt, vor der Anwendung des Produkts stets Versuche durchzuführen, um die Eignung des Produkts sicherzustellen.