DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA POLIRESIN L 2

RESINA PARA A CONSOLIDAÇÃO DE REBOCOS, ARGAMASSAS E MASSAS DE REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

O Poliresin L2 é uma resina acrílica especial em dispersão aquosa, de elevada estabilidade em ambiente alcalino e de granulometria particularmente fina; isto permite a sua penetração mesmo nos poros e nos capilares mais pequenos. A formulação particular permite uma rápida polimerização mesmo a temperaturas particularmente baixas.

GENERALIDADES

O Poliresin L2 apresenta-se sob a forma de líquido fluido e leitoso, diluível em água. As películas endurecidas que se obtêm com o Poliresin L2 são ligeiramente flexíveis, enquanto as partículas individuais inseridas nos capilares produzem um sistema rígido com ótima resistência aos álcalis, e não são mais reemulsionáveis, nem em água fria nem em água quente. Estas características garantem a durabilidade do tratamento ao longo do tempo nas condições mais severas e um bom grau de impermeabilidade.

O Poliresin L2 é utilizado em todos os casos em que é necessário melhorar a resistência de rebocos, argamassas e massas de regularização e consolidar as argamassas de assentamento de alvenarias antigas antes da reabilitação. Usado como impregnante até à saturação sobre superfícies secas, serve como impermeabilizante para qualquer tipo de alvenaria, conferindo um "efeito molhado".

DADOS TÉCNICOS			
Natureza química	Resina acrílica	Densidade	Mín. 1,030 kg/dm^3
Aspecto	líquido	Solubilidade em água	Total
Cor	Branco leitoso	Temperatura de formação de película	0 °C

SISTEMA DE APLICAÇÃO

A aplicação sobre gesso cartonado (drywall) é recomendada prestando atenção à estrutura portante do próprio gesso cartonado, a qual deverá suportar também o peso do produto «MuroLatino». Aplicar o primer Poliresin L2 na proporção de 1 parte de produto para 3 partes de água, o qual deve ser deixado secar completamente, pelo menos 3 horas, antes da aplicação do Starmix. No caso de substrato executado com tufo, rebocos friáveis ou com resistência à tração inferior à do nosso produto (como os pré-misturados comumente utilizados), é necessário reforçar a superfície com o nosso produto Poliresin L2, aplicado até à saturação sobre a superfície na proporção de uma parte de Poliresin L2 para 3 partes de água; a aplicação do pré-misturado Starmix pode ser feita cerca de 3 horas após a última aplicação. O Poliresin L2 deve ser aplicado sobre substratos perfeitamente limpos, isentos de materiais incoerentes, isentos de óleos, gorduras, ceras, pinturas à base de cal, películas de água e de qualquer outro material antiaderente. O Poliresin L2 e as misturas que o contêm devem ser aplicados a temperaturas não inferiores a +2 °C. Caso o produto seja demasiado viscoso para o tipo de aplicação específica, é possível diluí-lo com água até obter o grau de penetração desejado. Recomenda-se, em todo o caso, não ultrapassar a proporção de 1/5 de

diluição da resina em água. Após a diluição, é importante misturar de vez em quando para restabelecer a homogeneidade da dispersão.

ADVERTÊNCIAS

O Poliresin L2 é um produto inócuo em contato com a pele, mas tende a endurecer rapidamente, pelo que deve ser removido imediatamente com água; caso tenha endurecido, lavar abundantemente com água e sabão, evitando o uso de solventes. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água fresca. Não descartar o produto nem a embalagem no meio ambiente. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças.

RENDIMENTO

Sobre substratos de porosidade média, o consumo é de aprox. 200 g/m^2

ARMAZENAMENTO

O Poliresin L2 é sensível ao gelo e às temperaturas demasiado elevadas, pelo que deve ser armazenado a temperaturas compreendidas entre 0 °C e 50 °C. Nas embalagens originais bem fechadas, armazenadas nas condições indicadas e ao abrigo da forte radiação solar, a validade é de 12 meses a partir da data do documento de transporte.

Conservar em local protegido e a temperaturas de 0 °C a +40 °C.

EMBALAGEM

Bidão/bombona de plástico de 5 kg.

As informações contidas nesta ficha baseiam-se nas melhores experiências práticas ou de laboratório à data acima indicada. Não podemos, portanto, garantir que sejam exaustivas, uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto. É responsabilidade do Cliente verificar se o produto é adequado ao uso a que se destina. A Design Systems reserva-se o direito de as alterar sem aviso prévio. O utilizador deve certificar-se da adequação e integralidade destas informações em relação ao uso específico que delas fará. Esta ficha anula e substitui qualquer edição anterior. A Design Systems recomenda realizar sempre testes antes de aplicar o produto, a fim de garantir a adequação do próprio produto.