DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ POLIRESIN L 2

RĂȘINĂ PENTRU CONSOLIDAREA TENCUIELILOR, MORTARELOR ȘI GLETURILOR

DESCRIERE

Poliresin L2 este o rășină acrilică specială în dispersie apoasă, cu stabilitate ridicată în mediu alcalin și cu granulometrie deosebit de fină; aceasta îi permite pătrunderea chiar și în porii și capilarele cele mai mici. Formularea specială permite o polimerizare rapidă chiar și la temperaturi deosebit de scăzute.

GENERALITĂȚI

Poliresin L2 se prezintă sub formă de lichid fluid și lăptos, diluabil în apă. Filmele întărite obținute cu Poliresin L2 sunt ușor flexibile, în timp ce particulele individuale pătrunse în capilare produc un sistem rigid, cu o rezistență excelentă la alcalii, și nu mai sunt reemulsionabile nici în apă rece, nici în apă caldă. Aceste caracteristici garantează durabilitatea tratamentului în timp, în cele mai severe condiții, și un bun grad de impermeabilitate.

Poliresin L2 se utilizează în toate cazurile în care este necesară îmbunătățirea rezistenței tencuielilor, mortarelor și gleturilor și consolidarea mortarelor de pozare din zidăriile vechi înainte de renovare. Folosit ca impregnant până la saturație pe suprafețe uscate, servește ca impermeabilizant pentru orice tip de zidărie, conferind un „efect umed”.

DATE TEHNICE			
Natură chimică	Rășină acrilică	Densitate	Minim 1,030 kg/dm^3
Aspect	lichid	Solubilitate în apă	Totală
Culoare	Alb lăptos	Temperatură de formare a filmului	0°C

SISTEM DE APLICARE

Aplicarea pe gips-carton este recomandată acordând atenție structurii portante a gips-cartonului, care va trebui să susțină și greutatea produsului «MuroLatino». Aplicați primerul Poliresin L2 în proporție de 1 parte produs la 3 părți apă și lăsați-l să se usuce complet, cel puțin 3 ore, înainte de punerea în operă a Starmix. În cazul unui suport realizat din tuf, tencuieli friabile sau cu rezistență la tracțiune inferioară produsului nostru (de tipul premixatelor utilizate în mod obișnuit), este necesară consolidarea suprafeței cu produsul nostru Poliresin L2, aplicat până la refuz pe suprafață în proporție de o parte Poliresin L2 și 3 părți apă; punerea în operă a premixatului Starmix poate avea loc după aproximativ 3 ore de la ultima aplicare. Poliresin L2 trebuie aplicat pe suporturi perfect curate, lipsite de materiale necoezive, de uleiuri, grăsimi, ceruri, vopsele pe bază de var, pelicule de apă și de orice alt material antiaderent. Poliresin L2 și amestecurile care îl conțin se aplică la temperaturi nu mai mici de +2° C. În cazul în care produsul este prea vâscos pentru tipul specific de aplicare, acesta poate fi diluat cu apă până la obținerea gradului de penetrare dorit. Se recomandă totuși să nu se depășească raportul de diluare 1/5 al rășinii în apă. După diluare este important să se amestece din când în când pentru a reface omogenitatea dispersiei.

AVERTISMENTE

Poliresin L2 este un produs inofensiv la contactul cu pielea, dar tinde să se întărească rapid, de aceea trebuie îndepărtat imediat cu apă, iar în cazul în care s-a întărit, se spală abundent cu apă și săpun, evitând utilizarea solvenților. În caz de contact cu ochii, se spală imediat și abundent cu apă proaspătă. A nu se dispersa produsul și recipientul în mediul înconjurător. A nu se ingera. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CONSUM

Pe suporturi cu porozitate medie, consumul este de cca. 200 g/m^2

DEPOZITARE

Poliresin L2 este sensibil la îngheț și la temperaturi prea ridicate, de aceea trebuie depozitat la temperaturi cuprinse între 0° și 50°C. În recipientele originale bine închise, depozitate în condițiile menționate și ferite de radiația solară puternică, valabilitatea este de 12 luni de la data documentului de transport.

Păstrați în loc protejat și la temperaturi de la 0° la + 40°C.

AMBALARE

Canistră de plastic de 5 kg.

Informațiile conținute în această fișă se bazează pe cele mai bune experiențe practice sau de laborator la data indicată mai sus. Prin urmare, nu putem garanta că acestea sunt exhaustive, deoarece utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct. Este responsabilitatea clientului să verifice dacă produsul este adecvat utilizării căreia intenționează să îl destineze. Design Systems își rezervă dreptul de a le modifica fără preaviz. Utilizatorul este obligat să se asigure de adecvarea și de caracterul complet al acestor informații în raport cu utilizarea specifică pe care urmează să o facă. Această fișă anulează și înlocuiește orice ediție anterioară. Design Systems recomandă efectuarea întotdeauna de probe înainte de aplicarea produsului, pentru a se asigura de adecvarea produsului însuși.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it