DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST POLIRESIN L 2

SMOLA ZA KONSOLIDACIJU MALTERA, MESAVINA I MASA ZA IZRAVNAVANJE

OPIS

Poliresin L2 je posebna akrilna smola u vodenoj disperziji, visoke stabilnosti u alkalnoj sredini i izuzetno fine granulacije; to omogucáva njeno prodiranje cak i u najsitnije pore i kapilare. Posebna formulacija omogucáva brzu polimerizaciju i na izrazito niskim temperaturama.

OPSTE INFORMACIJE

Poliresin L2 je fluidna, mlecna tecnost koja se moze razređivati vodom. Ocvrsli filmovi dobijeni proizvodom Poliresin L2 blago su fleksibilni, dok pojedinacne cestice koje ulaze u kapilare stvaraju krut sistem odlicne otpornosti na alkalije i vise se ne mogu ponovo emulgovati ni u hladnoj ni u toploj vodi. Ove karakteristike garantuju trajnost tretmana tokom vremena i u najteznim uslovima, kao i dobar stepen nepropusnosti.

Poliresin L2 se koristi u svim slucajevima kada je potrebno poboljsati otpornost maltera, mesavina i masa za izravnavanje i konsolidovati maltere u spojnicama starih zidova pre rekonstrukcije. Koriscén kao impregnacija do zasicénja na suvim povrsinama, sluzi kao hidroizolacija za svaku vrstu zida, dajuci „efekat mokrog“.

TEHNICKI PODACI			
Hemijska priroda	Akrilna smola	Gustina	Najmanje 1,030 kg/dm^3
Izgled	tecnost	Rastvorljivost u vodi	Potpuna
Boja	Mlecno bela	Temperatura stvaranja filma	0°C

NACIN PRIMENE

Nanosenje na gips-karton preporucuje se uz paznju na nosecú konstrukciju samog gips-kartona, koja mora da izdrzi tezinu proizvoda «MuroLatino». Naneti prajmer Poliresin L2 u odnosu 1 deo proizvoda na 3 dela vode i ostaviti ga da se potpuno osusi, najmanje 3 sata, pre ugradnje proizvoda Starmix. U slucaju podloge od tufa, trosnih maltera ili maltera cija je zatezna cvrstocá manja od naseg proizvoda (kao sto su uobicajeno koriscéni predmesani malteri), potrebno je ojacati povrsinu nasim proizvodom Poliresin L2, nanetim na povrsinu do zasicénja u odnosu jedan deo proizvoda Poliresin L2 na 3 dela vode; ugradnja predmesanog maltera Starmix moze se izvrsiti oko 3 sata nakon poslednjeg nanosa. Poliresin L2 se mora nanositi na savrseno ciste podloge, bez nevezanih materijala, bez ulja, masti, voskova, krecnih boja, vodenih filmova i svakog drugog antiadhezivnog materijala. Poliresin L2 i mesavine koje ga sadrze nanose se na temperaturama ne nizim od +2° C. Ako je proizvod previse viskozan za konkretnu vrstu primene, moze se razrediti vodom do postizanja zeljenog stepena prodiranja. U svakom slucaju, preporucuje se da se ne prekoraci odnos razređivanja smole u vodi od 1/5. Nakon razređivanja vazno je povremeno promesati kako bi se obnovila homogenost disperzije.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

UPOZORENJA

Poliresin L2 je proizvod bezopasan pri kontaktu s kozom, ali tezi brzom ocvrscavanju, pa ga treba odmah ukloniti vodom, a ako je ocvrsnuo, obilno oprati vodom i sapunom izbegavajuci upotrebu rastvaraca. U slucaju kontakta s ocima odmah obilno isprati svezom vodom. Ne ispustati proizvod i ambalazu u zivotnu sredinu. Ne gutati. Cuvati van domasaja dece.

POTROSNJA

Na srednje poroznim podlogama potrosnja iznosi oko 200 g/m^2

SKLADISTENJE

Poliresin L2 je osetljiv na mraz i previsoke temperature, pa se mora skladistiti na temperaturama između 0° i 50°C. U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalazi, uskladisten u navedenim uslovima i zasticen od jakog suncevog zracenja, rok trajanja je 12 meseci od datuma otpremnice.

Cuvati na zasticenom mestu i na temperaturama od 0° do + 40°C.

PAKOVANJE

Plasticni kanister od 5 kg.

Informacije sadrzane u ovom listu zasnovane su na najboljim prakticnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne mozemo garantovati da su iscrpne, buduci da upotreba proizvoda nije pod nasom neposrednom kontrolom. Odgovornost je Kupca da proveri da li je proizvod pogodan za nameravanu upotrebu. Design Systems zadrzava pravo da ih izmeni bez prethodne najave. Korisnik je duzan da se uveri u prikladnost i potpunost ovih informacija u odnosu na konkretnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list ponistava i zamenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporucuje da se uvek izvedu probe pre primene proizvoda, kako bi se obezbedila prikladnost samog proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it