DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST PROTEWALL
ZAŠTITNA POLIMERNA SMOLA

OPIS

Protewall se sastoji od vodene disperzije sintetičkog kopolimera visoke stabilnosti u alkalnoj sredini, posebno modificiranog za zaštitu cementnih smjesa. Posebna formulacija omogućáva dobijanje visoko prionjivih i elastičnih filmova koji olakšávaju i poboljšávaju prianjanje na podlogu na svim obrađenim površinama.

OPĆE KARAKTERISTIKE

Protewall se isporučuje u obliku viskozne i mlijećne tečnosti. Očvrsli filmovi koji se dobijaju s Protewallom imaju znatnu elastičnost i odličnu otpornost na alkalije te se više ne mogu ponovo emulgirati ni u hladnoj ni u toploj vodi. Ove karakteristike garantiraju trajnost prianjanja tokom vremena u najtežim uvjetima. Protewall čini tretirane površine propusnim i paropropusnim, čineći ih inertnim na djelovanje ulja, rastvarača i mnogih hemijskih proizvoda. Otporan na atmosferske uticaje.

TEHNIČKI PODACI			
Hemijska priroda	Stirenske smole	Gustoća	Najmanje 1,020 kg/dm^3
Izgled	Viskozna tečnost	Topivost u vodi	Potpuno topiv
Boja	Mlijećno bijela		

NAČIN PRIMJENE

Štampani malter (Intonaco Stampato), nakon završne obrade, štiti se proizvodom Protewall nanesenim prskanjem, četkom ili valjkom, pazeći na curenje.

Protewall se nanosi na podloge koje moraju biti savršeno čiste, zdrave i bez nevezanih materijala, bez ulja, masnoća, voskova, krečnih boja, vodenih filmova i bilo kojeg drugog antiadhezivnog materijala.

Polimero 20 i smjese koje ga sadrže nanose se na temperaturama ne nižim od +2°C.

Važno je proizvod s vremena na vrijeme promiješati kako bi se obnovila njegova homogenost.

UPOZORENJA

Protewall je proizvod bezopasan pri kontaktu s kožom, ali brzo očvršćáva, pa ga treba odmah ukloniti vodom; ako je očvrsnuo, obilno oprati vodom i sapunom, izbjegavajući upotrebu rastvarača. U slučaju kontakta s očima odmah obilno isprati svježom vodom. Proizvod i posudu ne odlagati u okoliš. Ne gutati. Držati izvan dohvata djece.

POTROŠNJA

Na glatkim ili slabo poroznim podlogama potrošnja iznosi 100 - 200 g/m^2

SKLADIŠTENJE

Protewall je osjetljiv na mraz i previsoke temperature, pa se mora skladištiti na temperaturama između 0°C i 50°C. U originalnim dobro zatvorenim posudama, skladišten u navedenim uvjetima i zaštićén od jakog sunčévog zračénja, rok trajanja je 12 mjeseci od datuma otpremnog dokumenta.

Čúvati na zaštićénom i suhom mjestu.

PAKOVANJE

Plastični kanister od 10 kg.

Informacije sadržáne u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možémo garantirati da su one iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom direktnom kontrolom. Odgovornost je Kupca da provjeri da li je proizvod pogodan za namjeravanu upotrebu. Design Systems zadržáva pravo da ih izmijeni bez prethodne najave. Korisnik je dužán uvjeriti se u prikladnost i potpunost tih informacija u odnosu na specifičnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništáva i zamjenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučúje da se uvijek izvrše probe prije nanošénja proizvoda, kako bi se osigurala prikladnost samog proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it