DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA PROTEWALL
RESINA POLIMÉRICA PROTECTORA

DESCRIPCIÓN

Protewall está constituido por la dispersión acuosa de un copolímero sintético de elevada estabilidad en medio alcalino, especialmente modificado para la protección de mezclas cementosas. Su particular formulación permite obtener películas altamente adhesivas y elásticas que facilitan y mejoran el anclaje al soporte en todas las superficies tratadas.

GENERALIDADES

Protewall se presenta en forma de líquido viscoso y lechoso. Las películas endurecidas que se obtienen con Protewall tienen una notable elasticidad y una excelente resistencia a los álcalis, y ya no son reemulsionables ni en agua fría ni en agua caliente. Estas características garantizan la durabilidad de la adherencia en el tiempo en las condiciones más severas. Protewall hace permeables y transpirables las superficies tratadas, volviéndolas inertes a la acción de los aceites, los disolventes y numerosos productos químicos. Resistente a los agentes atmosféricos.

DATOS TÉCNICOS			
Naturaleza química	Resinas estirénicas	Densidad	Mín. 1,020 kg/dm^3
Aspecto	Líquido viscoso	Solubilidad en agua	Totalmente soluble
Color	Blanco leche		

SISTEMA DE APLICACIÓN

El Revoque Estampado (Intonaco Stampato), una vez acabado, debe protegerse con el producto Protewall aplicado por pulverización, a brocha o a rodillo, prestando atención a los chorreones.

Protewall debe aplicarse sobre soportes que deben estar perfectamente limpios, sanos y exentos de materiales incoherentes, aceites, grasas, ceras, pinturas a la cal, películas de agua y de cualquier otro material antiadherente.

Polimero 20 y las mezclas que lo contienen deben aplicarse a temperaturas no inferiores a +2°C.

Es importante mezclar de vez en cuando para restablecer la homogeneidad del producto.

ADVERTENCIAS

Protewall es un producto inocuo por contacto con la piel, pero tiende a endurecer rápidamente, por lo que debe eliminarse de inmediato con agua y, en caso de que haya endurecido, lavar abundantemente con agua y jabón evitando el uso de disolventes. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y de forma abundante con agua fresca. No verter el producto ni el envase en el medio ambiente. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

RENDIMIENTO

Sobre soportes lisos o poco porosos el consumo es de 100 - 200 g/m^2

ALMACENAMIENTO

Protewall es sensible a las heladas y a las temperaturas demasiado elevadas, por lo que debe almacenarse a temperaturas comprendidas entre 0°C y 50°C. En los envases originales bien cerrados, almacenados en las condiciones indicadas y protegidos de la fuerte radiación solar, la validez es de 12 meses desde la fecha del documento de transporte.

Conservar en lugar protegido y seco.

ENVASE

Garrafa de plástico de 10 kg.

La información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas o de laboratorio a la fecha arriba indicada. Por tanto, no podemos garantizar que sea exhaustiva, ya que el uso del producto no está bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del Cliente comprobar que el producto sea adecuado para el uso al que se pretende destinar. Design Systems se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso. El usuario está obligado a asegurarse de la idoneidad e integridad de dicha información en relación con el uso específico que vaya a darle. Esta ficha anula y sustituye cualquier edición anterior. Design Systems recomienda realizar siempre pruebas antes de aplicar el producto, a fin de garantizar la idoneidad del propio producto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it