DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE PROTEWALL
RÉSINE POLYMÈRE PROTECTRICE

DESCRIPTION

Le Protewall est constitué d'une dispersion aqueuse d'un copolymère synthétique à haute stabilité en milieu alcalin, spécialement modifié pour la protection des mélanges cimentaires. Sa formulation particulière permet d'obtenir des films hautement adhésifs et élastiques qui facilitent et améliorent l'accrochage au support sur toutes les surfaces traitées.

GÉNÉRALITÉS

Le Protewall se présente sous forme de liquide visqueux et laiteux. Les films durcis obtenus avec le Protewall possèdent une élasticité remarquable et une excellente résistance aux alcalis ; ils ne sont plus réémulsionnables, ni à l'eau froide ni à l'eau chaude. Ces caractéristiques garantissent la durabilité de l'accrochage dans le temps, dans les conditions les plus sévères. Le Protewall rend les surfaces traitées perméables et respirantes, en les rendant inertes à l'action des huiles, des solvants et de nombreux produits chimiques. Résistant aux agents atmosphériques.

DONNÉES TECHNIQUES			
Nature chimique	Résines styréniques	Densité	Min. 1,020 kg/dm^3
Aspect	Liquide visqueux	Solubilité dans l'eau	Totalement soluble
Couleur	Blanc laiteux		

SYSTÈME D'APPLICATION

Une fois la finition terminée, l'Enduit Imprimé (Intonaco Stampato) doit être protégé avec le produit Protewall, par pulvérisation, au pinceau ou au rouleau, en faisant attention aux coulures.

Le Protewall doit être appliqué sur des supports parfaitement propres, sains et exempts de matériaux incohérents, d'huiles, de graisses, de cires, de peintures à la chaux, de films d'eau et de tout autre matériau antiadhérent.

Le Polimero 20 et les mélanges qui le contiennent doivent être appliqués à des températures non inférieures à +2°C.

Il est important de mélanger de temps en temps pour rétablir l'homogénéité du produit.

AVERTISSEMENTS

Le Protewall est un produit inoffensif au contact de l'épiderme, mais il tend à durcir rapidement ; il faut donc l'éliminer immédiatement à l'eau et, s'il a durci, laver abondamment à l'eau et au savon en évitant l'usage de solvants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau fraîche. Ne pas rejeter le produit et son récipient dans l'environnement. Ne pas ingérer. Tenir hors de portée des enfants.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

RENDEMENT

Sur supports lisses ou peu poreux, la consommation est de 100 - 200 g/m^2

STOCKAGE

Le Protewall craint le gel et les températures trop élevées ; il doit donc être stocké à des températures comprises entre 0° et 50°C. Dans les récipients d'origine bien fermés, stockés dans les conditions indiquées et à l'abri d'un fort rayonnement solaire, la validité est de 12 mois à compter de la date du document de transport.

Conserver dans un endroit protégé et sec.

CONDITIONNEMENT

Bidon en plastique de 10 kg.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques ou de laboratoire à la date indiquée ci-dessus. Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles soient exhaustives, car l'utilisation du produit échappe à notre contrôle direct. Il est de la responsabilité du Client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Design Systems se réserve le droit de les modifier sans préavis. L'utilisateur est tenu de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. Design Systems conseille de toujours effectuer des essais avant d'appliquer le produit, afin de s'assurer de l'adéquation du produit lui-même.