DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE PROTEWALL
RRËSHIRË POLIMERIKE MBROJTËSE

PËRSHKRIMI

Protewall përbëhet nga dispersioni ujor i një kopolimeri sintetik me qëndrueshmëri të lartë në ambient alkalin, i modifikuar posaçërisht për mbrojtjen e përzierjeve çimentoje. Formulimi i veçantë lejon përftimin e filmave shumë ngjitës dhe elastikë, të cilët lehtësojnë dhe përmirësojnë ngjitjen në nënshtresë mbi të gjitha sipërfaqet e aplikuara.

TË PËRGJITHSHME

Protewall paraqitet në formën e një lëngu viskoz dhe qumështor. Filmat e ngurtësuar që përftohen me Protewall kanë një elasticitet të konsiderueshëm dhe një rezistencë të shkëlqyer ndaj alkaleve, dhe nuk riemulsionohen më as në ujë të ftohtë, as në ujë të ngrohtë. Këto karakteristika garantojnë qëndrueshmërinë e ngjitjes në kohë në kushtet më të rënda. Protewall i bën të përshkueshme dhe frymëmarrëse sipërfaqet e trajtuara, duke i bërë inerte ndaj veprimit të vajrave, tretësve dhe shumë produkteve kimike. Rezistent ndaj agjentëve atmosferikë.

TË DHËNA TEKNIKE			
Natyra kimike	Rrëshira stirenike	Dendësia	Minimumi 1,020 kg/dm^3
Pamja	Lëng viskoz	Tretshmëria në ujë	Plotësisht i tretshëm
Ngjyra	E bardhë qumështore		

SISTEMI I APLIKIMIT

Suvaja e Stampuar (Intonaco Stampato), pasi të jetë përfunduar, duhet të mbrohet me produktin Protewall me spërkatje, me furçë ose me rul, duke u kujdesur për rrjedhjet.

Protewall duhet të aplikohet mbi nënshtresa që duhet të jenë plotësisht të pastra, të shëndosha dhe pa materiale të lira ose të shkëputshme, pa vajra, yndyrna, dyllra, bojëra gëlqereje, filma uji dhe çdo material tjetër që pengon ngjitjen.

Polimero 20 dhe përzierjet që e përmbajnë duhet të aplikohen në temperatura jo më të ulëta se +2° C.

Është e rëndësishme të përzihet herë pas here për të rikthyer homogjenitetin e produktit.

PARALAJMËRIME

Protewall është një produkt i padëmshëm në kontakt me lëkurën, por tenton të ngurtësohet shpejt, prandaj duhet të hiqet menjëherë me ujë dhe, në rast se është ngurtësuar, lajeni me shumë ujë dhe sapun duke shmangur përdorimin e tretësve. Në rast kontakti me sytë lajini menjëherë me shumë ujë të freskët. Mos e hidhni produktin dhe enën në mjedis. Mos e gëlltitni. Mbajeni larg fëmijëve.

RENDIMENTI

Mbi nënshtresa të lëmuara ose pak poroze konsumi është 100 - 200 g/m^2

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

MAGAZINIMI

Protewall është i ndjeshëm ndaj ngricës dhe temperaturave shumë të larta, prandaj duhet të ruhet në temperatura midis 0° dhe 50° C. Në enët origjinale të mbyllura mirë dhe të ruajtura në kushtet e përmendura, të mbrojtura nga rrezatimi i fortë diellor, vlefshmëria është 12 muaj nga data e dokumentit të transportit.

Ruajeni në vend të mbrojtur dhe të thatë.

AMBALAZHIMI

Bidon plastik prej 10 kg.

Informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në përvojat më të mira praktike ose laboratorike deri në datën e treguar më sipër. Prandaj nuk mund të garantojmë që ato të jenë shteruese, pasi përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Është përgjegjësi e Klientit të verifikojë që produkti të jetë i përshtatshëm për përdorimin për të cilin synohet. Design Systems rezervon të drejtën t'i ndryshojë ato pa njoftim paraprak. Përdoruesi është i detyruar të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e këtyre informacioneve në lidhje me përdorimin specifik që do t'u bëjë. Kjo fletë anulon dhe zëvendëson çdo botim të mëparshëm. Design Systems këshillon që gjithmonë të kryhen prova përpara aplikimit të produktit, për të siguruar përshtatshmërinë e vetë produktit.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it