DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST PROTEWALL
ZASTITNA POLIMERNA SMOLA

OPIS

Protewall se sastoji od vodene disperzije sintetickog kopolimera visoke stabilnosti u alkalnoj sredini, posebno modifikovanog za zastitu cementnih smesa. Posebna formulacija omogucáva dobijanje visoko adhezivnih i elasticnih filmova koji olaksávaju i poboljsávaju prianjanje na podlogu na svim povrsinama na koje se nanosi.

OPSTE INFORMACIJE

Protewall se isporucuje u obliku viskozne, mlecne tecnosti. Ocvrsli filmovi koji se dobijaju proizvodom Protewall imaju znacajnu elasticnost i odlicnu otpornost na alkalije i ne mogu se ponovo emulgovati ni u hladnoj ni u toploj vodi. Ove karakteristike garantuju trajnost prianjanja tokom vremena i u najtezim uslovima. Protewall cini obrađene povrsine propusnim i paropropusnim, cinecí ih inertnim na dejstvo ulja, rastvaracá i mnogih hemijskih proizvoda. Otporan na atmosferske uticaje.

TEHNICKI PODACI			
Hemijska priroda	Stirenske smole	Gustina	Najmanje 1,020 kg/dm^3
Izgled	Viskozna tecnost	Rastvorljivost u vodi	Potpuno rastvorljiv
Boja	Mlecno bela		

NACIN PRIMENE

Stampani malter (Intonaco Stampato), kada je zavrsen, mora se zastititi proizvodom Protewall prskanjem, cetkom ili valjkom, vodecí racuna da ne dođe do curenja.

Protewall se nanosi na podloge koje moraju biti savrseno ciste, zdrave i bez nevezanih materijala, bez ulja, masnocá, voskova, krecnih boja, vodenog filma i svakog drugog antiadhezivnog materijala.

Polimero 20 i smese koje ga sadrze nanose se na temperaturama ne nizim od +2°C.

Vazno je s vremena na vreme promesati kako bi se obnovila homogenost proizvoda.

UPOZORENJA

Protewall je proizvod bezopasan pri kontaktu sa kozom, ali tezí brzom ocvrscávanju, zbog cega ga je potrebno odmah ukloniti vodom, a ako je ocvrsnuo, obilno oprati vodom i sapunom, izbegavajucí upotrebu rastvaracá. U slucaju kontakta sa ocima odmah obilno isprati svezom vodom. Ne ispustati proizvod i ambalazu u zivotnu sredinu. Ne gutati. Cuvati van domasaja dece.

POTROSNJA

Na glatkim ili slabo poroznim podlogama potrosnja iznosi 100 - 200 g/m^2

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SKLADIŠTENJE

Protewall je osetljiv na mraz i previsoke temperature, zbog čega se mora skladištiti na temperaturama između 0° i 50°C. U originalnoj dobro zatvorenoj ambalaži, skladišten u navedenim uslovima i zaštićen od jakog sunčevog zračenja, rok trajanja je 12 meseci od datuma otpremnog dokumenta.

Čuvati na zaštićenom i suvom mestu.

PAKOVANJE

Plastični kanister od 10 kg.

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantovati da su iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom neposrednom kontrolom. Odgovornost je Kupca da proveri da li je proizvod pogodan za nameravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan da se uveri u prikladnost i potpunost ovih informacija u odnosu na konkretnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvek izvedu probe pre primene proizvoda, kako bi se obezbedila prikladnost samog proizvoda.