DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST STAICOLOR
SMJESA VODE I RASTVORA NA BAZI METALNIH SOLI

OPIS

Proizvod StainColor je smjesa vode i rastvora na bazi metalnih soli, stvorena za izradu umjetničkih podova. Proizvod StainColor za profesionalnu upotrebu posebno je namijenjen za bojenje očvrslih, starih ili novih površina od betona ili na cementnoj bazi. Hemijska smjesa StainColor stvara nejednolike mrlje i fleke u tonovima boje na koje direktno utječe podloga.

Podovi StainColor su zbog svoje otpornosti, ljepote i lakoće čišćenja idealni za prodavnice, kancelarije, stambene objekte, trzne centre itd.

OPCE KARAKTERISTIKE

Na konačni izgled poda utječu mnogi faktori (kao što su boja površine, poroznost, sastav mješavine i starost betona, metode pripreme, različite tehnike nanošenja proizvoda StainColor itd.), stoga će dobiveni rezultat biti jedinstven i neponovljiv, čak i nakon prethodnog uzorkovanja na drugoj površini.

PAZNJA

Upotreba nekih svijetlih boja StainColor preporučuje se samo za unutrašnje prostore; osim toga, na industrijskim podovima treba predvidjeti i postavljanje polietilenske folije kao parne brane. U slučaju industrijskog poda bez parne brane, mogu se nanijeti DS-TIXCEM, DS-LIVCEM, koji omogućavaju upotrebu svijetlih boja StainColor. Proizvod ne uklanja eventualne nesavršenosti površine.

Otpornost poda StainColor zavisi od osnovnog betona, njegovog površinskog posipnog očvršćivača, kao i od zaštitne smole

NACIN PRIMJENE

Od suštinske je važnosti nanijeti proizvod na cementnu površinu koja je dobro očvrsla (njegovana) oko 20 dana, ili na naše proizvode DS-TIXCEM, DS-LIVCEM; u tom slučaju tretman se može izvesti dan nakon njihovog nanošenja. Kod podova s figurama ili crtežima, njihova izrada se izvodi prije nanošenja StainColora. Nakon tretmana StainColorom očistiti površinu vodom i hlorovodoničnom kiselinom. Zatim dobro navlažiti površinu, ukloniti zaostalu vodu i nastaviti s bojenjem prskanjem, četkom ili na drugi način, ponavljajući postupak u skladu s tonom boje koji se želi postići. Potom oprati površinu vodom i deterdžentom. Na kraju zaštititi pod StainColor akrilnom ili poliuretanskom smolom, prema potrebi.

ODRZAVANJE

Ponovo oprati pod i, kada se osuši, ponovo zaštititi prozirnom smolom DS-CS (metakrilna smola) ili smolama DS-P ili DS-REPOTEK (poliuretanske smole). Održavanje izvršiti nakon nekoliko godina ili znatno kasnije, ovisno o vrsti saobraćaja koji pod mora podnijeti. Površina se može održavati i klasičnim voskom za podove, koji se nanosi periodično. Za dobivanje poda koji će trajati tokom vremena preporučuje se korištenje isključivo proizvoda i kvalificirane radne snage Design Systems te kvalitetnog betona.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

UPOZORENJA

Proizvod treba koristiti pazecí da se izbjegne kontakt s kozǒm, ocǐma, sluznicama itd.; u tom slucǎju zahvacéni dio obilno oprati vodom i sapunom i obratiti se ljekaru. Kod radova u zatvorenim prostorima osigurati odgovarajucú ventilaciju. Preporucǔje se upotreba rukavica i zastǐtnih maski. Drzǎti van dohvata djece.

SKLADISTENJE

Rok trajanja u skladistǔ: oko jedne kalendarske godine.

Cǔvati na temperaturi ispod 30°C.

PAKOVANJA

Kanister od 5 litara.

Kanister od 20 litara.

Informacije sadrzǎne u ovom listu zasnovane su na najboljim praktickǐm ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne mozémo garantirati da su one iscrpne, buducí da upotreba proizvoda nije pod nasǒm direktnom kontrolom. Odgovornost je Kupca da provjeri da li je proizvod pogodan za namjeravanu upotrebu. Design Systems zadrzǎva pravo da ih izmijeni bez prethodne najave. Korisnik je duzǎn uvjeriti se u prikladnost i potpunost tih informacija u odnosu na specificǔ upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list ponistǎva i zamjenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporucǔje da se uvijek izvrsé probe prije nanosénja proizvoda, kako bi se osigurala prikladnost samog proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it