DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT STARMIX
VORGEMISCHTER ZEMENTMÖRTEL IN WEISSER FARBE

BESCHREIBUNG

Das System INTONACO STAMPATO (Stempelputz) “Wall System” besteht aus 4 Produkten:

- Starmix, vorgemischter Putz in der Farbe Weiß.
- Retop, Trennmittel, das verhindert, dass die Stempelmatten am Starmix-Mörtel haften bleiben
- Protewall, das die Oberfläche vor Witterungseinflüssen schützt.
- ColorStyle, ein Farbmittel, das mit seinen 7 verschiedenen Farbtönen einen antiken Effekt und eine höhere Widerstandsfähigkeit des fertigen Produkts verleiht.

Der Putz Starmix ist eine vorgemischte, gebrauchsfertige Zusammensetzung, die speziell für die Herstellung von gestempelten und bearbeiteten Putzen entwickelt wurde. Die Starmix-Mischung ermöglicht je nach Temperatur eine Verarbeitbarkeit von ca. 5 Stunden. Ebenfalls je nach Temperatur bietet das Produkt Starmix die Möglichkeit, die zuvor ausgeführte Bearbeitung auch am folgenden Tag noch zu modellieren, da das Produkt am folgenden Tag noch weich oder zumindest bröckelig ist.

ALLGEMEINES

Starmix haftet aufgrund seiner Eigenschaften optimal auf fast allen üblichen Untergründen (Tuffstein, Beton, Gipskarton, verschiedene Ziegel, Putze, Wärmedämmverbundsysteme usw.); es weist eine mittlere Elastizität auf, die ausreicht, um eventuelle kleine Setzungen des Untergrunds aufzunehmen, und das Stempeln ist für jede Art von Muster optimal. Außerdem ist es ausreichend thixotrop, um eine Schichtdicke von 1 bis 5 cm in einem einzigen Arbeitsgang zu ermöglichen. Es kann glatt, als Relief, in Orangenhautstruktur, mit der Rolle, gestempelt usw. ausgeführt werden. Es weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Abrieb auf.

Vorteile

Starmix weist dank seiner Zusammensetzung eine gute Wasserabweisung und zugleich Atmungsaktivität auf. Es ist außerdem beständig gegen Witterung, Industrieabgase (sauer und basisch), alkalische Lösungen, Infrarot- und Ultraviolettstrahlung, Wasser und Witterungseinflüsse im Allgemeinen; aufgrund all dieser Eigenschaften ist es sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet.

ANWENDUNGSSYSTEM

UNTERGRÜNDE

Vorbereitung der Oberflächen

Der Untergrund darf nicht sanden, er muss gesund, sauber, trocken sowie frei von Staub oder Fetten sein; bröckelige oder abgelöste Teile, Zementhaut (Laitance) oder andere Fremdstoffe sind sorgfältig zu entfernen. Starmix kann auf vielen Untergründen aufgetragen werden; abgeraten wird jedoch vom Auftrag auf wasserabweisenden Untergründen (z. B. Kunststoffbeschichtungen), Anstrichen, Gips usw.

- Bei der Anwendung auf Stahlbetonwänden empfiehlt sich eine gründliche Reinigung mit Salzsäure und Hochdruckreiniger mit anschließendem Auftrag unseres Primers Polimero 20, 1/1 mit Wasser verdünnt und unter Zugabe von Zement; diese Mischung ist auf die Wand aufzubringen, es wird empfohlen, sie abschnittsweise aufzutragen und das Produkt Starmix nass in nass aufzubringen. Alternativ einen Teil Polimero 20 mit 2 Teilen Wasser mischen, das Produkt Starmix zugeben, bis eine homogene, pastöse Mischung entsteht, die Wand mit der Zahnspachtel über Kreuz spachteln und am folgenden Tag das Produkt Starmix auftragen.
- Beim Auftrag auf Gipskarton ist auf die Tragkonstruktion des Gipskartons selbst zu achten, die auch das Gewicht des Intonaco Stampato tragen muss. Den Primer Poliresin L2 im Verhältnis 1 Teil Produkt zu 3 Teilen Wasser auftragen und vollständig trocknen lassen, mindestens 3 Stunden, bevor Starmix verarbeitet wird.
- Auf Untergründen wie verschiedenen Ziegeln oder Sand-Zement-Putzen muss der Untergrund bis zur Sättigung genässt werden, am besten am Abend zuvor; zum Zeitpunkt des Auftrags muss der Untergrund feucht sein. Bei sehr trockenen Untergründen sind diese wie oben beschrieben gut zu wässern, um eventuelle Rissbildungen und/oder Spalten zu vermeiden.
- Bei Untergründen aus Tuffstein, bröckeligen Putzen oder mit einer geringeren Zugfestigkeit als unser Produkt (wie üblicherweise verwendete Trockenmörtel) muss die Oberfläche mit unserem Produkt Poliresin L2 verstärkt werden, das bis zur Sättigung auf die Oberfläche aufgetragen wird, im Verhältnis von einem Teil Poliresin L2 zu 3 Teilen Wasser; die Verarbeitung des Trockenmörtels Starmix kann ca. 3 Stunden nach dem letzten Auftrag erfolgen

Alle Oberflächen müssen eben und frei von Mikrorissen sein, andernfalls könnten Mikrorisse und/oder Spalten an unserem aufgetragenen und gestempelten Produkt auftreten. Bei niedrigen Temperaturen und Feuchtigkeit kann das Produkt Ausblühungen durch Salze und/oder Feuchtigkeitsflecken aufweisen. Bei Neubauten folgt Starmix eventuellen Setzungen der Wand. Auf der Beschichtung sind Bauwerksfugen auszuführen. Untergründe unterschiedlicher Art, die eine geringe Tragfähigkeit aufweisen, sind durch gleichmäßigen Auftrag von Poliresin L2 wie unter Punkt (2) zu verstärken.

Auf Wänden mit besonders stark aufsteigender Feuchtigkeit und möglichen Salzausblühungen wird empfohlen, vor der Ausführung unseres Intonaco Stampato eine geeignete Vorbereitung durchzuführen.

Anmischen von Starmix

Das Produkt Starmix mit ca. 5,5 l Wasser mit einem Handrührgerät oder einer Putzmaschine anmischen (einen Vorversuch durchführen, um den geeigneten Druckbehälter zum Spritzen unseres Produkts Starmix zu finden); je 25-kg-Sack Starmix (165 g entsprechen einem vollen Plastikbecher des Produkts Pemid) zugeben; darauf achten, einige Minuten lang zu mischen, um eine homogene Masse zu erhalten.

Das Produkt ca. 5 Minuten ruhen lassen und innerhalb einer Stunde auftragen. Die Mischung darf nicht bei Temperaturen unter 5° und über 35° verwendet werden. Das Produkt Starmix ermöglicht bei Temperaturen um 20° eine Verarbeitbarkeit von ca. 5 Stunden bei einer Schichtdicke von 2,5 cm; bei wärmeren Temperaturen (empfohlen nicht über 35°) muss es in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen, nass in nass eingefärbt und sofort gestempelt werden.

Dem Produkt Starmix kann auch das Produkt ColorStyle zugegeben werden; auf diese Weise wird die gesamte Starmix-Mischung eingefärbt, wodurch verschiedene Färbungen des Produkts erzielt werden. Das Mischungsverhältnis des Farbmittels ColorStyle mit dem Trockenmörtel Starmix, in Prozent ausgedrückt, kann variieren; ausreichend sind ca. 2 kg (8%) Farbmittel ColorStyle auf einen 25-kg-Sack Starmix.

Auftrag von Starmix

Starmix wird wie übliche Trockenmörtel für Putze aufgetragen. Es kann eine Mindestdicke von 1 cm aufgetragen werden, vorzugsweise jedoch mindestens 1,5 cm Produkt. An der Wand Holzleisten als Führung anbringen, mit einer Dicke gemäß Tabelle, je nach gewählter Stempelmatte. Nach dem Auftrag des Produkts Starmix in der festgelegten Dicke die Oberfläche vor dem Einfärben nässen und mit einer Glättkelle glätten, bis die oberste Schicht vollständig wieder weich ist. Anschließend mit dem Produkt ColorStyle einfärben.

Einfärben

Mit dem Auftrag des Produkts ColorStyle wird die Wand bereits vor dem Stempeln eingefärbt. Den Farbton aus der Farbtabelle wählen oder durch Mischen mehrerer Farben erzeugen. Für einen besseren Schutz des Produkts INTONACO STAMPATO ColorStyle nass in nass auf die gesamte Fläche auftragen, um diese zu schützen und zusätzlich zu verfestigen. Es wird empfohlen, je nach Temperatur die Oberfläche vor dem Stempeln zu nässen und mit einer Glättkelle zu glätten, bis die oberste Schicht vollständig wieder weich ist. Das Produkt ColorStyle kann mit Pinsel, im Spritzverfahren, mit der Rolle usw. aufgetragen und anschließend geglättet und gestempelt werden

Stempeln

Das Stempeln erfolgt mit Gummi-Stempelmatten, die zuvor mit dem Produkt Retop benetzt wurden, damit ColorStyle nicht an der Matte haften bleibt. Vor dem Stempeln die Oberfläche nässen und mit einer Glättkelle glätten, bis die oberste Schicht vollständig wieder weich ist; wichtig ist, dass keine Oberflächenrisse sichtbar werden, auch wenn diese unmittelbar nach dem Stempeln oder auch am folgenden Tag ausgebessert werden können. Sobald die gesamte Fläche mit dem/den gewählten Muster(n) gestempelt ist, lässt man das Produkt trocknen; je nach Temperatur wird es am selben oder am folgenden Tag mit Design Systems-Gravurwerkzeugen nachbearbeitet. Da das Stempeln die Höhe des Starmix-Mörtels verringert, können Mikrorisse entstehen, ebenso bei Wind und/oder hohen Temperaturen.

Diese Mikrorisse verursachen keine strukturellen Probleme am Produkt; sie können ausgebessert werden, indem man sie mit dem Produkt Starmix oder mit ColorStyle wieder schließt.

Schutz des Untergrunds

Der fertiggestellte Intonaco Stampato ist mit dem Produkt Protewall im Spritzverfahren, mit Pinsel oder Rolle zu schützen, wobei auf Läufer zu achten ist

Durchschnittliche Tagesleistung

3 Arbeiter mit Putzmaschine können ca. 100 m^2 Intonaco Stampato pro Tag auftragen und stempeln; von Hand können dieselben Arbeiter ca. 40/50 m^2 ausführen. Im Sommer lassen sich dieselben Flächen erzielen, sofern das Produkt abschnittsweise aufgetragen und anschließend, bevor sich die Oberflächenkruste bildet (siehe vorhergehenden Punkt, ColorStyle), gestempelt wird.

VERBRAUCH

Mit 25 kg Produkt werden ca. 1,70 m^2 bei 1 cm Schichtdicke ausgeführt.

VERPACKUNG

Mit 25 kg Produkt werden ca. 1,70 m^2 bei 1 cm Schichtdicke ausgeführt. Feuchtigkeitsgeschützter Sack zu 25 kg.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten praktischen oder Laborerfahrungen zum oben angegebenen Datum. Wir können daher nicht garantieren, dass sie erschöpfend sind, da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Design Systems behält sich vor, diese Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Der Anwender ist verpflichtet, sich der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen im Hinblick auf die konkrete Verwendung zu vergewissern. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jede frühere Ausgabe. Design Systems empfiehlt, vor der Anwendung des Produkts stets Versuche durchzuführen, um die Eignung des Produkts sicherzustellen.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it