DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA STARMIX
MORTERO CEMENTOSO PREMEZCLADO DE COLOR BLANCO

DESCRIPCIÓN

El sistema REVOQUE ESTAMPADO (INTONACO STAMPATO) “Wall System” se compone de 4 productos:

- Starmix, revoque premezclado de color blanco.
- Retop, agente desmoldeante que impide que los moldes se adhieran al mortero Starmix.
- Protewall, que protege la superficie de los agentes atmosféricos.
- ColorStyle, un producto colorante que, con sus 7 tonalidades diferentes, aporta un efecto envejecido y una mayor resistencia al producto acabado.

El revoque Starmix es un compuesto premezclado listo para su uso, creado específicamente para la realización de revoques estampados y texturizados. La mezcla Starmix permite, según la temperatura, una trabajabilidad de aproximadamente 5 horas. También en función de la temperatura, el producto Starmix ofrece la posibilidad de modelar el trabajo realizado anteriormente incluso al día siguiente, ya que al día siguiente el producto seguirá estando blando o, al menos, friable.

GENERALIDADES

Starmix, por sus características, ofrece una adherencia óptima sobre casi todos los soportes habituales (toba, hormigón, placa de yeso laminado, ladrillos y bloques cerámicos diversos, revoques, sistemas de aislamiento térmico exterior, etc.); posee una elasticidad media suficiente para soportar eventuales pequeños asentamientos del soporte, y el estampado será óptimo para cualquier tipo de diseño. Además, es suficientemente tixotrópico para permitir un espesor de 1 a 5 cm en una sola aplicación. Puede acabarse: liso, en relieve, con efecto piel de naranja, a rodillo, estampado, etc. Presenta una excelente resistencia a los rayos UV y a la abrasión.

Ventajas

Starmix, gracias a su composición, presenta una buena capacidad hidrorrepelente y, al mismo tiempo, transpirabilidad. Además, es resistente a la intemperie, a los humos industriales (ácidos y básicos), a las soluciones alcalinas, a los rayos infrarrojos y ultravioletas, al agua y a los agentes atmosféricos en general; por todas estas características está indicado tanto para interiores como para exteriores.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SOPORTES

Preparación de las superficies

El soporte no debe desprender polvo y debe estar sano, limpio, seco y exento de polvo o grasas; las partes friables o desprendidas, la lechada superficial de cemento u otras sustancias extrañas deben eliminarse cuidadosamente. Starmix puede aplicarse sobre muchos soportes, pero se desaconseja su aplicación sobre soportes hidrorrepelentes (p. ej. revestimientos plásticos), pinturas, yeso, etc.

- En caso de aplicación sobre paredes de hormigón armado, conviene realizar un lavado a fondo con ácido clorhídrico e hidrolimpiadora, con la posterior aplicación de nuestro primer Polimero 20, diluido con agua 1/1 y con adición de cemento; esta mezcla debe extenderse sobre la pared; se recomienda aplicarla poco a poco y, fresco sobre fresco, aplicar el producto Starmix. O bien mezclar una parte de Polimero 20 con 2 partes de agua, añadir el producto Starmix hasta obtener una mezcla homogénea y pastosa, aplicar una capa de regularización sobre la pared con llana dentada en pasadas cruzadas y, al día siguiente, aplicar el producto Starmix.
- La aplicación sobre placa de yeso laminado se recomienda prestando atención a la estructura portante de la propia placa, que deberá soportar también el peso del Revoque Estampado. Aplicar el primer Poliresin L2 en proporción de 1 parte de producto por 3 partes de agua, y dejarlo secar completamente, al menos 3 horas, antes de la puesta en obra de Starmix.
- Sobre soportes como ladrillos y bloques cerámicos diversos o revoques de arena y cemento, es necesario humedecer el soporte hasta saturación, preferiblemente la tarde anterior; en el momento de la aplicación el soporte debe estar húmedo. En caso de soportes muy secos, estos deben hidratarse bien, como se ha indicado, para evitar posibles agrietamientos y/o fisuras.
- En caso de soporte de toba, revoques friables o con resistencia a tracción inferior a la de nuestro producto (como los premezclados de uso habitual), es necesario reforzar la superficie con nuestro producto Poliresin L2, aplicado hasta saturación sobre la superficie en proporción de una parte de Poliresin L2 por 3 partes de agua; la puesta en obra del premezclado Starmix puede realizarse unas 3 horas después de la última aplicación.

Todas las superficies deben ser planas y estar exentas de microfisuras; de lo contrario, podrían aparecer microfisuras y/o grietas en nuestro producto aplicado y estampado. A bajas temperaturas y en presencia de humedad, el producto puede presentar eflorescencias debidas a las sales y/o manchas de humedad. En caso de construcciones nuevas, Starmix seguirá los eventuales asentamientos del muro. En el revestimiento deben realizarse juntas estructurales. En caso de soportes de distinta naturaleza que presenten fragilidad, deben reforzarse aplicando uniformemente Poliresin L2 como se indica en el punto (2).

En paredes que presenten humedad por capilaridad y en las que se aprecien posibles eflorescencias salinas, se recomienda realizar una preparación adecuada antes de ejecutar nuestro Revoque Estampado.

Mezclado de Starmix

Mezclar el producto Starmix con aproximadamente 5,5 l de agua utilizando un mezclador manual o una máquina de proyectar revoque (realizar una prueba preliminar para encontrar la regulación adecuada para proyectar nuestro producto Starmix; en cada saco de Starmix de 25 kg añadir 165 g de producto Pemid, que corresponden a un vaso de plástico lleno), prestando atención a obtener una masa homogénea mezclando durante algunos minutos.

Dejar reposar el producto unos 5 minutos y aplicarlo en el plazo de una hora. La mezcla no debe utilizarse con temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C. El producto Starmix permite, a temperaturas en torno a 20 °C, una trabajabilidad de aproximadamente 5 horas, con un espesor de 2,5 cm; a temperaturas

más altas (se recomienda no superar los 35 °C) deberá aplicarse en varias fases, colorearse fresco sobre fresco y estamparse inmediatamente.

Al producto Starmix también puede añadirse el producto ColorStyle; de este modo se colorea toda la mezcla de Starmix, obteniendo distintas coloraciones del producto. La proporción de colorante ColorStyle con el premezclado Starmix, expresada en porcentaje, puede variar; la proporción suficiente es de aproximadamente 2 kg (8%) de colorante ColorStyle por saco de 25 kg de Starmix.

Aplicación de Starmix

Starmix se aplica como los premezclados habituales para revoques. Puede aplicarse un espesor mínimo de 1 cm, aunque es preferible aplicar al menos 1,5 cm de producto. Colocar en el muro listones de madera que servirán de guía, con el espesor indicado en la tabla, según el tipo de molde elegido. Una vez aplicado el producto Starmix con el espesor establecido, humedecer y alisar la superficie con una llana de acero antes de colorear, ablandando por completo la capa superficial. A continuación, colorear con el producto ColorStyle.

Coloración

Con la aplicación del producto ColorStyle, la pared quedará coloreada antes incluso de ser estampada. Elegir la tonalidad en la carta de colores o crearla mezclando varios colores entre sí. Para una mayor protección del producto REVOQUE ESTAMPADO, extender ColorStyle fresco sobre fresco sobre toda la superficie, de modo que quede más protegida y reforzada. Se recomienda, según la temperatura, humedecer y alisar la superficie con una llana de acero antes de estampar, ablandando por completo la capa superficial. El producto ColorStyle puede aplicarse a brocha, pulverización, rodillo, etc., y a continuación alisarse y estamparse.

Estampado

El estampado se realizará mediante moldes de goma previamente humedecidos con el producto Retop, que impedirá que ColorStyle se adhiera al molde. Humedecer y alisar la superficie con una llana de acero antes de estampar, ablandando por completo la capa superficial; es importante que no aparezcan grietas superficiales, aunque estas pueden repararse inmediatamente después del estampado o incluso al día siguiente. Una vez estampada toda la superficie con el diseño o diseños elegidos, se dejará secar el producto y, según la temperatura, se acabará el mismo día o el día siguiente con los incisores Design Systems. El estampado, al producir una reducción del espesor del mortero Starmix, puede generar microfisuras, al igual que la presencia de viento y/o las altas temperaturas.

Dichas microfisuras no causan problemas estructurales al producto y pueden repararse cerrándolas con el producto Starmix o con ColorStyle.

Protección del soporte

El Revoque Estampado, una vez acabado, debe protegerse con el producto Protewall aplicado por pulverización, a brocha o a rodillo, prestando atención a los chorreones.

Rendimiento medio de ejecución

3 operarios con máquina de proyectar pueden aplicar y estampar aproximadamente 100 m^2 de Revoque Estampado al día; manualmente, los mismos operarios podrán realizar aproximadamente 40/50 m^2. En verano pueden obtenerse las mismas superficies, siempre que el producto se aplique poco a poco y, a continuación, antes de que se forme la costra superficial (véase el punto anterior, ColorStyle), se proceda al estampado.

RENDIMIENTO

Con 25 kg de producto se realizan aproximadamente 1,70 m^2 con 1 cm de espesor.

ENVASE

Con 25 kg de producto se realizan aproximadamente 1,70 m^2 con 1 cm de espesor. Saco antihumedad de 25 kg.

La información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas o de laboratorio a la fecha arriba indicada. Por tanto, no podemos garantizar que sea exhaustiva, ya que el uso del producto no está bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del Cliente comprobar que el producto sea adecuado para el uso al que se pretende destinar. Design Systems se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso. El usuario está obligado a asegurarse de la idoneidad e integridad de dicha información en relación con el uso específico que vaya a darle. Esta ficha anula y sustituye cualquier edición anterior. Design Systems recomienda realizar siempre pruebas antes de aplicar el producto, a fin de garantizar la idoneidad del propio producto.