DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ STARMIX
СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ БЕЛОГО ЦВЕТА

ОПИСАНИЕ

Система ШТАМПОВАННОЙ ШТУКАТУРКИ (INTONACO STAMPATO) «Wall System» включает 4 продукта:

- Starmix — готовая сухая штукатурная смесь белого цвета.
- Retop — разделительный состав, не позволяющий штампам прилипать к раствору Starmix.
- Protewall — защищает поверхность от атмосферных воздействий.
- ColorStyle — красящий продукт, который своими 7 различными оттенками придаёт эффект старины и повышенную прочность готовому изделию.

Штукатурка Starmix — это готовая к применению сухая смесь, специально созданная для выполнения штампованных и фактурных штукатурок. Смесь Starmix, в зависимости от температуры, сохраняет удобоукладываемость около 5 часов. Также в зависимости от температуры продукт Starmix даёт возможность дорабатывать ранее выполненную фактуру даже на следующий день, поскольку на следующий день продукт остаётся мягким или, по крайней мере, легко поддающимся обработке.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Starmix благодаря своим характеристикам обеспечивает оптимальное сцепление практически со всеми распространёнными основаниями (туф, бетон, гипсокартон, различные керамические кладочные материалы, штукатурки, системы наружного утепления и т. д.); он обладает средней эластичностью, достаточной для восприятия возможных небольших осадок основания, а штампование будет оптимальным для любого типа рисунка. Кроме того, он достаточно тиксотропен, чтобы позволять нанесение толщиной от 1 до 5 см за один проход. Может иметь отделку: гладкую, рельефную, «апельсиновая корка», валиком, штампованную и т. д. Обладает отличной стойкостью к УФ-излучению и истиранию.

Преимущества

Starmix благодаря своему составу обладает хорошей водоотталкивающей способностью и одновременно паропроницаемостью. Кроме того, он стоек к непогоде, промышленным дымам (кислотным и щелочным), щелочным растворам, инфракрасному и ультрафиолетовому излучению, воде и атмосферным воздействиям в целом; благодаря всем этим характеристикам он подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

ОСНОВАНИЯ

Подготовка поверхностей

Основание не должно пылить; оно должно быть прочным, чистым, сухим, без пыли и жиров; рыхлые или отслоившиеся части, цементное молочко и прочие посторонние вещества должны быть тщательно удалены. Starmix можно наносить на многие основания, однако не рекомендуется

наносить его на водоотталкивающие основания (например, пластиковые покрытия), краски, гипс и т. д.

- При нанесении на железобетонные стены рекомендуется выполнить тщательную промывку соляной кислотой и мойкой высокого давления с последующим нанесением нашего праймера Polimero 20, разбавленного водой 1/1 с добавлением цемента; эту смесь следует нанести на стену, рекомендуется наносить её небольшими участками и «мокрым по мокрому» наносить продукт Starmix. Либо смешать одну часть Polimero 20 с 2 частями воды, добавить продукт Starmix до получения однородной пастообразной смеси, нанести на стену зубчатым шпателем перекрёстными движениями, а на следующий день нанести продукт Starmix.
- При нанесении на гипсокартон следует обращать внимание на несущий каркас самого гипсокартона, который должен выдерживать также вес штампованной штукатурки. Нанести праймер Poliresin L2 в пропорции 1 часть продукта на 3 части воды и дать ему полностью высохнуть, не менее 3 часов, перед укладкой Starmix.
- На основаниях типа различной керамической кладки или цементно-песчаных штукатурок необходимо смочить основание до насыщения, лучше накануне вечером; в момент нанесения основание должно быть влажным. В случае очень сухих оснований их необходимо хорошо увлажнить, как указано выше, во избежание возможного растрескивания и/или появления трещин.
- В случае основания из туфа, рыхлых штукатурок или штукатурок с прочностью на растяжение ниже, чем у нашего продукта (например, обычно применяемых сухих смесей), необходимо укрепить поверхность нашим продуктом Poliresin L2, нанесённым на поверхность до насыщения в пропорции одна часть Poliresin L2 на 3 части воды; укладка сухой смеси Starmix может выполняться примерно через 3 часа после последнего нанесения.

Все поверхности должны быть ровными и без микротрещин, в противном случае на нашем нанесённом и отштампованном продукте могут возникнуть микротрещины и/или трещины. При низких температурах и наличии влаги на продукте могут появляться высолы, обусловленные солями, и/или пятна влаги. В случае новых конструкций Starmix будет следовать за возможными осадками стены. На покрытии необходимо выполнить конструкционные швы. В случае оснований различной природы, имеющих недостаточную прочность, их необходимо укрепить, равномерно нанося Poliresin L2, как указано в пункте (2).

На стенах с выраженным капиллярным подъёмом влаги и с признаками возможных солевых высолов рекомендуется выполнить соответствующую подготовку перед устройством нашей штампованной штукатурки.

Приготовление смеси Starmix

Смешать продукт Starmix примерно с 5,5 л воды, используя ручной миксер или штукатурную станцию (выполнить предварительную пробу, чтобы подобрать подходящий ресивер для напыления нашего продукта Starmix); в каждый мешок Starmix по 25 кг добавить продукт Pemid (165 г соответствуют

полному пластиковому стаканчику продукта Pemid); перемешивать в течение нескольких минут, следя за получением однородной смеси.

Дать продукту отстояться около 5 минут и нанести его в течение одного часа. Смесь не следует использовать при температуре ниже 5°C и выше 35°C. Продукт Starmix при температуре около 20°C сохраняет удобоукладываемость около 5 часов при толщине 2,5 см; при более высоких температурах (рекомендуется не выше 35°C) его следует наносить в несколько этапов, окрашивать «мокрым по мокрому» и сразу штамповать.

В продукт Starmix можно также добавить продукт ColorStyle; таким образом окрашивается вся смесь Starmix, что позволяет получать различные цвета продукта. Доля красителя ColorStyle в сухой смеси Starmix, выраженная в процентах, может меняться; достаточная доля составляет около 2 кг (8%) красителя ColorStyle на мешок Starmix 25 кг.

Нанесение Starmix

Starmix наносится как обычные сухие штукатурные смеси. Можно наносить минимальной толщиной 1 см, хотя предпочтительно наносить не менее 1,5 см продукта. Закрепить на стене деревянные рейки, которые будут служить маяками, с толщиной согласно таблице, в зависимости от выбранного типа штампа. После нанесения продукта Starmix установленной толщиной смочить и загладить поверхность стальной гладилкой перед окрашиванием, полностью размягчая поверхностный слой. Затем окрасить продуктом ColorStyle.

Окрашивание

При нанесении продукта ColorStyle стена окрашивается ещё до штампования. Выбрать оттенок по таблице цветов или создать его, смешивая несколько цветов. Для большей защиты ШТАМПОВАННОЙ ШТУКАТУРКИ нанести ColorStyle «мокрым по мокрому» на всю поверхность, чтобы лучше защитить и укрепить её. В зависимости от температуры рекомендуется смочить и загладить поверхность стальной гладилкой перед штампованием, полностью размягчая поверхностный слой. Продукт ColorStyle может наноситься кистью, распылением, валиком и т. д., после чего поверхность заглаживается и штампуется.

Штампование

Штампование выполняется резиновыми штампами, предварительно смоченными продуктом Retop, который не даёт ColorStyle прилипать к штампу. Смочить и загладить поверхность стальной гладилкой перед штампованием, полностью размягчая поверхностный слой; важно, чтобы не проявлялись поверхностные трещины, хотя их можно устранить сразу после штампования или даже на следующий день. После штампования всей поверхности выбранным рисунком (рисунками) продукту дают высохнуть, и, в зависимости от температуры, отделка выполняется в тот же или на следующий день с помощью резцов Design Systems. Штампование, вызывая уменьшение толщины раствора Starmix, может приводить к появлению микротрещин, равно как и при ветре и/или высоких температурах.

Такие микротрещины не создают конструкционных проблем для продукта; их можно устранить, заделав продуктом Starmix или ColorStyle.

Защита покрытия

Штампованную штукатурку после окончательной отделки необходимо защитить продуктом Protewall, наносимым распылением, кистью или валиком, не допуская подтёков.

Средняя производительность

3 работника со штукатурной станцией могут нанести и отштамповать около 100 м^2 штампованной штукатурки в день; вручную те же работники смогут выполнить около 40/50 м^2. Летом можно достичь тех же площадей при условии, что продукт наносится небольшими участками и затем, до образования поверхностной корки (см. предыдущий пункт, ColorStyle), выполняется штампование.

РАСХОД

25 кг продукта хватает примерно на 1,70 м^2 при толщине 1 см.

УПАКОВКА

25 кг продукта хватает примерно на 1,70 м^2 при толщине 1 см. Влагозащитный мешок 25 кг.

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на лучшем практическом и лабораторном опыте на указанную выше дату. Поэтому мы не можем гарантировать их исчерпывающий характер, поскольку применение продукта не находится под нашим непосредственным контролем. Заказчик обязан проверить, что продукт пригоден для предполагаемого применения. Компания Design Systems оставляет за собой право изменять эти сведения без предварительного уведомления. Пользователь обязан удостовериться в пригодности и полноте данных сведений применительно к конкретному использованию, которое он намерен осуществить. Настоящий паспорт отменяет и заменяет все предыдущие редакции. Компания Design Systems рекомендует всегда проводить испытания перед нанесением продукта, чтобы убедиться в его пригодности.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it