DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT UNIPRIMER 280 NEW
WASSERDISPERGIERTER, ATMUNGSAKTIVER HOCHLEISTUNGS-HAFTVERMITTLER

BESCHREIBUNG

Uniprimer 280 New ist eine wasserdispergierte, atmungsaktive Formulierung mit hoher Haftung auch auf feuchten Untergründen.

Es gewährleistet eine hohe Haftung auf feuchten zementgebundenen Untergründen oder Natursteinmaterialien im Allgemeinen. Es wird als Haftvermittler und als Zwischenprimer in den Systemen der Linie Effetto Sasso (Steineffekt) verwendet. Uniprimer 280 New, mit null VOC, schont die Gesundheit der Anwender. Ideal für Green Building.

ALLGEMEINES

- Null VOC (Volatile Organic Compounds – flüchtige organische Verbindungen)
- Auftrag mit Rolle oder Spachtel
- Speziell für hohe Schichtdicken geeignet, wenn mit Quarz gefüllt und mit Technibond-Fasern (bis zu 2%) additiviert
- Pigmentierbar
- Ausgezeichnete Haftung auf Asphalt und auf Metalluntergründen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - Produkt bei 23°C - 7 Tage	
Aussehen	Flüssig
Farbe	Neutral, zu pigmentieren mit 3÷5% Farbpaste
Mischungsverhältnis A : B	100 : 20
Spezifisches Gewicht (kg/l)	1,6
Viskosität (mPa•s)	2000 ÷ 3000
Topfzeit (min)	40
Druckfestigkeit (N/mm^2)	55
Abriebfestigkeit (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber Reibrolle CS 17 1000 Umdrehungen - 1 kg	75
Shore D (24 h bei 23°C)	84
Wasserdampfdurchlässigkeit (UNI EN 12086)	1200
Vollständige Aushärtung (Tage)	7
Brandverhalten (UNI EN 13813)	Bfl-s1

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

ANWENDUNGSSYSTEM

Die Komponenten A und B müssen vor dem Gebrauch einzeln und anschließend zusammen mindestens 3 Minuten lang gemischt werden. Das Mischen der beiden Komponenten muss vor der Zugabe der Farbe, der Quarze und des Wassers erfolgen, das in kleinen Mengen und ohne Übermaß (maximal 10%) zuzugeben ist. Das Mischen muss bei niedriger Drehzahl erfolgen, um die Formulierung nicht zu beeinträchtigen. Die Farbpaste nicht in das Produkt geben, ohne die Katalyse vorzunehmen, um einen Viskositätsanstieg zu vermeiden. Bei besonders niedrigen Temperaturen warmes Wasser im Produkt verwenden, um die Katalyse zu verbessern. Die Begehbarkeit nach dem Auftrag hängt von der Temperatur und vom Luftwechsel ab. Die Belüftung ist eine notwendige Voraussetzung, um die maximalen mechanischen Festigkeiten der Produkte zu erreichen.

Anwendungsbedingungen.

- Temperatur des Untergrunds und der Umgebung >10°C
- Feuchtigkeit des Untergrunds von 3% bis 9%
- In geschlossenen Räumen für Belüftung sorgen

VERBRAUCH

- Mit Rolle: 300 g/m^2 bei maximaler Verdünnung mit 15 % Wasser
- Mit Spachtel: 300 g/m^2, gefüllt mit ca. 50% Gewichtsanteil Quarz 1, bei maximaler Verdünnung mit 5/10% Wasser

1) 1,0 kg/m^2, gefüllt mit 30% Gewichtsanteil Quarz 1 und 40% Quarz 2, bei maximaler Verdünnung mit 5/10% Wasser

2) 1,3 kg/m^2, gefüllt mit ca. 50% Gewichtsanteil Quarz 6, bei maximaler Verdünnung mit 5% Wasser

LAGERUNG

Acht Monate in trockener, nicht der Witterung ausgesetzter Umgebung bei Temperaturen > +5°C

VERPACKUNGEN

Komponente A: Blecheimer mit 15 kg.

Komponente B: Eimer mit 3 kg.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten praktischen oder Laborerfahrungen zum oben angegebenen Datum. Wir können daher nicht garantieren, dass sie erschöpfend sind, da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Design Systems behält sich vor, diese Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Der Anwender ist verpflichtet, sich der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen im Hinblick auf die konkrete Verwendung zu vergewissern. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jede frühere Ausgabe. Design Systems empfiehlt, vor der Anwendung des Produkts stets Versuche durchzuführen, um die Eignung des Produkts sicherzustellen.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it