DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST UNIPRIMER 280 NEW

VODODISPERZIVNI, PAROPROPUSNI PROMOTER PRIANJANJA VISOKIH PERFORMANSI

OPIS

Uniprimer 280 New je vododisperzivna, paropropusna formulacija sa visokim prianjanjem, i na vlažnim podlogama.

Garantuje visoko prianjanje na vlažne cementne podloge ili kamene materijale uopšte. Koristi se kao promoter prianjanja i kao međuprajmer u sistemima linije Effetto Sasso (efekat kamena). Uniprimer 280 New, sa nula VOC, čuva zdravlje izvođača. Idealan za zelenu gradnju (Green Building).

OPŠTE INFORMACIJE

- Nula VOC (isparljiva organska jedinjenja – Volatile Organic Compounds)
- Nanosi se valjkom ili gletaricom
- Posebno pogodan za izradu velikih debljina ako se puni kvarcom i aditivira vlaknima Technibond (do 2%)
- Može se pigmentirati
- Odlično prianjanje na asfalt i na metalne podloge

TEHNICKE KARAKTERISTIKE - Proizvod na 23°C - 7 dana	
Izgled	Tečnost
Boja	Neutralna, pigmentira se sa 3÷5% paste za bojenje
Odnos mešanja A : B	100 : 20
Specifična težina (kg/l)	1,6
Viskoznost (mPa · s)	2000 ÷ 3000
Pot life (min)	40
Čvrstoća pri pritisku (N/mm^2)	55
Otpornost na abraziju (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber, točak CS 17, 1000 obrtaja - 1 kg	75
Shore D (24h na 23°C)	84
Paropropusnost (UNI EN 12086)	1200
Potpuno očvršćavanje (dana)	7
Reakcija na požar (UNI EN 13813)	Bfl-s1

NAČIN PRIMENE

Komponente A i B moraju se promešati pre upotrebe, a zatim mešati zajedno najmanje 3 minuta. Mešanje dve komponente mora se izvršiti pre dodavanja boje, kvarca i vode, koja se dodaje u malim dozama, bez preterivanja (najviše 10%). Mešanje se mora vršiti pri maloj brzini da se ne bi narušila formulacija. Ne

dodavati pastu za bojenje u proizvod bez prethodnog mešanja komponenti (katalize), kako bi se izbeglo povecánje viskoznosti. Pri posebno niskim temperaturama koristiti toplu vodu u proizvodu radi poboljšanja katalize. Prohodnost nakon nanošenja zavisi od temperature i izmene vazduha. Ventilacija je neophodan uslov za postizanje maksimalne mehaničke otpornosti proizvoda.

Uslovi primene.

- Temperatura podloge i okoline >10°C
- Vlažnost podloge od 3% do 9%
- Provetravati prostorije ako se radi u zatvorenom

POTROŠNJA

- Valjkom: 300 g/m^2 uz maksimalno razređivanje vodom od 15 %
- Gletaricom: 300 g/m^2 punjeno sa oko 50% težinski kvarca 1, uz maksimalno razređivanje vodom od 5/10%

1) 1,0 kg/m^2 punjeno sa 30% težinski kvarca 1 i 40% kvarca 2, uz maksimalno razređivanje vodom od 5/10%

2) 1,3 kg/m^2 punjeno sa oko 50% težinski kvarca 6, uz maksimalno razređivanje vodom od 5%

SKLADIŠTENJE

Osam meseci u suvom prostoru, neizloženom atmosferskim uticajima, na temperaturama > +5°C

PAKOVANJA

Komponenta A: limena kanta od 15 kg.

Komponenta B: kantica od 3 kg.

Informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na najboljim praktičnim ili laboratorijskim iskustvima na gore navedeni datum. Stoga ne možemo garantovati da su iscrpne, budući da upotreba proizvoda nije pod našom neposrednom kontrolom. Odgovornost je Kupca da proveri da li je proizvod pogodan za nameravanu upotrebu. Design Systems zadržava pravo da ih izmeni bez prethodne najave. Korisnik je dužan da se uveri u prikladnost i potpunost ovih informacija u odnosu na konkretnu upotrebu za koju su mu potrebne. Ovaj list poništava i zamenjuje svako prethodno izdanje. Design Systems preporučuje da se uvek izvedu probe pre primene proizvoda, kako bi se obezbedila prikladnost samog proizvoda.