DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA MICRO-TOPP

M / BS / FINE – REVESTIMENTO MINERAL À BASE DE SULFATOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O MICRO-TOPP é o único revestimento no mercado à base de um ligante mineral à base de sulfatos com o seguinte desempenho: desempenho mecânico superior a qualquer cimento Portland; zero eflorescências em todas as condições, uma vez que, ao contrário de todos os outros ligantes minerais, não contém cal livre; presa rápida e elevadas resistências iniciais, com um décimo da retração do cimento Portland e um quinto da porosidade; maior resistência aos sulfatos, aos ácidos e a todos os ambientes agressivos; um baixo valor de pH, que o torna mais compatível com todos os protetores de poliuretano existentes no mercado.

O MICRO-TOPP, graças à sua formulação especial, permite obter diversos tipos de acabamento, todos com características estéticas agradáveis e modernas. A sua fácil aplicação e o seu método de preparação fiável permitem ao aplicador garantir desempenhos e efeitos estéticos seguros, independentemente da técnica de aplicação utilizada e do efeito pretendido: superfícies monolíticas, nubladas, riscadas, espatuladas, brilhantes, etc., sobre substratos de natureza diversa. Misturado com água, apresenta uma trabalhabilidade leve e cremosa e é facilmente espatulável em todas as suas granulometrias, sobre superfícies variadas, inclusive sobre redes de fibra de vidro. A sua secagem muito rápida torna-o, quando necessário, lixável após cerca de 4 horas.

- Para exterior e interior, em paredes e pavimentos.
- Aplicável a temperaturas de 5°C a 35°C.
- Disponível em embalagens de 25 kg e de 14 kg.
- Disponível em várias granulometrias.
- Colorido.
- Mistura mecânica.
- Aplicação com espátula ou talocha de inox/plástico.
- Desempenho mecânico muito elevado.
- Sem eflorescências.
- Presa rápida.
- Resistência a sulfatos e ácidos.
- Emissões de CO2 muito baixas.
- Facilidade de aplicação, sem cimento.
- Usar equipamento de proteção individual.

INTERVENÇÕES

Concebido principalmente para decorar pavimentos, paredes e mobiliário, é excelente para realizar superfícies de aspeto matérico em ambientes interiores e exteriores. Ideal para utilizações comerciais e residenciais, garante uma excelente qualidade estética; pode também ser utilizado como acabamento de piscinas, após impermeabilização prévia com produtos adequados.

SUBSTRATOS

Permite acabar as mais variadas superfícies: painéis de madeira, MDF, cerâmica, gesso cartonado, fibrocimento, contraplacado.

NÃO UTILIZAR

Em piscinas não impermeabilizadas, sobre borracha, linóleo, poliuretano expandido, gesso cartonado sem primer, membranas impermeáveis não cimentícias e na presença de humidade ascensional.

APLICAÇÃO

Antes de aplicar o produto, verificar se o substrato é compatível, consistente, curado e isento de pó, óleos, gorduras, etc. Adicionar, se necessário, o corante para obter a tonalidade desejada.

Misturar o produto com água limpa, vertendo-a sobre o pó na quantidade prescrita, sem exceder a percentagem indicada, e misturar com misturador de hélice a baixa velocidade até obter uma pasta homogénea e sem grumos. Deixar o produto repousar 2-3 minutos antes da aplicação, para garantir uma ótima hidratação de todos os componentes. A aplicação deve ser efetuada com espátula ou talocha de aço inox ou de plástico.

DADOS TÍPICOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Cor / consistência	Colorido / pó
Resíduo sólido	100%
Massa volúmica aparente	Cerca de 1,55 kg/l
Classificação de perigo (diretiva 1999/45/CE)	Irritante: ler atentamente as indicações contidas na ficha de dados de segurança
Conservação	12 meses em ambiente seco e ventilado
Embalagens	14 kg
Código pautal	3824 50 90

VALORES E INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO (A 23°C E 50% H.R.)

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Água de amassadura	De 27% a 37% de água por uma parte de MICRO-TOPP M (em função da cor e do efeito pretendidos)
Tempo de vida da mistura	Cerca de 50 minutos
Taxa de consumo	Cerca de 1,5 kg/m^2 por mm de espessura
Teor mineral	> 35%

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Hidróxido de cálcio livre	Ausente
Temperatura de aplicação	De +20°C a +40°C (não sob sol direto)

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Tempo entre duas demãos	Também fresco sobre fresco (recomendado para maximizar o efeito matérico)
Tempo antes do acabamento	6 horas
Entrada em serviço	Depende do acabamento
pH da mistura	Cerca de 11

VALORES DE DESEMPENHO FINAL

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Resistência à compressão (granulometria 0-200 µm, 28 dias)	> 35 MPa
Resistência à flexão (granulometria 0-200 µm, 28 dias)	> 7 MPa
Resistência à abrasão (granulometria 0-200 µm, 28 dias, 3.000 rotações – UNI EN ISO 5470-1)	< 1 g
Coeficiente de absorção de água por capilaridade (EN 1015-18)	c < 20 kg/(m^2 · min0,5)
Permeabilidade ao vapor de água (EN 1745)	µ < 25
Reação ao fogo	Euroclasse F
Abrasão Taber (fitas S42, 1.000 g, 100 rotações)	0,1 g
Abrasão Taber (fitas S42, 1.000 g, 300 rotações)	0,2 g
Abrasão Taber (fitas S42, 1.000 g, 500 rotações)	0,3 g
Abrasão Taber (fitas S42, 1.000 g, 1.000 rotações)	0,3 g

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.