DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST MICRO-TOPP
M / BS / FINE – MINERALNA OBLOGA NA BAZI SULFATA

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

MICRO-TOPP je jedina obloga na trzištu na bazi mineralnog veziva na bazi sulfata sa sledecím performansama: mehanicke performanse superiornije od bilo kog portland cementa; nula eflorescencija u svim uslovima, jer, za razliku od svih ostalih mineralnih veziva, ne sadrzi slobodni krec; brzo vezivanje i visoke pocetne cvrstocé, sa desetinom skupljanja portland cementa i petinom poroznosti; vecá otpornost na sulfate, kiseline i u svim agresivnim sredinama; niska pH vrednost, koja ga cini kompatibilnijim sa svim poliuretanskim zastitnim premazima na trzištu.

MICRO-TOPP, zahvaljujuci svojoj posebnoj formulaciji, omogucáva dobijanje razlicitih vrsta zavrsnih obrada, sve sa prijatnim i modernim estetskim karakteristikama. Njegovo lako nanosenje i pouzdan nacin pripreme omogucávaju izvodacu da garantuje sigurne performanse i estetske efekte, nezavisno od koriscéne tehnike nanosenja i zeljenog efekta: monolitne, oblacaste, grebane, gletovane, sjajne povrsine itd., na podlogama razlicite prirode. Pomesan sa vodom, ima laganu i kremastu obradivost i lako se razastire gletaricom u svim svojim granulacijama, na raznovrsnim povrsinama, cak i na mrezicama od staklenih vlakana. Njegovo veoma brzo susenje cini ga, gde je to potrebno, pogodnim za brusenje nakon oko 4 sata.

- Za spoljasnju i unutrasnju upotrebu, na zidu i na podu.
- Moze se nanositi na temperaturama od 5°C do 35°C.
- Dostupan u pakovanjima od 25 kg i 14 kg.
- Dostupan u razlicitim granulacijama.
- Obojen.
- Mehanicko mesanje.
- Nanosenje spahtlom ili gletaricom od nerdajucég celika/plastike.
- Veoma visoke mehanicke performanse.
- Bez eflorescencija.
- Brzo vezivanje.
- Otpornost na sulfate i kiseline.
- Veoma niske emisije CO2.
- Lakocá ugradnje, bez cementa.
- Koristiti sredstva licne zastite.

PRIMENE

Osmisljen prvenstveno za dekoraciju podova, zidova i namestaja, odlican je za izradu povrsina matericnog izgleda u unutrasnjim i spoljasnjim prostorima. Idealan za komercijalnu i stambenu upotrebu, garantuje odlican estetski kvalitet; moze se koristiti i kao zavrsna obrada bazena, uz prethodnu hidroizolaciju odgovarajucím proizvodima.

PODLOGE

Omogucáva zavrsňu obradu najrazlicňijih povrsňina: drvenih panela, MDF-a, keramike, gips-kartona, fibercementa, sťperploče.

NE KORISTITI

Na nehidroizolovanim bazenima, na gumi, linoleumu, poliuretanskoj peni, gips-kartonu bez prajmera, necementnim hidroizolacionim membranama i u prisustvu kapilarne vlage.

NANOSEŠNJE

Pre nanosěnja proizvoda proveriti da li je podloga kompatibilna, cvrsta, zrela i bez prasňine, ulja, masnocá itd. Po potrebi dodati boju za dobijanje zěljenog tona.

Mesăti proizvod sa cistom vodom, sipajucí je u prah u propisanoj kolicňini bez prekoracěnja navedenog procenta, i mesăti mesălicom sa propelerom pri maloj brzini dok se ne dobije homogena pasta bez grudvica. Ostaviti proizvod da odstoji 2-3 minuta pre nanosěnja, kako bi se obezbedila optimalna hidratacija svih komponenti. Nanosěnje se izvodi sťpahtlom ili gletaricom od nerđajucég cělika ili plastike.

TIPICŇNI PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja / konzistencija	Obojen / prah
Suvi ostatak	100%
Prividna zapreminska masa	Oko 1,55 kg/l
Klasifikacija opasnosti (direktiva 1999/45/EZ)	Iritativno: pazľivo procňitati uputstva sadrzăna u bezbednosnom listu
Skladisťenje	12 meseci u suvom i provetrenom prostoru
Pakovanja	14 kg
Carinska tarifa	3824 50 90

VREDNOSTI I INFORMACIJE O PRIMENI (NA 23°C I 50% R.V.)

OPIS	REZULTAT
Voda za mesăńje	Od 27% do 37% vode na jedan deo MICRO-TOPP M (u zavisnosti od zěljene boje i efekta)
Vreme obrade smesě	Oko 50 minuta
Potrosňja	Oko 1,5 kg/m^2 po mm debljine
Sadrzăj minerala	> 35%
Slobodni kalcijum-hidroksid	Nema

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Temperatura nanošenja	Od +20°C do +40°C (ne na direktnom suncu)

OPIS	REZULTAT
Vreme između dva sloja	Može i svežе na svežе (preporučuje se radi maksimalnog matericnog efekta)
Vreme pre završne obrade	6 sati
Puštanje u upotrebu	Zavisi od završne obrade
pH smeše	Oko 11

VREDNOSTI KONACNIH PERFORMANSI

OPIS	REZULTAT
Cvrstocá na pritisak (granulacija 0-200 µm, 28 dana)	> 35 MPa
Cvrstocá na savijanje (granulacija 0-200 µm, 28 dana)	> 7 MPa
Otpornost na abraziju (granulacija 0-200 µm, 28 dana, 3.000 obrtaja – UNI EN ISO 5470-1)	< 1 g
Koeficijent kapilarnog upijanja vode (EN 1015-18)	c < 20 kg/(m² · min0,5)
Propustljivost vodene pare (EN 1745)	µ < 25
Reakcija na požar	Klasa F
Abrazija Taber (trake S42, 1.000 g, 100 obrtaja)	0,1 g
Abrazija Taber (trake S42, 1.000 g, 300 obrtaja)	0,2 g
Abrazija Taber (trake S42, 1.000 g, 500 obrtaja)	0,3 g
Abrazija Taber (trake S42, 1.000 g, 1.000 obrtaja)	0,3 g

Tehnicki podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatraziti od naše tehnicke službe. Ono što je navedeno u ovom tehnickom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slucaju, za upotrebe razlicite od navedenih, preporucuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slucaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, buduci da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obavestava da je njena tehnicka služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.