DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE MICRO-TOPP
M / BS / FINE – REVÊTEMENT MINÉRAL À BASE DE SULFATES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MICRO-TOPP est le seul revêtement sur le marché à base d'un liant minéral à base de sulfates présentant les performances suivantes : des performances mécaniques supérieures à tout ciment Portland ; zéro efflorescence en toutes conditions, car, à la différence de tous les autres liants minéraux, il ne contient pas de chaux libre ; une prise rapide et des résistances initiales élevées, avec un dixième du retrait du ciment Portland et un cinquième de la porosité ; une meilleure résistance aux sulfates, aux acides et dans tous les milieux agressifs ; une faible valeur de pH, qui le rend davantage compatible avec tous les protecteurs polyuréthanes du marché.

MICRO-TOPP, grâce à sa formulation particulière, permet d'obtenir différents types de finitions, toutes aux caractéristiques esthétiques agréables et modernes. Sa facilité d'application et sa méthode de préparation fiable permettent au poseur de garantir des performances et des effets esthétiques certains, indépendamment de la technique d'application utilisée et de l'effet souhaité : surfaces monolithiques, nuagées, rayées, spatulées, brillantes, etc., sur des supports de nature diverse. Mélangé avec de l'eau, il présente une ouvrabilité légère et crémeuse et se spatule facilement dans toutes ses granulométries, sur de nombreuses surfaces, y compris sur des treillis en fibre de verre. Son séchage très rapide le rend, lorsque cela est requis, ponçable après environ 4 heures.

- Pour extérieur et intérieur, en mur et au sol.
- Applicable à des températures de 5°C à 35°C.
- Disponible en conditionnements de 25 kg et de 14 kg.
- Disponible en différentes granulométries.
- Coloré.
- Malaxage mécanique.
- Application à la spatule ou à la taloche inox/plastique.
- Très hautes performances mécaniques.
- Sans efflorescences.
- Prise rapide.
- Résistance aux sulfates et aux acides.
- Très faibles émissions de CO2.
- Facilité de pose, sans ciment.
- Utiliser des équipements de protection individuelle.

DOMAINES D'INTERVENTION

Étudié principalement pour décorer sols, murs et mobilier, il est excellent pour réaliser des surfaces à l'aspect matière en intérieur et en extérieur. Idéal pour les usages commerciaux et résidentiels, il garantit une

excellente qualité esthétique ; il peut également être utilisé comme finition de piscines, après imperméabilisation avec des produits appropriés.

SUPPORTS

Il permet de finir les surfaces les plus variées : panneaux en bois, MDF, céramique, plaques de plâtre, fibrociment, contreplaqué multiplis.

À NE PAS UTILISER

Sur piscines non imperméabilisées, sur caoutchouc, linoléum, mousse de polyuréthane, plaques de plâtre sans primaire, membranes d'étanchéité non cimentaires et en présence de remontées d'humidité.

APPLICATION

Avant d'appliquer le produit, vérifier que le support est compatible, consistant, mûr et exempt de poussières, huiles, graisses, etc. Ajouter au besoin le colorant pour obtenir la tonalité souhaitée.

Mélanger le produit avec de l'eau propre, en la versant dans la poudre dans la quantité prescrite sans dépasser le pourcentage indiqué, et malaxer avec un malaxeur à hélice à basse vitesse jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le produit 2-3 minutes avant l'application, afin de garantir une hydratation optimale de tous les composants. L'application s'effectue à la spatule ou à la taloche en acier inox ou en plastique.

DONNÉES TYPIQUES DU PRODUIT

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Couleur / consistance	Coloré / poudre
Résidu sec	100%
Masse volumique apparente	Environ 1,55 kg/l
Classification de danger (directive 1999/45/CE)	Irritant : lire attentivement les indications contenues dans la fiche de données de sécurité
Conservation	12 mois en milieu sec et ventilé
Conditionnements	14 kg
Position douanière	3824 50 90

VALEURS ET INFORMATIONS D'APPLICATION (À 23°C ET 50% H.R.)

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Eau de gâchage	De 27% à 37% d'eau pour une part de MICRO-TOPP M (selon la couleur et l'effet souhaités)
Durée de vie du mélange	Environ 50 minutes
Consommation	Environ 1,5 kg/m^2 par mm d'épaisseur

Teneur en minéraux	> 35%
Hydroxyde de calcium libre	Absent
Température d'application	De +20°C à +40°C (pas en plein soleil)

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Temps entre deux couches	Même frais sur frais (recommandé pour maximiser l'effet matière)
Temps avant la finition	6 heures
Mise en service	Dépend de la finition
pH du mélange	Environ 11

VALEURS DES PERFORMANCES FINALES

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Résistance à la compression (granulométrie 0-200 µm, 28 jours)	> 35 MPa
Résistance à la flexion (granulométrie 0-200 µm, 28 jours)	> 7 MPa
Résistance à l'abrasion (granulométrie 0-200 µm, 28 jours, 3.000 tours – UNI EN ISO 5470-1)	< 1 g
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité (EN 1015-18)	c < 20 kg/(m^2 · min^0,5)
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN 1745)	µ < 25
Réaction au feu	Euroclasse F
Abrasion Taber (bandes S42, 1.000 g, 100 tours)	0,1 g
Abrasion Taber (bandes S42, 1.000 g, 300 tours)	0,2 g
Abrasion Taber (bandes S42, 1.000 g, 500 tours)	0,3 g
Abrasion Taber (bandes S42, 1.000 g, 1.000 tours)	0,3 g

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.