DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية MICRO-TOPP

كسوة معدنية أساسها الكبريتات – M / BS / FINE

الخصائص الفنية

MICRO-TOPP هو الكسوة الوحيدة في السوق القائمة على رابط معدني أساسه الكبريتات، وبالأداء التالي: أداء ميكانيكي يفوق أي أسمنت بورتلاندي؛ انعدام التزهّر في جميع الظروف، لأنه، خلافاً لجميع الروابط المعدنية الأخرى، لا يحتوي على جير حر؛ شكّ سريع ومقاومات أولية عالية، مع عُشر انكماش الأسمنت البورتلاندي وخُمس مساميته؛ مقاومة أكبر للكبريتات والأحماض وفي جميع البيئات القاسية كيميائياً؛ قيمة pH منخفضة تجعله أكثر توافقاً مع جميع المواد الواقية البولي يوريثانية الموجودة في السوق.

يتيح MICRO-TOPP، بفضل تركيبته الخاصة، الحصول على أنواع مختلفة من التشطيبات، جميعها بخصائص جمالية لطيفة وعصرية. وتسمح سهولة تطبيقه وطريقة تحضيره الموثوقة للمطبّق بضمان أداء وتأثيرات جمالية مؤكدة، بصرف النظر عن تقنية التطبيق المستخدمة والتأثير المطلوب: أسطح متجانسة (مونوليثية)، سحابية، مخدوشة، مسحوبة بالمالج، لامعة، إلخ، على ركائز متنوعة الطبيعة. وعند خلطه بالماء تكون له قابلية تشغيل خفيفة وكريمية، ويسهل فرده بالمالج بجميع تدرجاته الحبيبية على أسطح متعددة، حتى على شبكات الألياف الزجاجية. ويجعله جفافه السريع جداً قابلاً للصنفرة، حيثما يُطلب ذلك، بعد 4 ساعات تقريباً.

- للخارج والداخل، على الجدران والأرضيات.
- قابل للتطبيق في درجات حرارة من C°5 إلى C°35.
- متوفر في عبوات سعة 25 kg و14 kg.
- متوفر بتدرجات حبيبية مختلفة.
- ملوّن.
- خلط ميكانيكي.
- التطبيق بالمالج أو بمالج التنعيم (frattazzo) من الفولاذ المقاوم للصدأ/البلاستيك.
- أداء ميكانيكي عالٍ جداً.
- بدون تزهّر.
- شكّ سريع.
- مقاومة للكبريتات والأحماض.
- انبعاثات منخفضة جداً من CO2.
- سهولة التطبيق، بدون أسمنت.
- استخدام معدات الحماية الشخصية.

مجالات التدخل

صُمم أساساً لتزيين الأرضيات والجدران وقطع الأثاث، وهو ممتاز لتنفيذ أسطح ذات مظهر مادي (ملمسي) في الأماكن الداخلية والخارجية. مثالي للاستخدامات التجارية والسكنية، ويضمن جودة جمالية ممتازة؛ ويمكن استخدامه أيضاً كتشطيب لأحواض السباحة، بعد العزل المائي بمنتجات مخصصة.

الركائز

يتيح تشطيب أسطح متنوعة للغاية: الألواح الخشبية، MDF، السيراميك، ألواح الجبس، الألياف الأسمنتية، الخشب الرقائقي متعدد الطبقات.

لا يُستخدم

على أحواض السباحة غير المعزولة مائياً، وعلى المطاط، والمشمع (اللينوليوم)، والبولي يوريثان الرغوي، وألواح الجبس غير المعالجة بالبرايمر، والأغشية العازلة غير الأسمنتية، وبوجود الرطوبة الصاعدة.

التطبيق

قبل تطبيق المنتج يجب التحقق من أن السطح متوافق ومتماسك وناضج وخالٍ من الغبار والزيوت والشحوم وغيرها. ويُضاف عند الحاجة الملوّن للحصول على الدرجة اللونية المطلوبة.

يُخلط المنتج بالماء النظيف، بصبّه في المسحوق بالكمية الموصوفة دون تجاوز النسبة المحددة، ويُخلط بخلاط ذي ريشة لولبية بسرعة منخفضة حتى الحصول على عجينة متجانسة وخالية من الكتل. يُترك المنتج ليرتاح 2-3 دقائق قبل التطبيق، لضمان ترطيب مثالي لجميع المكوّنات. ويتم التطبيق بالمالج أو بمالج التنعيم من الفولاذ المقاوم للصدأ أو من البلاستيك.

البيانات النموذجية للمنتج

الوصف	النتيجة
اللون / القوام	ملوّن / مسحوق
المحتوى الصلب	100%
الكتلة الحجمية الظاهرية	حوالي 1,55 kg/l
تصنيف الخطورة (التوجيه CE/1999/45)	مهيّج: تُقرأ بعناية الإرشادات الواردة في نشرة بيانات السلامة
مدة الحفظ	12 شهراً في مكان جاف وجيد التهوية
العبوات	kg 14
البند الجمركي	90 50 3824

القيم والمعلومات التطبيقية (عند C°23 ورطوبة نسبية 50%)

الوصف	النتيجة
ماء الخلط	من 27% إلى 37% من الماء لكل جزء من MICRO-TOPP M (بحسب اللون والتأثير المطلوبين)
مدة صلاحية الخلطة	حوالي 50 دقيقة
الاستهلاك	حوالي 1,5 kg/m^2 لكل مم من السماكة
المحتوى المعدني	< 35%
هيدروكسيد الكالسيوم الحر	غير موجود
درجة حرارة التطبيق	من +C°20 إلى +C°40 (ليس تحت أشعة الشمس المباشرة)

الوصف	النتيجة
الزمن بين طبقتين	حتى بطريقة الطري على الطري (يُوصى بها لتعظيم التأثير المادي)
الزمن قبل التشطيب	6 ساعات
وضع السطح في الخدمة	يتوقف على التشطيب
pH الخلطة	حوالي 11

قيم الأداء النهائي

الوصف	النتيجة
مقاومة الضغط (تدرج حبيبي 0-200 µm، 28 يوماً)	< 35 MPa
مقاومة الانحناء (تدرج حبيبي 0-200 µm، 28 يوماً)	< 7 MPa
مقاومة التآكل (تدرج حبيبي 0-200 µm، 28 يوماً، 3.000 دورة – UNI EN ISO 5470-1)	< 1 g
معامل امتصاص الماء بالخاصية الشعرية (EN 1015-18)	المعامل c < 20 kg/(m²·min0,5)
نفاذية بخار الماء (EN 1745)	µ < 25
رد الفعل تجاه الحريق	الفئة F
تآكل Taber (شرائط 100 g، 1.000 دورة S42)	0,1 g
تآكل Taber (شرائط 300 g، 1.000 دورة S42)	0,2 g
تآكل Taber (شرائط 500 g، 1.000 دورة S42)	0,3 g
تآكل Taber (شرائط 1.000 g، 1.000 دورة S42)	0,3 g

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it