DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST EPOX 645
DVOKOMPONENTNI EPOKSIDNI ZAVRSNI PREMAZ

OPIS

Dvokomponentni epoksidni zavrsni premaz razrjediv vodom, proziran, otporan na ogrebotine i UV zrake.

Cini podlogu perivom i lakom za dezinfekciju.

OPCE KARAKTERISTIKE

Epox 645 je dvokomponentni proizvod najnovije generacije, na bazi modificiranih nanostrukturiranih epoksidnih smola, rastvorljivih u vodi, niske viskoznosti.

Ima dobro prianjanje na razlicite podloge kao sto su cement, mikrocement, kamen, zeljezo, celik, limovi, drvo; ima dobru otpornost na kiseline i organske rastvarace, odlicnu otpornost na alkalije, dobru otpornost na habanje i saobracaj, dobru paropropusnost i odlicnu otpornost na svjetlost; idealan za higijenske prostore, emisija VOC = 0.

PODRUCJA PRIMJENE

Epox 645 je specijalni lak (emajl) za zastitu i prozirnu zavrsnu obradu betonskih podova, podova od smole, drvenih laminata, drvenih proizvoda kao sto su vrata, prozori, namjestaj itd.

Proizvod je pogodan kao zastitni zavrsni premaz za bazene i rezervoare.

FIZICKA SVOJSTVA (Tipicne vrijednosti)

Boja	Mlijecno bijela
Izgled	Tecnost
Verzija	Sjajna i mat
Viskoznost Brookfield na 25°C	500-900 cps
Gustoca na 20°C, sjajna verzija	1.05 kg/l ± 0.05
Omjer mijesanja A : B (A = baza, B = ocvrscivac)	100 : 33
Omjer mijesanja A : B (A = baza, B = ocvrscivac), mat verzija	100 : 37
Pot life (proizvod razrijeđen 10%) na 20°C	40 minuta
Vrijeme do stanja bez prasne na 20°C	3 sata
Vrijeme za ponovno premazivanje na 20°C	8 sati
Vrijeme polimerizacije na 20°C	12 sati
Prohodnost	24 sata
Vrijeme pustanja u upotrebu	4 dana
Temperatura nanosenja	od +7°C do +35°C

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Zapaljivost	nezapaljiv
Preporučena debljina suhog filma	40-50 µm

PRIPREMA

Prije nanošenja proizvoda površina mora biti čista, suha, bez ulja, masnoća i ostataka boja te drugih odstranjivih dijelova. Ukloniti svaki trag bilo kakvog zagađivača. Podloge moraju biti podvrgnute laganom mehaničkom abraziranju i ne smiju imati nerastvorljive soli na površini. Proizvod je nakon nanošenja mliječno bijele boje, a kako se suši postaje sve prozirniji. Izbjegavati nanošenje u neodgovarajućim uslovima okoline i u svakom slučaju pri temperaturama ne nižim od +7 °C.

NANOŠENJE

Nanošenje se može vršiti četkom, valjkom ili prskanjem.

Važna napomena

Na kvalitet nanošenja utjecat će oprema, uređaji i korišteni alati, kao i uslovi okoline pri nanošenju, kao što su temperatura, relativna vlažnost i prisustvo prašine u području nanošenja.

Pri prvom nanošenju proizvoda preporučuje se izvršiti nekoliko prethodnih testova radi provjere i validacije postupka, kako bi se garantovao najbolji tehnički i estetski rezultat.

Nanositi proizvod u uslovima okoline s temperaturom između +7 °C i +35 °C i relativnom vlažnošću maks. 70%.

Prilikom otvaranja svakog pakovanja pažljivo promiješati proizvod kako bi se uklonili eventualni sedimenti.

Dobro izmiješati komponente u navedenom omjeru.

Razrjeđivanje:

Za prvi sloj razrijediti pitkom vodom od 40 do maks. 50%; za drugi sloj razrijediti do 35%.

Trajanje kataliziranog proizvoda, odnosno korisno vrijeme za nanošenje, iznosi približno 40 minuta (u uslovima okoline); ovisno o nanošenju preporučuje se priprema odgovarajuće količine proizvoda kako bi se garantovala optimalna obradivost.

Sušenje dostiže stepen „bez prašine“ za 3 sata na 20 °C, mogućnost ponovnog premazivanja za 8 sati na 20 °C, potpuno očvršćavanje za 12 sati na 20 °C.

Teoretska potrošnja zavisi od vrste podloge koja se obrađuje. U prosjeku se s 1 kg proizvoda (A+B) obradi 8-10 m^2 površine.

PAKOVANJA

Plastične kante od:

SJAJNA VERZIJA	MAT VERZIJA
5.400 kg (komp. A) + 2.000 kg (komp. B)	6.000 kg (komp. A) + 2.000 kg (komp. B)
1.350 kg (komp. A) + 0.500 kg (komp. B)	3.000 kg (komp. A) + 1.000 kg (komp. B)

0.900 kg (komp. A) + 0.300 kg (komp. B)

SKLADISTENJE

Zaštititi od mraza, toplote i direktne sunčeve svjetlosti. U originalnoj i neoštećenoj ambalaži, zaštićen od mraza i prekomjerne toplote, proizvod se čuva približno 12 mjeseci.

SKLADISTENJE

Tokom nanošenja ne jesti, ne piti i ne pušiti. Koristiti sredstva lične zaštite: rukavice, naočale, masku i zaštitnu odjecú tipa navedenog u sigurnosno-tehničkom listu. Informacije sadržane u ovom listu su, koliko nam je poznato, tačne i precizne, ali svaka data preporuka i sugestija je bez ikakve garancije, budući da uslovi upotrebe nisu pod našom direktnom kontrolom. U slučaju sumnje uvijek je preporučljivo izvršiti prethodne probe.

DS srl zadržava pravo izmjene proizvoda i sadržaja ovog dokumenta bez prethodne najave.

Uvijek poštovati važeće propise i odredbe u oblasti sigurnosti i transporta. Konsultovati tehnički list, uputstva za nanošenje i sigurnosno-tehnički list. Za sva pojašnjenja ili informacije pozivamo vas da kontaktirate našu tehničku podršku za kupce.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.