DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ EPOX 645
ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентное водоразбавляемое прозрачное эпоксидное финишное покрытие, стойкое к царапинам и УФ-излучению.

Делает основание моющимся и легко поддающимся санитарной обработке.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Epox 645 — двухкомпонентный продукт последнего поколения на основе модифицированных наноструктурированных водорастворимых эпоксидных смол низкой вязкости.

Обладает хорошей адгезией к различным основаниям, таким как бетон, микроцемент, камень, железо, сталь, листовой металл, дерево; имеет хорошую стойкость к кислотам и органическим растворителям, отличную стойкость к щелочам, хорошую стойкость к истиранию и пешеходной нагрузке, хорошую паропроницаемость и отличную светостойкость; идеален для помещений с санитарно-гигиеническими требованиями, выделение ЛОС = 0.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Epox 645 — специальная эмаль для защиты и прозрачной отделки бетонных полов, полимерных полов, деревянных ламинатов, изделий из дерева, таких как двери, окна, мебель и т. д.

Продукт пригоден в качестве защитного финишного покрытия для бассейнов и резервуаров.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (типичные значения)

Цвет	Молочно-белый
Внешний вид	Жидкость
Версия	Глянцевая и матовая
Вязкость по Брукфильду при 25°C	500-900 сПз
Плотность при 20°C, глянцевая версия	1.05 кг/л ± 0.05
Соотношение смешивания A : B (A = основа, B = отвердитель)	100 : 33
Соотношение смешивания A : B (A = основа, B = отвердитель), матовая версия	100 : 37
Жизнеспособность (продукт, разбавленный на 10%) при 20°C	40 минут
Время высыхания «от пыли» при 20°C	3 часа
Время до нанесения следующего слоя при 20°C	8 часов
Время полимеризации при 20°C	12 часов
Допуск пешеходного движения	24 часа
Ввод в эксплуатацию	4 дня

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Температура нанесения	от +7°C до +35°C
Воспламеняемость	негорючий
Рекомендуемая толщина сухой плёнки	40-50 мкм

ПОДГОТОВКА

Перед нанесением продукта поверхность должна быть чистой, сухой, без масел, жиров, остатков красок и других удаляемых частиц. Удалить все следы любых загрязняющих веществ. Основания должны быть подвергнуты лёгкой механической абразивной обработке и не должны содержать нерастворимых солей на поверхности. После нанесения продукт имеет молочно-белый цвет и по мере высыхания становится всё более прозрачным. Избегать нанесения в неподходящих условиях окружающей среды и в любом случае при температуре ниже +7 °C.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение может выполняться кистью, валиком или распылением.

Важное примечание

На качество нанесения влияют используемое оборудование, оснастка и инструменты, а также условия окружающей среды при нанесении, такие как температура, относительная влажность и наличие пыли в зоне нанесения.

При первом применении продукта рекомендуется провести несколько предварительных испытаний, чтобы проверить и подтвердить технологический процесс и обеспечить наилучший результат как с технической, так и с эстетической точки зрения.

Наносить продукт при температуре окружающей среды от +7 °C до +35 °C и относительной влажности не более 70%.

При вскрытии каждой упаковки тщательно перемешать продукт для устранения возможного осадка.

Тщательно смешать компоненты в указанном соотношении.

Разбавление:

Для первого слоя разбавить питьевой водой на 40-50% макс.; для второго слоя разбавить до 35%.

Срок жизни катализированного продукта, т. е. время, пригодное для нанесения, составляет около 40 минут (при нормальных условиях окружающей среды); в зависимости от вида работ рекомендуется готовить соответствующее количество продукта, чтобы обеспечить его оптимальные рабочие свойства.

Высыхание достигает стадии «от пыли» через 3 часа при 20 °C, возможность нанесения следующего слоя — через 8 часов при 20 °C, полное отверждение — через 12 часов при 20 °C.

Теоретический расход зависит от типа обрабатываемого основания. В среднем 1 кг продукта (A+B) достаточно для обработки 8-10 м^2 поверхности.

УПАКОВКА

Пластиковые ёмкости по:

ГЛЯНЦЕВАЯ ВЕРСИЯ	МАТОВАЯ ВЕРСИЯ
5.400 кг (A) + 2.000 кг (B)	6.000 кг (A) + 2.000 кг (B)
1.350 кг (A) + 0.500 кг (B)	3.000 кг (A) + 1.000 кг (B)
	0.900 кг (A) + 0.300 кг (B)

ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза, жары и прямых солнечных лучей. В оригинальных неповреждённых ёмкостях, защищённых от мороза и чрезмерной жары, продукт хранится около 12 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время нанесения не есть, не пить и не курить. Использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, маску и защитную одежду типа, указанного в паспорте безопасности. Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, насколько нам известно, точны и достоверны, однако все рекомендации и советы даются без какой-либо гарантии, поскольку условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. В случае сомнений всегда рекомендуется проводить предварительные испытания.

DS srl оставляет за собой право изменять продукты и содержание настоящего документа без предварительного уведомления.

Всегда соблюдать действующие правила и положения в области безопасности и транспортировки. Ознакомиться с техническим паспортом, указаниями по нанесению и паспортом безопасности. За любыми разъяснениями или информацией просим обращаться в нашу службу технической поддержки клиентов.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.