DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)
VODODISPERZIVNA POLIURETANSKA ZAVRSNA FORMULACIJA TANKOG SLOJA

OPIS

DS-POLTEC glossy/mat/satin je formulacija na bazi alifatskih poliuretanskih smola, paropropusna, providna. Namenjena posebno kao zavrsni sloj otporan na ogrebotine u industrijskim i dekorativnim sistemima.

Dostupan u sjajnoj, mat i satenskoj verziji. DS-POLTEC glossy/mat/satin, sa niskim sadrzajem VOC, cuva zdravlje izvodaca. Idealan za zelenu gradnju (Green Building).

OPSTE INFORMACIJE

DS-POLTEC je proizvod sa niskim sadrzajem VOC (isparljiva organska jedinjenja – Volatile Organic Compounds). Ima odlicne mehanicke otpornosti i otpornost na abraziju. Debljina suvog filma iznosi između 70 - 120 µm. Nakon ocvrscavanja povrsina je kompaktna, otporna, homogena i otporna na ogrebotine. Moze se pigmentirati pastama u procentima od 20% do 30%.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE Proizvod na 23°C - 7 dana	
Izgled	Tecnost
Boja	Providna
Odnos mesanja A:B	100:10
Specificna tezina (kg/l)	1,01
Viskoznost	22/26 F4
Pot life (min)	45
Otpornost na abraziju (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber, tocak CS 10, 1000 obrtaja - 1 kg	15
Potpuno susenje (h)	12
Nanosenje sledeceg sloja (min)	nakon 3h, u roku od 24h
Potpuno ocvrscavanje (dana)	7
Pakovanje (kg)	Komponenta A: 5 Komponenta B: 0,5

USLOVI PRIMENE

Temperatura podloge i okoline >10°C

Vlaznost podloge od 3% do 9%

Provetravati prostorije ako se radi u zatvorenom

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

NAČIN PRIMENE

DS-POLTEC je proizvod spreman za upotrebu. Komponente A i B moraju se promešati pre upotrebe, zatim mešati zajedno najmanje 2 minuta i ostaviti da odstoje oko 5 minuta. Mešanje se mora vršiti pri maloj brzini da se ne bi narušila formulacija. Pri visokim temperaturama zatražiti usporavajući aditiv DS-POLTEC Late.

Prohodnost nakon nanošenja zavisi od temperature i izmene vazduha. Ventilacija je neophodan uslov za postizanje maksimalne mehaničke otpornosti proizvoda DS-POLTEC.

POTROŠNJA

70÷120 g/m^2 približno po sloju

PAKOVANJE

Komponenta A: plastični kanister od 10 kg

Komponenta B: plastična boca od 3 kg

SKLADIŠTENJE

Osam meseci u suvom prostoru, neizloženom atmosferskim uticajima, na temperaturama ne nižim od +5°C

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it