DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية PREPOX A+B

مستحضر إيبوكسي شفاف

الوصف

PREPOX A+B هو مستحضر إيبوكسي ثنائي المكوّن خالٍ من المذيبات، متعدد الاستخدامات للغاية، أساسه راتنجات إيبوكسية ومُصلّب أميني حلقي أليفاتي. برايمر مقوٍّ للخرسانة ذو تفاعلية ممتازة وعزل مائي ممتاز، قابل للتحميل بالركام لتنفيذ المدات الإيبوكسية.

يتمتع بقدرة اختراق وتقوية جيدة على الأسطح الحاملة الخرسانية. وتضمن البنية الكيميائية الخاصة للمُصلّب الأميني تفاعلية جيدة للنظام حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

الاستخدامات

- برايمر للخرسانة، مثالي لتعزيز الالتصاق وتنفيذ الكسوات متعددة الطبقات، بالتطبيق بالرول أو كطبقة تسوية.
- طبقة تثبيت (جسر التصاق) ورابط لتنفيذ المدات الإيبوكسية.
- تشريب الألياف الزجاجية لتنفيذ كسوات من الألياف الزجاجية المقواة بالراتنج (فايبرغلاس).
- تقوية هياكل الخرسانة المسلحة وملء التجاويف.

السطح الحامل

يجب أن يتمتع السطح التحتي بمقاومة ضغط لا تقل عن 25 N/mm^2 ومقاومة شد لا تقل عن 1,5 N/mm^2.

تحضير السطح الحامل

عند العمل على أسطح خرسانية يجب التحقق من عدم وجود رطوبة صاعدة. وإذا كانت الخرسانة حديثة الإنشاء فيجب انتظار نضجها الكامل. ويجب أن يكون السطح صلباً وماصاً وخالياً من الزيوت والمواد الخافضة للتوتر السطحي والماء والغبار؛ ويجب إزالة الأجزاء غير المتماسكة إن وُجدت. وتُعالَج الأرضيات ميكانيكياً بالجلخ أو بالسفع بالكريات المعدنية أو بالتفريز.

التطبيق

عند التطبيق يُجمع الجزء A والجزء B في وعاء واحد ويُخلطان بعناية لمدة دقيقتين (2) باستخدام معدات مناسبة (مثقاب مع ريشة لولبية). ويُستخدم كامل محتوى الوعاء بسرعة. وعند تفريغ الوعاء يجب تجنب كشط الحواف والقاع، إذ قد يكون فيهما منتج غير ممزوج تماماً.

يمكن تطبيق PREPOX بطرق مختلفة:

- كمقوٍّ: يُطبَّق بالرول أو بالفرشاة، نقياً أو مخففاً بنسبة 5-10% من الكحول الإيثيلي أو المذيب الشامل؛
- لطبقات التسوية البسيطة والكسوات متعددة الطبقات: يُطبَّق كطبقة تسوية، محمّلاً بنسبة 50% من الكوارتز QUARZO B0 أو B1؛
- للمدات الإيبوكسية: يُطبَّق بسماكة، محمّلاً بالكوارتز QUARZO MIX1 أو MIX3؛
- كمونة إصلاح: يُحمَّل المنتج بمادة مثخّنة حتى 10% بالوزن.

تتفاوت معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ بحسب طرق التطبيق وحالة السطح التحتي: للحصول على مرجع دقيق يُرجى الاتصال بالخدمة الفنية لشركة Design Systems.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

تحذيرات

للتطبيقات في درجات الحرارة المنخفضة يمكن تسخين المادة إلى C°25 لتسهيل التطبيق والتفاعل (انخفاض اللزوجة).

بيانات المنتج

الوصف	النتيجة
اللون	شفاف
الاستهلاك	بالرول: 0,100 kg/m²؛ كطبقة تسوية: 0,350 kg/m² من A+B + 0,175 kg/m² من الكوارتز QUARZO B0
الوزن النوعي (عند C°25)	A+B: 1,10 ± 0,05 g/ml؛ A+B محمّلاً: 1,50 ± 0,10 g/ml (مع 50% من QUARZO B0)
اللزوجة (عند C°25)	A+B: 470 ± 100 mPa·s (المغزل 2، 60 rpm)؛ A+B محمّلاً: 840 ± 150 mPa·s (مع 50% من QUARZO B0، المغزل 3، 60 rpm)؛ مخففاً بنسبة 10% بالمذيب الشامل: 175 ± 40 mPa·s (المغزل 1، 30 rpm)
المحتوى الجاف (A+B)	100% (تقريباً)
المركبات العضوية المتطايرة VOC للمنتج الجاهز للاستخدام (المرسوم التشريعي الإيطالي D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – الفئة Cat. A/j: دهان ثنائي المكوّن عالي الأداء (BS)
نقطة الوميض	< 100°C
تنظيف الأدوات	مذيب شامل
التخزين	12 شهراً، في مكان جاف بدرجة حرارة بين C°5 وC°35

بيانات التطبيق والأزمنة

الوصف	النتيجة
نسبة الخلط (بالوزن)	A = 100، B = 50
زمن الاستخدام بعد الخلط (رطوبة نسبية 50%)	عند C°10: > 60 دقيقة؛ عند C°25: > 30 دقيقة؛ عند C°30: > 20 دقيقة
جاف عند اللمس (رطوبة نسبية 50%)	عند C°10: 12-16 ساعة؛ عند C°25: 5-7 ساعات؛ عند C°30: 2-3 ساعات
قابل للمشي عليه (رطوبة نسبية 50%)	عند C°25: 12 ساعة
إعادة التغطية (رطوبة نسبية 50%)	عند C°25: من 12 إلى 36 ساعة
قابل لحركة المرور (رطوبة نسبية 50%)	عند C°25: 36 ساعة
التصلب العميق (رطوبة نسبية 50%)	عند C°25: 7 أيام
الظروف البيئية للاستخدام	درجة الحرارة بين C°10+ وC°30+، الرطوبة النسبية < 60%، رطوبة السطح الحامل < 4% (*)

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

البيانات الفنية للأداء

الوصف	النتيجة
المظهر	لامع
مقاومة الضغط (UNI 4279)	60 N/mm^2
مقاومة الانحناء (UNI 7219)	40 N/mm^2
الصلادة (ASTM D 2240)	78 (Shore D)
مقاومة البلى (EN 13892-4) BCA	الفئة (10 mm) AR 0,5
قوة الالتصاق (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
المقاومات الكيميائية	يُرجى الاتصال بالخدمة الفنية لشركة Design Systems

(*) يجب تطبيق PREPOX عندما لا تقل درجة حرارة السطح الحامل عن C°15 وتزيد بما لا يقل عن C°3 عن درجة حرارة نقطة الندى.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.