DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST PREPOX A+B
PROZIRNI EPOKSIDNI PROIZVOD

OPIS

PREPOX A+B je dvokomponentni epoksidni proizvod bez rastvarača, izuzetno svestran, na bazi epoksidnih smola i cikloalifatskog aminskog očvršćivača. Konsolidacijski prajmer za beton s odličnom reaktivnošću i odličnom nepropusnošću, koji se može puniti agregatima za izradu epoksidnih estriha.

Ima dobru moć prodiranja i konsolidacije na betonskim podlogama. Posebna hemijska struktura aminskog očvršćivača garantuje dobru reaktivnost sistema i pri niskim temperaturama.

PRIMJENA

- Prajmer za beton, idealan za poboljšanje prianjanja i izradu višeslojnih obloga, nanošenjem valjkom ili gletanjem.
- Vezni sloj i vezivo za izradu epoksidnih estriha.
- Impregnacija staklenih vlakana za izradu obloga od stakloplastike.
- Konsolidacija konstrukcija od armiranog betona i popunjavanje šupljina.

PODLOGA

Podloga mora imati minimalnu čvrstoću na pritisak od 25 N/mm^2 i zateznu čvrstoću od 1,5 N/mm^2.

PRIPREMA PODLOGE

Pri radu na betonskim podlogama potrebno je provjeriti da nema kapilarnog uspona vlage. Ako je beton novoizveden, potrebno je sačekati potpuno sazrijevanje. Površina mora biti čvrsta, upojna i bez ulja, surfaktanata, vode i prašine; eventualne nečvrste dijelove treba ukloniti. Podovi se obrađuju mehanički brušenjem, sačmarenjem ili glodanjem.

NANOŠENJE

U trenutku nanošenja sjediniti dio A i dio B u jednoj posudi i pažljivo mijesati 2 minute, koristeći odgovarajuću opremu (bušilica s mjesalicom). Brzo iskoristiti cjelokupni sadržaj posude. Pri pražnjenju posude izbjegavati struganje rubova i dna, jer bi tu mogao biti proizvod koji nije savršeno izmijesan.

PREPOX se može nanositi na različite načine:

- kao konsolidant: nanositi valjkom ili četkom, čist ili razrijeđen s 5-10% etilnog alkohola ili univerzalnog rastvarača;
- za jednostavne izravnavajuće slojeve i višeslojne obloge: nanositi gletanjem, punjen s 50% KVARCA B0 ili B1;
- za epoksidne estrihe: nanositi u debelom sloju, punjen KVARCOM MIX1 ili MIX3;
- kao malter za popravke: puniti proizvod zgušnjivačem do 10% masenih.

Potrošnja znatno varira ovisno o načinu nanošenja i stanju podloge: za tačnu referencu kontaktirati tehničku službu Design Systems.

UPOZORENJA

Za nanošenje pri niskoj temperaturi materijal se može zagrijati na 25°C radi lakšeg nanošenja i katalize (smanjenje viskoznosti).

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Prozirna
Potrošnja	Valjkom: 0,100 kg/m^2 Gletanjem: 0,350 kg/m^2 A+B + 0,175 kg/m^2 KVARCA B0
Specifična težina (na 25°C)	A+B: 1,10 ± 0,05 g/ml A+B punjen: 1,50 ± 0,10 g/ml (sa 50% KVARCA B0)
Viskoznost (na 25°C)	A+B: 470 ± 100 mPa·s (vreteno 2, 60 o/min) A+B punjen: 840 ± 150 mPa·s (sa 50% KVARCA B0, vreteno 3, 60 o/min) Razrijeđen 10% univerzalnim rastvaračem: 175 ± 40 mPa·s (vreteno 1, 30 o/min)
Suhi ostatak (A+B)	100% (približno)
VOC spreman za upotrebu (Zak. uredba 161/06)	< 200 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BS)
Tačka paljenja	> 100°C
Čišćénje alata	Univerzalni rastvarač
Skladištenje	12 mjeseci, na suhom mjestu pri temperaturi između 5°C i 35°C

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Omjer miješanja (maseni)	A = 100, B = 50
Pot life (50% R.V.)	na 10°C: > 60 min na 25°C: > 30 min na 30°C: > 20 min
Suho na dodir (50% R.V.)	na 10°C: 12-16 sati na 25°C: 5-7 sati na 30°C: 2-3 sata
Prohodno za pješake (50% R.V.)	na 25°C: 12 sati
Nanošenje sljedećég sloja (50% R.V.)	na 25°C: od 12 do 36 sati
Prohodno za vozila (50% R.V.)	na 25°C: 36 sati
Očvršćávanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Uslovi okoline za upotrebu	Temperatura između +10°C i +30°C, R.V. < 60%, vlažnost podloge < 4% (*)

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Sjajan
Čvrstoća na pritisak (UNI 4279)	60 N/mm^2
Čvrstoća na savijanje (UNI 7219)	40 N/mm^2
Tvrdoća (ASTM D 2240)	Shore D 78
Otpornost na habanje BCA (EN 13892-4)	klasa AR 0,5 (10 mm)
Prionjivost (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
Hemijske otpornosti	Kontaktirati tehničku službu Design Systems

(*) PREPOX se nanosi pri temperaturi podloge ne nižoj od 15°C i najmanje 3°C višoj od temperature rosišta.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.