DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT PREPOX A+B
TRANSPARENTE EPOXIDFORMULIERUNG

BESCHREIBUNG

PREPOX A+B ist eine lösemittelfreie, äußerst vielseitige Zweikomponenten-Epoxidformulierung auf Basis von Epoxidharzen und cycloaliphatischem Aminhärter. Verfestigender Primer für Beton mit ausgezeichneter Reaktivität und ausgezeichneter Wasserundurchlässigkeit, mit Zuschlägen füllbar für die Herstellung von Epoxidestrichen.

Es weist ein gutes Eindring- und Verfestigungsvermögen auf Betonuntergründen auf. Die besondere chemische Struktur des Aminhärters gewährleistet eine gute Reaktivität des Systems auch bei niedrigen Temperaturen.

ANWENDUNGEN

- Primer für Beton, ideal zur Förderung der Haftung und zur Herstellung mehrschichtiger Beschichtungen, mit Auftrag per Rolle oder als Spachtelung.
- Haftgrund und Bindemittel für die Herstellung von Epoxidestrichen.
- Imprägnierung von Glasfasern zur Herstellung von GFK-Beschichtungen.
- Verfestigung von Stahlbetonkonstruktionen und Verfüllen von Hohlräumen.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss eine Mindestdruckfestigkeit von 25 N/mm^2 und eine Mindestzugfestigkeit von 1,5 N/mm^2 aufweisen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Bei Arbeiten auf Betonuntergründen ist zu prüfen, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. Bei neu hergestelltem Beton ist die vollständige Aushärtung abzuwarten. Die Oberfläche muss fest, saugfähig und frei von Ölen, Tensiden, Wasser und Staub sein; eventuelle lose Teile sind zu entfernen. Die Böden sind mechanisch durch Schleifen, Kugelstrahlen oder Fräsen vorzubehandeln.

ANWENDUNG

Zum Zeitpunkt des Auftrags Komponente A und Komponente B in einem einzigen Behälter vereinen und 2 Minuten lang sorgfältig mit geeignetem Gerät (Bohrmaschine mit Rührwerk) mischen. Den gesamten Inhalt des Gebindes zügig verbrauchen. Beim Entleeren des Behälters die Ränder und den Boden nicht abkratzen, da sich dort nicht vollständig vermischtes Produkt befinden könnte.

PREPOX kann auf verschiedene Arten aufgetragen werden:

- als Verfestiger: mit Rolle oder Pinsel auftragen, unverdünnt oder mit 5-10% Ethylalkohol oder Universalverdünner verdünnt;
- für einfache Spachtelungen und mehrschichtige Beschichtungen: als Spachtelung auftragen, gefüllt mit 50% QUARZ B0 oder B1;

- für Epoxidestriche: in dicker Schicht auftragen, gefüllt mit QUARZ MIX1 oder MIX3;
- als Reparaturmörtel: das Produkt mit bis zu 10% Gewichtsanteil Verdickungsmittel füllen.

Der Verbrauch variiert erheblich je nach Auftragsart und Zustand des Untergrunds: Für eine genaue Angabe wenden Sie sich an den technischen Service von Design Systems.

WARNHINWEISE

Für Anwendungen bei niedriger Temperatur kann das Material auf 25°C erwärmt werden, um den Auftrag und die Aushärtung zu erleichtern (Verringerung der Viskosität).

PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Farbe	Transparent
Verbrauch	Mit Rolle: 0,100 kg/m^2 Als Spachtelung: 0,350 kg/m^2 A+B + 0,175 kg/m^2 QUARZ B0
Spezifisches Gewicht (bei 25°C)	A+B: 1,10 ± 0,05 g/ml A+B gefüllt: 1,50 ± 0,10 g/ml (mit 50% QUARZ B0)
Viskosität (bei 25°C)	A+B: 470 ± 100 mPa·s (Spindel 2, 60 U/min) A+B gefüllt: 840 ± 150 mPa·s (mit 50% QUARZ B0, Spindel 3, 60 U/min) 10% mit Universalverdünner verdünnt: 175 ± 40 mPa·s (Spindel 1, 30 U/min)
Festkörpergehalt (A+B)	100% (ca.)
VOC gebrauchsfertig (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Kat. A/j: Zweikomponenten-Hochleistungsbeschichtung (BS)
Flammpunkt	> 100°C
Reinigung der Werkzeuge	Universalverdünner
Lagerung	12 Monate, an trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C

ANWENDUNGSDATEN UND ZEITEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Mischungsverhältnis (nach Gewicht)	A = 100, B = 50
Topfzeit (50% r.F.)	bei 10°C: > 60 min bei 25°C: > 30 min bei 30°C: > 20 min
Berührungstrocken (50% r.F.)	bei 10°C: 12-16 Stunden bei 25°C: 5-7 Stunden bei 30°C: 2-3 Stunden
Begehbar (50% r.F.)	bei 25°C: 12 Stunden
Überarbeitbar (50% r.F.)	bei 25°C: 12 bis 36 Stunden
Befahrbar (50% r.F.)	bei 25°C: 36 Stunden
Durchhärtung (50% r.F.)	bei 25°C: 7 Tage

Umgebungsbedingungen bei der Anwendung	Temperatur zwischen +10°C und +30°C, r.F. < 60%, Untergrundfeuchte < 4% (*)

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Aussehen	Glänzend
Druckfestigkeit (UNI 4279)	60 N/mm^2
Biegefestigkeit (UNI 7219)	40 N/mm^2
Härte (ASTM D 2240)	Shore D 78
Verschleißfestigkeit BCA (EN 13892-4)	Klasse AR 0,5 (10 mm)
Haftzugfestigkeit (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
Chemische Beständigkeit	Wenden Sie sich an den technischen Service von Design Systems

(*) PREPOX ist bei einer Untergrundtemperatur von nicht unter 15°C und mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur aufzutragen.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.