DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA PREPOX A+B
FORMULADO EPOXI TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN

PREPOX A+B es un formulado epoxi de dos componentes exento de disolventes, extremadamente versátil, a base de resinas epoxi y endurecedor amínico cicloalifático. Primer consolidante para hormigón con excelente reactividad y excelente impermeabilidad, que puede cargarse con áridos para la realización de morteros epoxi.

Presenta un buen poder de penetración y consolidación sobre los soportes de hormigón. La particular estructura química del endurecedor amínico garantiza una buena reactividad del sistema incluso a bajas temperaturas.

USOS

- Primer para hormigón, ideal para favorecer la adherencia y realizar revestimientos multicapa, con aplicación a rodillo o a llana.
- Puente de adherencia y ligante para la realización de morteros epoxi.
- Impregnación de fibras de vidrio para la realización de revestimientos de fibra de vidrio (PRFV).
- Consolidación de estructuras de hormigón armado y relleno de cavidades.

SOPORTE

El soporte debe tener una resistencia mínima a compresión de 25 N/mm^2 y a tracción de 1,5 N/mm^2.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Al trabajar sobre soportes de hormigón, es necesario comprobar que no haya humedad por capilaridad. Si el hormigón es de nueva construcción, deberá esperarse su curado completo. La superficie deberá ser sólida, absorbente y estar exenta de aceites, tensioactivos, agua y polvo; las posibles partes inconsistentes deberán eliminarse. Los pavimentos deben tratarse mecánicamente mediante pulido, granallado o fresado.

APLICACIÓN

En el momento de la aplicación, unir la parte A y la parte B en un único envase y mezclar cuidadosamente durante 2 minutos, utilizando un equipo adecuado (taladro con hélice mezcladora). Utilizar rápidamente todo el contenido del recipiente. Al vaciar el envase, evitar rascar los bordes y el fondo, ya que podría haber producto no perfectamente amalgamado.

PREPOX puede aplicarse de distintas maneras:

- como consolidante: aplicar a rodillo o a brocha, puro o diluido con un 5-10% de alcohol etílico o de disolvente universal;
- para capas de regularización sencillas y revestimientos multicapa: aplicar a llana, cargado con un 50% de CUARZO B0 o B1;

- para morteros epoxi: aplicar en espesor, cargado con CUARZO MIX1 o MIX3;
- como mortero de reparación: cargar el producto con espesante hasta un 10% en peso.

Los consumos varían sensiblemente según el método de aplicación y el estado del soporte: para una referencia precisa, contactar con el servicio técnico Design Systems.

ADVERTENCIAS

Para aplicaciones a baja temperatura, el material puede calentarse a 25°C para facilitar su aplicación y su catálisis (disminución de la viscosidad).

DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Color	Transparente
Consumo de producto	A rodillo: 0,100 kg/m^2 A llana: 0,350 kg/m^2 de A+B + 0,175 kg/m^2 de CUARZO B0
Peso específico (a 25°C)	A+B: 1,10 ± 0,05 g/ml A+B cargado: 1,50 ± 0,10 g/ml (con 50% de CUARZO B0)
Viscosidad (a 25°C)	A+B: 470 ± 100 mPa·s (husillo 2, 60 rpm) A+B cargado: 840 ± 150 mPa·s (con 50% de CUARZO B0, husillo 3, 60 rpm) Diluido al 10% con disolvente universal: 175 ± 40 mPa·s (husillo 1, 30 rpm)
Residuo seco (A+B)	100% (aprox.)
COV listo para el uso (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Cat. A/j: pintura de dos componentes de altas prestaciones (BS)
Punto de inflamación	> 100°C
Limpieza de herramientas	Disolvente universal
Almacenamiento	12 meses, en lugar seco a una temperatura comprendida entre 5°C y 35°C

DATOS DE APLICACIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Relación de mezcla (en peso)	A = 100, B = 50
Pot life (50% H.R.)	a 10°C: > 60 min; a 25°C: > 30 min; a 30°C: > 20 min
Seco al tacto (50% H.R.)	a 10°C: 12-16 horas; a 25°C: 5-7 horas; a 30°C: 2-3 horas
Transitable a pie (50% H.R.)	a 25°C: 12 horas
Repintado (50% H.R.)	a 25°C: de 12 a 36 horas
Transitable (50% H.R.)	a 25°C: 36 horas
Endurecimiento en profundidad (50% H.R.)	a 25°C: 7 días

Condiciones ambientales de uso	Temperatura entre +10°C y +30°C, H.R. < 60%, humedad del soporte < 4% (*)

DATOS TÉCNICOS DE PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Aspecto	Brillante
Resistencia a compresión (UNI 4279)	60 N/mm^2
Resistencia a flexión (UNI 7219)	40 N/mm^2
Dureza (ASTM D 2240)	Shore D 78
Resistencia al desgaste BCA (EN 13892-4)	Clase AR 0,5 (10 mm)
Fuerza de adherencia (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
Resistencias químicas	Contactar con el servicio técnico Design Systems

(*) PREPOX debe aplicarse con una temperatura del soporte no inferior a 15°C y al menos 3°C superior a la temperatura de rocío.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.