DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE PREPOX A+B
FORMULATION ÉPOXYDIQUE TRANSPARENTE

DESCRIPTION

PREPOX A+B est une formulation époxydique bicomposante sans solvants, extrêmement polyvalente, à base de résines époxydiques et de durcisseur aminique cycloaliphatique. Primaire consolidant pour béton, à excellente réactivité et excellente imperméabilité, pouvant être chargé avec des granulats pour la réalisation de chapes époxydiques.

Il présente un bon pouvoir pénétrant et consolidant sur les supports en béton. La structure chimique particulière du durcisseur aminique garantit une bonne réactivité du système, même à basses températures.

UTILISATIONS

- Primaire pour béton, idéal pour favoriser l'adhérence et réaliser des revêtements multicouches, avec application au rouleau ou en ratissage.
- Fond d'accrochage et liant pour la réalisation de chapes époxydiques.
- Imprégnation de fibres de verre pour la réalisation de revêtements en fibre de verre.
- Consolidation de structures en béton armé et remplissage de cavités.

SUPPORT

Le support doit posséder une résistance minimale à la compression de 25 N/mm^2 et à la traction de 1,5 N/mm^2.

PRÉPARATION DU SUPPORT

En intervenant sur des fonds en béton, il faut vérifier l'absence de remontées d'humidité. Si le béton est de construction récente, il faudra attendre sa maturation complète. La surface devra être solide, absorbante et exempte d'huiles, de tensioactifs, d'eau et de poussière ; les éventuelles parties friables devront être éliminées. Les sols doivent être traités mécaniquement par ponçage, grenaillage ou fraisage.

APPLICATION

Au moment de l'application, réunir la partie A et la partie B dans un seul récipient et mélanger soigneusement pendant 2 minutes, à l'aide d'un équipement adéquat (perceuse avec hélice). Utiliser rapidement tout le contenu du récipient. En vidant le récipient, éviter de racler les bords et le fond, car il pourrait s'y trouver du produit non parfaitement amalgamé.

PREPOX peut être appliqué de différentes manières :

- comme consolidant : appliquer au rouleau ou au pinceau, pur ou dilué avec 5-10% d'alcool éthylique ou de solvant universel ;
- pour ratissages simples et revêtements multicouches : appliquer en ratissage, chargé avec 50% de QUARTZ B0 ou B1 ;

- pour chapes époxydiques : appliquer en épaisseur, chargé avec QUARTZ MIX1 ou MIX3 ;
- comme mortier de réparation : charger le produit avec de l'épaississant jusqu'à 10% en poids.

Les consommations varient sensiblement selon les modalités d'application et l'état du support : pour une référence précise, contacter le service technique Design Systems.

AVERTISSEMENTS

Pour les applications à basse température, on peut chauffer le matériau à 25°C pour en faciliter l'application et la catalyse (diminution de la viscosité).

DONNÉES PRODUIT

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Couleur	Transparent
Consommation	Au rouleau : 0,100 kg/m^2 En ratissage : 0,350 kg/m^2 de A+B + 0,175 kg/m^2 de QUARTZ B0
Poids spécifique (à 25°C)	A+B : 1,10 ± 0,05 g/ml A+B chargé : 1,50 ± 0,10 g/ml (avec 50% de QUARTZ B0)
Viscosité (à 25°C)	A+B : 470 ± 100 mPa·s (spindle 2, 60 rpm) A+B chargé : 840 ± 150 mPa·s (avec 50% de QUARTZ B0, spindle 3, 60 rpm) Dilué à 10% avec solvant universel : 175 ± 40 mPa·s (spindle 1, 30 rpm)
Extrait sec (A+B)	100% (environ)
COV prêt à l'emploi (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Cat. A/j : peinture bicomposante hautes performances (BS)
Point d'éclair	> 100°C
Nettoyage des outils	Solvant universel
Stockage	12 mois, dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 35°C

DONNÉES D'APPLICATION ET TEMPS

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Rapport de mélange (en poids)	A = 100, B = 50
Pot-life (50% H.R.)	à 10°C : > 60 min à 25°C : > 30 min à 30°C : > 20 min
Sec au toucher (50% H.R.)	à 10°C : 12-16 heures à 25°C : 5-7 heures à 30°C : 2-3 heures
Praticable à pied (50% H.R.)	à 25°C : 12 heures
Recouvrement (50% H.R.)	à 25°C : de 12 à 36 heures
Circulable (50% H.R.)	à 25°C : 36 heures
Durcissement à cœur (50% H.R.)	à 25°C : 7 jours

Conditions ambiantes d'utilisation	Température entre +10°C et +30°C, H.R. < 60%, humidité du support < 4% (*)

DONNÉES TECHNIQUES DE PERFORMANCE

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Aspect	Brillant
Résistance à la compression (UNI 4279)	60 N/mm^2
Résistance à la flexion (UNI 7219)	40 N/mm^2
Dureté (ASTM D 2240)	Shore D 78
Résistance à l'usure BCA (EN 13892-4)	Classe AR 0,5 (10 mm)
Force d'adhérence (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
Résistances chimiques	Contacter le service technique Design Systems

(*) PREPOX doit être appliqué avec une température du support non inférieure à 15°C et supérieure d'au moins 3°C à la température de rosée.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.