DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA PREPOX A+B
FORMULADO EPOXÍDICO TRANSPARENTE

DESCRIÇÃO

PREPOX A+B é um formulado epoxídico de dois componentes isento de solventes, extremamente versátil, à base de resinas epoxídicas e endurecedor amínico cicloalifático. Primer consolidante para concreto/betão com ótima reatividade e ótima impermeabilidade, que pode ser carregado com agregados para a execução de contrapisos/betonilhas epoxídicos.

Apresenta um bom poder de penetração e de consolidação sobre os substratos de concreto/betão. A estrutura química particular do endurecedor amínico garante uma boa reatividade do sistema mesmo a baixas temperaturas.

UTILIZAÇÕES

- Primer para concreto/betão, ideal para favorecer a aderência e executar revestimentos multicamada, com aplicação a rolo ou como camada de regularização.
- Fundo de ancoragem e ligante para a execução de contrapisos/betonilhas epoxídicos.
- Impregnação de fibras de vidro para a execução de revestimentos em fibra de vidro (PRFV).
- Consolidação de estruturas de concreto/betão armado e preenchimento de cavidades.

SUBSTRATO

O substrato deve possuir uma resistência mínima à compressão de 25 N/mm^2 e à tração de 1,5 N/mm^2.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Ao trabalhar sobre substratos de concreto/betão, é necessário verificar que não existe humidade ascendente. Se o concreto/betão for de construção recente, deverá aguardar-se a cura completa. A superfície deverá apresentar-se sólida, absorvente e isenta de óleos, tensioativos, água e pó; eventuais partes inconsistentes deverão ser removidas. Os pisos devem ser tratados mecanicamente por lixamento, granalhagem ou fresagem.

APLICAÇÃO

No momento da aplicação, juntar a parte A e a parte B num único recipiente e misturar cuidadosamente durante 2 minutos, utilizando um equipamento adequado (furadeira/berbequim com hélice). Utilizar rapidamente todo o conteúdo do recipiente. Ao esvaziar o recipiente, evitar raspar as bordas e o fundo, pois poderá haver produto não perfeitamente homogeneizado.

PREPOX pode ser aplicado de várias formas:

- como consolidante: aplicar a rolo ou a pincel, puro ou diluído com 5-10% de álcool etílico ou de solvente universal;
- para camadas de regularização simples e revestimentos multicamada: aplicar como camada de regularização, carregado com 50% de QUARZO B0 ou B1;

- para contrapisos/betonilhas epoxídicos: aplicar em espessura, carregado com QUARZO MIX1 ou MIX3;
- como argamassa de reparação: carregar o produto com espessante até 10% em peso.

Os consumos variam sensivelmente conforme o método de aplicação e o estado do substrato: para uma referência precisa, contactar o serviço técnico Design Systems.

ADVERTÊNCIAS

Para aplicações a baixa temperatura, o material pode ser aquecido a 25°C para facilitar a aplicação e a catálise (diminuição da viscosidade).

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Cor	Transparente
Taxa de consumo	A rolo: 0,100 kg/m^2; Como camada de regularização: 0,350 kg/m^2 de A+B + 0,175 kg/m^2 de QUARZO B0
Peso específico (a 25°C)	A+B: 1,10 ± 0,05 g/ml; A+B carregado: 1,50 ± 0,10 g/ml (com 50% de QUARZO B0)
Viscosidade (a 25°C)	A+B: 470 ± 100 mPa·s (spindle 2, 60 rpm); A+B carregado: 840 ± 150 mPa·s (com 50% de QUARZO B0, spindle 3, 60 rpm); Diluído a 10% com solvente universal: 175 ± 40 mPa·s (spindle 1, 30 rpm)
Resíduo seco (A+B)	100% (aprox.)
VOC pronto a usar (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Cat. A/j: tinta de dois componentes de alto desempenho (BS)
Ponto de inflamação	> 100°C
Limpeza das ferramentas	Solvente universal
Armazenamento	12 meses, em local seco a uma temperatura entre 5°C e 35°C

DADOS DE APLICAÇÃO E TEMPOS

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Relação de mistura (em peso)	A = 100, B = 50
Pot life (50% H.R.)	a 10°C: > 60 min; a 25°C: > 30 min; a 30°C: > 20 min
Seco ao toque (50% H.R.)	a 10°C: 12-16 horas; a 25°C: 5-7 horas; a 30°C: 2-3 horas
Transitável a pé (50% H.R.)	a 25°C: 12 horas
Recobrimento (50% H.R.)	a 25°C: de 12 a 36 horas
Transitável por veículos (50% H.R.)	a 25°C: 36 horas

Endurecimento em profundidade (50% H.R.)	a 25°C: 7 dias
Condições ambientais de uso	Temperatura entre +10°C e +30°C, H.R. < 60%, humidade do substrato < 4% (*)

DADOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Aspeto	Brilhante
Resistência à compressão (UNI 4279)	60 N/mm^2
Resistência à flexão (UNI 7219)	40 N/mm^2
Dureza (ASTM D 2240)	Shore D 78
Resistência ao desgaste BCA (EN 13892-4)	Classe AR 0,5 (10 mm)
Força de aderência (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
Resistências químicas	Contactar o serviço técnico Design Systems

(*) PREPOX deve ser aplicado com uma temperatura do substrato não inferior a 15°C e pelo menos 3°C acima da temperatura de condensação (ponto de orvalho).

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.