DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ PREPOX A+B
FORMULĂ EPOXIDICĂ TRANSPARENTĂ

DESCRIERE

PREPOX A+B este o formulă epoxidică bicomponentă fără solvenți, extrem de versatilă, pe bază de rășini epoxidice și întăritor aminic cicloalifatic. Primer de consolidare pentru beton cu reactivitate excelentă și impermeabilitate excelentă, care poate fi încărcat cu agregate pentru realizarea șapelor epoxidice.

Prezintă o bună putere de penetrare și de consolidare pe suporturile din beton. Structura chimică specială a întăritorului aminic garantează o bună reactivitate a sistemului chiar și la temperaturi scăzute.

UTILIZĂRI

- Primer pentru beton, ideal pentru a favoriza aderența și pentru a realiza acoperiri multistrat, cu aplicare cu rola sau ca glet.
- Strat de ancorare și liant pentru realizarea șapelor epoxidice.
- Impregnarea fibrelor de sticlă pentru realizarea acoperirilor din fibră de sticlă.
- Consolidarea structurilor din beton armat și umplerea cavităților.

SUPORT

Suportul trebuie să aibă o rezistență minimă la compresiune de 25 N/mm^2 și la tracțiune de 1,5 N/mm^2.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Când se lucrează pe suporturi din beton, trebuie verificat să nu existe umiditate ascensională. Dacă betonul este de construcție nouă, trebuie așteptată maturarea completă. Suprafața trebuie să fie solidă, absorbantă și fără uleiuri, agenți tensioactivi, apă și praf; eventualele părți neconsistente trebuie îndepărtate. Pardoselile trebuie tratate mecanic prin șlefuire, sablare cu alice sau frezare.

APLICARE

În momentul aplicării, uniți partea A și partea B într-un singur recipient și amestecați cu grijă timp de 2 minute, folosind un echipament adecvat (mixer cu elice). Utilizați rapid întregul conținut al recipientului. La golirea recipientului evitați răzuirea marginilor și a fundului, deoarece acolo ar putea exista produs care nu este perfect amestecat.

PREPOX poate fi aplicat în mai multe moduri:

- ca agent de consolidare: aplicați cu rola sau cu pensula, pur sau diluat cu 5-10% alcool etilic sau diluant universal;
- pentru gleturi simple și acoperiri multistrat: aplicați ca glet, încărcat cu 50% CUARȚ B0 sau B1;
- pentru șape epoxidice: aplicați în strat gros, încărcat cu CUARȚ MIX1 sau MIX3;
- ca mortar de reparație: încărcați produsul cu agent de îngroșare până la 10% în greutate.

Consumurile variază sensibil în funcție de modul de aplicare și de starea suportului: pentru o referință exactă contactați serviciul tehnic Design Systems.

AVERTISMENTE

Pentru aplicări la temperaturi scăzute, materialul poate fi încălzit la 25°C pentru a facilita aplicarea și reacția de întărire (scăderea vâscozității).

DATE DESPRE PRODUS

DESCRIERE	REZULTAT
Culoare	Transparent
Consum	Cu rola: 0,100 kg/m^2 Ca glet: 0,350 kg/m^2 de A+B + 0,175 kg/m^2 de CUARȚ B0
Greutate specifică (la 25°C)	A+B: 1,10 ± 0,05 g/ml A+B încărcat: 1,50 ± 0,10 g/ml (cu 50% CUARȚ B0)
Vâscozitate (la 25°C)	A+B: 470 ± 100 mPa·s (spindle 2, 60 rpm) A+B încărcat: 840 ± 150 mPa·s (cu 50% CUARȚ B0, spindle 3, 60 rpm) Diluat la 10% cu diluant universal: 175 ± 40 mPa·s (spindle 1, 30 rpm)
Reziduu uscat (A+B)	100% (aproximativ)
COV gata de utilizare (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Cat. A/j: vopsea bicomponentă de înaltă performanță (BS)
Punct de inflamabilitate	> 100°C
Curățarea sculelor	Diluant universal
Depozitare	12 luni, în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C

DATE DE APLICARE ȘI TIMPI

DESCRIERE	REZULTAT
Raport de amestec (în greutate)	A = 100, B = 50
Pot life (50% U.R.)	la 10°C: > 60 min la 25°C: > 30 min la 30°C: > 20 min
Uscat la atingere (50% U.R.)	la 10°C: 12-16 ore la 25°C: 5-7 ore la 30°C: 2-3 ore
Circulabil pietonal (50% U.R.)	la 25°C: 12 ore
Reacoperire (50% U.R.)	la 25°C: de la 12 la 36 de ore
Circulabil cu vehicule (50% U.R.)	la 25°C: 36 de ore
Întărire în profunzime (50% U.R.)	la 25°C: 7 zile
Condiții ambientale de utilizare	Temperatură între +10°C și +30°C, U.R. < 60%, umiditatea suportului < 4% (*)

DATE TEHNICE DE PERFORMANȚĂ

DESCRIERE	REZULTAT
Aspect	Lucios
Rezistență la compresiune (UNI 4279)	60 N/mm^2
Rezistență la încovoiere (UNI 7219)	40 N/mm^2
Duritate (ASTM D 2240)	Shore D 78
Rezistență la uzură BCA (EN 13892-4)	Clasa AR 0,5 (10 mm)
Forță de aderență (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
Rezistențe chimice	Contactați serviciul tehnic Design Systems

(*) PREPOX trebuie aplicat la o temperatură a suportului nu mai mică de 15°C și cu cel puțin 3°C peste temperatura punctului de rouă.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.