DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PREPOX A+B
ПРОЗРАЧНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

PREPOX A+B — это двухкомпонентный эпоксидный состав без растворителей, чрезвычайно универсальный, на основе эпоксидных смол и циклоалифатического аминного отвердителя. Укрепляющий праймер для бетона с отличной реакционной способностью и отличной водонепроницаемостью, допускающий наполнение заполнителями для устройства эпоксидных стяжек.

Обладает хорошей проникающей и укрепляющей способностью на бетонных основаниях. Особая химическая структура аминного отвердителя обеспечивает хорошую реакционную способность системы даже при низких температурах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Праймер для бетона, идеален для улучшения адгезии и устройства многослойных покрытий, наносится валиком или шпателем тонким слоем.
- Адгезионная грунтовка и связующее для устройства эпоксидных стяжек.
- Пропитка стекловолокна для устройства покрытий из стеклопластика.
- Укрепление железобетонных конструкций и заполнение полостей.

ОСНОВАНИЕ

Основание должно иметь минимальную прочность на сжатие 25 Н/мм^2 и на растяжение 1,5 Н/мм^2.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При работе на бетонных основаниях необходимо убедиться в отсутствии капиллярного подъёма влаги. Если бетон новый, следует дождаться его полного созревания. Поверхность должна быть прочной, впитывающей и свободной от масел, поверхностно-активных веществ, воды и пыли; непрочные части должны быть удалены. Полы необходимо обработать механически путём шлифования, дробеструйной обработки или фрезерования.

НАНЕСЕНИЕ

В момент нанесения соединить часть A и часть B в одной ёмкости и тщательно перемешивать в течение 2 минут с помощью подходящего оборудования (дрель с насадкой-миксером). Быстро использовать всё содержимое ёмкости. При опорожнении ёмкости не соскребать стенки и дно, поскольку там может находиться не полностью перемешанный продукт.

PREPOX может наноситься различными способами:

- как укрепляющий состав: наносить валиком или кистью, в чистом виде или разбавленным 5-10% этилового спирта или универсального растворителя;

- для простых выравнивающих слоёв и многослойных покрытий: наносить шпателем, с наполнением 50% кварцевого песка QUARZO B0 или B1;
- для эпоксидных стяжек: наносить толстым слоем, с наполнением кварцевым песком QUARZO MIX1 или MIX3;
- как ремонтный раствор: наполнить продукт загустителем до 10% по массе.

Расход существенно меняется в зависимости от способа нанесения и состояния основания: за точными данными обращаться в техническую службу Design Systems.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При нанесении при низкой температуре материал можно подогреть до 25°C для облегчения нанесения и отверждения (снижение вязкости).

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	Прозрачный
Расход	Валиком: 0,100 кг/м^2 Шпателем: 0,350 кг/м^2 A+B + 0,175 кг/м^2 QUARZO B0
Удельный вес (при 25°C)	A+B: 1,10 ± 0,05 г/мл A+B с наполнителем: 1,50 ± 0,10 г/мл (с 50% QUARZO B0)
Вязкость (при 25°C)	A+B: 470 ± 100 мПа·с (шпиндель 2, 60 об/мин) A+B с наполнителем: 840 ± 150 мПа·с (с 50% QUARZO B0, шпиндель 3, 60 об/мин) Разбавленный 10% универсального растворителя: 175 ± 40 мПа·с (шпиндель 1, 30 об/мин)
Сухой остаток (A+B)	100% (около)
ЛОС готового к применению продукта (D.Lgs. 161/06)	< 200 г/л – Кат. A/j: двухкомпонентная краска с высокими эксплуатационными характеристиками (BS)
Температура вспышки	> 100°C
Очистка инструмента	Универсальный растворитель
Хранение	12 месяцев, в сухом месте при температуре от 5°C до 35°C

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ И ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Соотношение смешивания (по массе)	A = 100, B = 50
Жизнеспособность (pot life) (50% отн. вл.)	при 10°C: > 60 мин при 25°C: > 30 мин при 30°C: > 20 мин
Сухой на ощупь (50% отн. вл.)	при 10°C: 12-16 ч при 25°C: 5-7 ч при 30°C: 2-3 ч
Пешеходное движение (50% отн. вл.)	при 25°C: 12 ч

Перекрытие следующим слоем (50% отн. вл.)	при 25°C: от 12 до 36 ч
Допуск транспортной нагрузки (50% отн. вл.)	при 25°C: 36 ч
Полное отверждение (50% отн. вл.)	при 25°C: 7 суток
Условия окружающей среды при применении	Температура от +10°C до +30°C, отн. вл. < 60%, влажность основания < 4% (*)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Внешний вид	Глянцевый
Прочность на сжатие (UNI 4279)	60 Н/мм^2
Прочность на изгиб (UNI 7219)	40 Н/мм^2
Твёрдость (ASTM D 2240)	78 по Шору D
Износостойкость BCA (EN 13892-4)	AR 0,5 (10 мм)
Прочность сцепления (EN 13892-8)	4,0 Н/мм^2
Химическая стойкость	Обратиться в техническую службу Design Systems

(*) PREPOX следует наносить при температуре основания не ниже 15°C и не менее чем на 3°C выше точки росы.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.