DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST PREPOX A+B
PROVIDNI EPOKSIDNI PROIZVOD

OPIS

PREPOX A+B je dvokomponentni epoksidni proizvod bez rastvaraca, izuzetno svestran, na bazi epoksidnih smola i cikloalifatskog aminskog ocvrscivaca. Konsolidujuci prajmer za beton sa odlicnom reaktivnoscu i odlicnom vodonepropusnoscu, koji se moze puniti agregatima za izradu epoksidnih estriha.

Ima dobru moc prodiranja i konsolidacije na betonskim podlogama. Posebna hemijska struktura aminskog ocvrscivaca garantuje dobru reaktivnost sistema i na niskim temperaturama.

UPOTREBA

- Prajmer za beton, idealan za poboljsanje prionljivosti i izradu viseslojnih obloga, uz nanosenje valjkom ili gletovanjem.
- Vezivna podloga i vezivo za izradu epoksidnih estriha.
- Impregnacija staklenih vlakana za izradu obloga od stakloplastike.
- Konsolidacija armiranobetonskih konstrukcija i popunjavanje supljina.

PODLOGA

Podloga mora imati minimalnu cvrstocu na pritisak od 25 N/mm^2 i na zatezanje od 1,5 N/mm^2.

PRIPREMA PODLOGE

Pri radu na betonskim podlogama potrebno je proveriti da nema kapilarne vlage. Ako je beton novoizgrađen, mora se sacekati njegovo potpuno sazrevanje. Povrsina mora biti cvrsta, upijajuca i bez ulja, surfaktanata, vode i prasine; eventualni nekompaktni delovi moraju se ukloniti. Podovi se mehanicki obrađuju brusenjem, sacmarenjem ili glodanjem.

NANOSENJE

U trenutku nanosenja sjediniti komponentu A i komponentu B u jednoj posudi i pazljivo mesati 2 minuta, koristeci odgovarajucu opremu (busilicu sa mesacem). Brzo upotrebiti ceo sadrzaj posude. Prilikom praznjenja posude izbegavati struganje ivica i dna, jer tamo moze biti proizvoda koji nije savrseno izmesan.

PREPOX se moze nanositi na razlicite nacine:

- kao konsolidant: nanositi valjkom ili cetkom, cist ili razređen sa 5-10% etil-alkohola ili univerzalnog razređivaca;
- za jednostavne izravnavajuce slojeve i viseslojne obloge: nanositi gletovanjem, punjen sa 50% KVARCA B0 ili B1;
- za epoksidne estrihe: nanositi u debelom sloju, punjen KVARCOM MIX1 ili MIX3;
- kao malter za popravke: puniti proizvod zgusnjivacem do 10% teznskih.

Potrošnja znatno varira u zavisnosti od načina nanošenja i stanja podloge: za tačne podatke kontaktirati tehničku službu Design Systems.

UPOZORENJA

Za nanošenje na niskim temperaturama materijal se može zagrejati na 25°C kako bi se olakšalo nanošenje i kataliza (smanjenje viskoznosti).

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Providan
Potrošnja	Valjkom: 0,100 kg/m^2 Gletovanjem: 0,350 kg/m^2 A+B + 0,175 kg/m^2 KVARCA B0
Specifična težina (na 25°C)	A+B: 1,10 ± 0,05 g/ml A+B punjen: 1,50 ± 0,10 g/ml (sa 50% KVARCA B0)
Viskoznost (na 25°C)	A+B: 470 ± 100 mPa·s (vreteno 2, 60 o/min) A+B punjen: 840 ± 150 mPa·s (sa 50% KVARCA B0, vreteno 3, 60 o/min) Razređen 10% univerzalnim razređivačem: 175 ± 40 mPa·s (vreteno 1, 30 o/min)
Suvi ostatak (A+B)	100% (približno)
VOC spreman za upotrebu (ital. D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BS)
Tačka paljenja	> 100°C
Čišćenje alata	Univerzalni razređivač
Skladištenje	12 meseci, na suvom mestu na temperaturi između 5°C i 35°C

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Odnos mešanja (težinski)	A = 100, B = 50
Pot life (50% R.V.)	na 10°C: > 60 min na 25°C: > 30 min na 30°C: > 20 min
Suvo na dodir (50% R.V.)	na 10°C: 12-16 sati na 25°C: 5-7 sati na 30°C: 2-3 sata
Prohodno za pešake (50% R.V.)	na 25°C: 12 sati
Ponovno premazivanje (50% R.V.)	na 25°C: od 12 do 36 sati
Prohodno za vozila (50% R.V.)	na 25°C: 36 sati
Očvršćavanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Uslovi okoline pri upotrebi	Temperatura između +10°C i +30°C, R.V. < 60%, vlažnost podloge < 4% (*)

DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Sjajan
Čvrstoća na pritisak (UNI 4279)	60 N/mm^2
Čvrstoća na savijanje (UNI 7219)	40 N/mm^2
Tvrdoća (ASTM D 2240)	Shore D 78
Otpornost na habanje BCA (EN 13892-4)	klasa AR 0,5 (10 mm)
Prionljivost (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
Hemijske otpornosti	Kontaktirati tehničku službu Design Systems

(*) PREPOX se nanosi pri temperaturi podloge ne nižoj od 15°C i najmanje 3°C višoj od temperature rosišta.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.