DESIGN SYSTEMS

# النشرة الفنية PAVIFLOOR A+B

## مستحضر إيبوكسي ملوّن في مستحلب مائي

## الوصف

PAVIFLOOR A+B هو تشطيب ملوّن ثنائي المكوّن أساسه راتنجات إيبوكسية وأمينية مشتتة في الماء، ذو محتوى عالٍ من المواد الصلبة، للكسوات ذات المقاومة الكيميائية العالية. وهو مناسب بشكل خاص لمعالجة القنوات وأحواض الاحتواء.

- مقاومة ممتازة للبلى.
- سهولة تنظيف السطح وقابليته للتعقيم والتطهير.
- مقاومة جيدة للماء والمحاليل القلوية والمنظفات والهيدروكربونات، سواء عالية درجة الغليان أو منخفضتها (الزيت، الديزل، البنزين، إلخ).

PAVIFLOOR مناسب لكسوة الأرضيات والجدران في الأماكن التي توجد فيها مواد غذائية، والخاضعة لتقييمات نظام HACCP وفقاً للائحة (CE) رقم 852/2004 (المرسوم التشريعي الإيطالي D.Lgs. 193/2007).

يُورَّد المستحضر بنسخة ملوّنة مسبقاً لبعض الألوان أو بنسخة غير مصبوغة (NP)، مع عجينة تلوين مائية تُورَّد على حدة.

## الاستخدامات

طلاء ملوّن للأرضيات الخرسانية داخل المباني. تشطيب للكسوات الإيبوكسية الأسمنتية أو الإيبوكسية السميكة. مناسب للأماكن الغذائية، لسهولة تنظيفه وتعقيمه. تجديد تلوين الأرضيات الراتنجية. كسوة لوزرات (قواعد الجدران) الغرف المعقمة في الصناعات الغذائية والصيدلانية، وفي المستشفيات والمناطق العامة.

## السطح الحامل

يجب أن يتمتع السطح التحتي بمقاومة ضغط لا تقل عن 25 $N/mm^2$ ومقاومة شد لا تقل عن 1,5 $N/mm^2$.

## تحضير السطح الحامل

يجب أن تكون الأسطح الخرسانية صلبة وجافة (ناضجة إذا كانت حديثة الإنشاء) ومستوية وماصة وغير ملوثة بالزيوت أو المنظفات أو مواد فك القوالب أو الغبار أو أي مواد أخرى. ويُقيَّم نوع التحضير الميكانيكي الأنسب (السنفرة أو الجلخ). ويمكن إصلاح الثقوب والعيوب الطفيفة مسبقاً بمعجون إيبوكسي. أما الأرضيات المبلطة فتُسنفَر أو تُجلَخ حتى الحصول على سطح مطفأ (غير لامع) بالكامل.

تُسنفَر الكسوات الراتنجية القائمة أو تُجلَخ، مع إزالة بقايا الغبار بعد ذلك. وتُعالَج الأسطح الأسمنتية الماصة أو التي تميل إلى التغبّر أولاً ببرايمر إيبوكسي مائي أو بطبقة من PAVIFLOOR مخففاً بنسبة 50% بالوزن من الماء. أما الأسطح الحاملة المحضّرة بالجلخ والتي تُظهر آثار تآكل فتُغطّى بطبقة تسوية رقيقة من مستحضرات مناسبة. وتُعالَج الأسطح الحاملة الرطبة أو المعرضة لصعود الرطوبة بالخاصية الشعرية ببرايمر مخصص (يُرجى الاتصال بالخدمة الفنية لشركة Design Systems).

## التطبيق

### PAVIFLOOR الملوّن مسبقاً

عند التطبيق يُجمع المكوّنان مسبقا الجرعة في وعاء واحد. يُخلطان بعناية لمدة دقيقتين (2) باستخدام معدات مناسبة (مثقاب مع ريشة لولبية)، مع الحرص على تنظيف جدران الأوعية بالمالج لخلط كامل المنتج. وبعد انتهاء الخلط يُراعى زمن التحريض* بترك المنتج يرتاح في العبوة. ثم يُضاف ماء التخفيف ببطء ومع التحريك (يُوصى بـ 20% للطبقة الأولى و10% لطبقة التشطيب)، ويُعاد الخلط لمدة دقيقة واحدة (1) ويُطبَّق بالرول، باستهلاك 0,130 $kg/m^2$ لكل طبقة.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

**PAVIFLOOR NP + عجينة التلوين**

تُخلط عجينة التلوين جيداً لتجنيس أي رواسب. وعند التطبيق تُضاف عجينة التلوين إلى المكوّن A ويُخلطان بعناية. ثم يُضاف المكوّن B ويُخلط لمدة دقيقتين (2) باستخدام معدات مناسبة (مثقاب مع ريشة لولبية)، مع الحرص على تنظيف جدران الأوعية بالمالج. وبعد انتهاء الخلط يُراعى زمن التحريض* بترك المنتج يرتاح في العبوة. ثم يُضاف ماء التخفيف ببطء ومع التحريك (يُوصى بـ 20% للطبقة الأولى و10% لطبقة التشطيب)، ويُعاد الخلط لمدة دقيقة واحدة (1) ويُطبَّق بالرول، باستهلاك 0,130 kg/m² لكل طبقة.

للحصول على سطح مانع للانزلاق تُضاف نسبة 3-5% بالوزن من كريات الزجاج SFERETTE DI VETRO (الناعمة FINI أو الخشنة GROSSE)، مع إبقاء المنتج قيد التحريك لتجنب ترسبها. ويمكن تطبيق PAVIFLOOR أيضاً كطبقة تسوية: في هذه الحالة تُضاف إلى الخلطة نسبة 30% بالوزن من كريات الزجاج الخشنة SFERETTE DI VETRO GROSSE ويُطبَّق بالمالج الفولاذي (المالج الأمريكي)، باستهلاك أقصى قدره 0,200 kg/m² من PAVIFLOOR.

* يجب تطبيق PAVIFLOOR بعد زمن التحريض وضمن زمن الاستخدام، بحسب درجة الحرارة المحيطة (انظر البيانات الفنية).

## تحذيرات

يجب تجنب تحضير خلطات جزئية من المنتج، لتفادي الأخطاء العرضية التي قد تؤدي إلى عدم التصلب أو التصلب غير الكامل. وفي حال عدم مراعاة زمني التحريض والاستخدام قد تظهر اختلافات في التشطيب، تتجلى في اختلاف اللون ودرجة اللمعان. وكتشطيب يُطبَّق بالرول، مع توحيد السطح بحركات متوازية.

للتطبيقات في درجات الحرارة المنخفضة يمكن تخفيف المستحضر بخليط 1:1 من الماء والكحول الإيثيلي. ويجب حماية المنتج المطبّق من الرطوبة والتكاثف والماء لمدة 24 ساعة على الأقل.

قد تتطلب درجات الأصفر والبرتقالي وبعض درجات الأحمر عدة طبقات للحصول على تغطية جيدة (وفي بعض الحالات يُنصح بطبقة أولى إضافية باللون الأبيض). وقد تُظهر دفعات الإنتاج المختلفة من اللون نفسه فروقاً طفيفة: حيثما أمكن، يُستخدم لكل منطقة تُعالَج مادة من دفعة إنتاج واحدة.

تميل بعض الألوان القائمة على صبغات عضوية (الأحمر، الأزرق، الأخضر، الأصفر الزاهي، إلخ) إلى فقدان اللون عند تعرضها للتآكل، جافاً أو رطباً: في هذه الحالات يُنصح بحماية اللون بطبقة تشطيب شفافة. لا يُطبَّق على الجص الجبسي المخصص للأماكن الرطبة (مثل غرف الاستحمام).

## بيانات المنتج

| الوصف | النتيجة |
|---|---|
| اللون | حسب الطلب وفقاً لبطاقة الألوان |
| الاستهلاك | 0,130 kg/m² لكل طبقة |
| الوزن النوعي (عند 25°C) | خليط A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml؛ الجزء A: 1,55 ± 0,05 g/ml؛ الجزء B: 1,10 ± 0,05 g/ml |
| اللزوجة (عند 25°C) | خليط A+B: 3.500-4.000 mPa·s (المغزل 2، 5 rpm)؛ خليط A+B مخففاً بنسبة 10%: 1.300-800 mPa·s (المغزل 2، 5 rpm) |
| المحتوى الجاف (A+B) | 69% بالوزن، 54% بالحجم |
| المركبات العضوية المتطايرة VOC للمنتج الجاهز للاستخدام (المرسوم التشريعي الإيطالي D.Lgs. 161/06) | < 50 g/l – الفئة Cat. A/j: دهان ثنائي المكوّن عالي الأداء (BA) |
| نقطة الوميض | غير قابل للتطبيق |

| | |
|---|---|
| تنظيف الأدوات | ماء |
| التخزين | 12 شهراً، في مكان جاف بدرجة حرارة بين C°10 وC°35 |

## بيانات التطبيق والأزمنة

| الوصف | النتيجة |
|---|---|
| نسبة الخلط (بالوزن) | النسخة الملوّنة مسبقاً: A = 100، B = 28؛ النسخة NP: A = 85، العجينة = 15، B = 28 |
| زمن التحريض | 10 دقائق (C°30) – 15 دقيقة (C°25) – 25 دقيقة (C°15) |
| زمن الاستخدام بعد الخلط (رطوبة نسبية 50%) | عند C: 130°15 دقيقة؛ عند C: 105°25 دقائق؛ عند C: > 80°30 دقيقة |
| جاف عند اللمس (رطوبة نسبية 50%) | عند C: 18-22°15 ساعة؛ عند C: 4-6°25 ساعات؛ عند C: 2,5-3,5°30 ساعة |

| الوصف | النتيجة |
|---|---|
| قابل للمشي عليه (رطوبة نسبية 50%) | عند C°25: من 14 إلى 36 ساعة |
| إعادة التغطية (رطوبة نسبية 50%) | عند C°25: من 14 إلى 36 ساعة |
| قابل لحركة المرور (رطوبة نسبية 50%) | عند C: 3°25 أيام |
| التصلب العميق (رطوبة نسبية 50%) | عند C: 7°25 أيام |
| الظروف البيئية للاستخدام | درجة الحرارة بين C°15+ وC°35+، الرطوبة النسبية < 70% |
| درجة حرارة السطح | بين C°10+ وC°30+ |
| صيانة الكسوة | للتنظيف تُستخدم منظفات محايدة |

## البيانات الفنية للأداء

| الوصف | النتيجة |
|---|---|
| المظهر | سطح ذو ملمس خفيف (قشرة برتقال خفيفة) |
| اللمعان Gloss (60°) | 60-65 (*) |
| مقاومة التآكل (UNI 8298-9) | 55 mg (Taber، عجلة 1000، CS-17 دورة، 1000 g) |
| مقاومة التآكل (UNI EN ISO 5470-1) | 84 mg |
| الالتصاق بالشد (pull-off) (EN 1542) | 3,6 MPa |
| مقاومة الصدم (EN ISO 6272-1) | 11,8 N·m (الفئة 2) |
| نفاذية الماء (EN 1062-3) | المعامل w = 0,012 kg/(m²·h0,5) |
| رد الفعل تجاه الحريق (UNI EN 13501-1) | الفئة Bfl-s1 |
| الانزلاقية (المرسوم الوزاري الإيطالي D.M. 236/89) | μ > 0,40 (مع 3% من كريات الزجاج الناعمة SFERETTE DI VETRO FINI) |
| المقاومات الكيميائية | يُرجى الاتصال بالخدمة الفنية لشركة Design Systems |

(*) تتأثر درجة لمعان PAVIFLOOR المطبّق بعوامل مختلفة: درجة حرارة المادة، والرطوبة المحيطة، ودرجة حرارة التطبيق، ومسامية السطح الحامل.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**