DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST PAVIFLOOR A+B
OBOJENI EPOKSIDNI PROIZVOD U VODENOJ EMULZIJI

OPIS

PAVIFLOOR A+B je obojeni dvokomponentni završni premaz na bazi epoksidnih i aminskih smola u vodenoj disperziji, s visokim sadržajem suhe materije, za obloge visoke hemijske otpornosti. Posebno je pogodan za obradu kanala i prihvatnih bazena (tankvana).

- Odlična otpornost na habanje.
- Lako čišćenje i dezinfekcija površine.
- Dobra otpornost na vodu, alkalne rastvore, deterdžente i ugljikovodike, kako visokokipuće tako i niskokipuće (ulje, dizel, benzin itd.).

PAVIFLOOR je pogodan za oblaganje podova i zidova u prostorima s prisustvom hrane, koji podliježu procjenama sistema HACCP u skladu s Uredbom (EZ) 852/2004 (Zakonodavna uredba 193/2007).

Proizvod se isporučuje u već obojenoj verziji za neke nijanse ili u nepigmentiranoj verziji (NP), s vodenom pastom za bojenje koja se isporučuje zasebno.

PRIMJENA

Bojenje betonskih podova unutar objekata. Završni premaz za epoksi-cementne ili epoksidne debeloslojne obloge. Pogodan za prehrambene prostore, jer se lako čisti i dezinficira. Obnavljanje boje podova od smole. Obloga za sokle u aseptičnim prostorijama u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, bolnicama i javnim prostorima.

PODLOGA

Podloga mora imati minimalnu čvrstoću na pritisak od 25 N/mm^2 i zateznu čvrstoću od 1,5 N/mm^2.

PRIPREMA PODLOGE

Betonske podloge moraju biti čvrste, suhe (odležane ako su novoizvedene), ravne, upojne, nekontaminirane uljima, deterdžentima, sredstvima za skidanje oplate, prašnom ili drugim materijama. Procijeniti najpogodniju vrstu mehaničke pripreme (abraziranje ili brušenje). Eventualne rupe i manje nepravilnosti mogu se prethodno popraviti epoksidnim kitom. Popločani podovi moraju se abrazirati ili brusiti dok se ne dobije potpuno matirana površina.

Postojeće obloge od smole moraju se abrazirati ili brusiti, a zatim ukloniti ostatke prašine. Upojne cementne površine ili one sklone prašenju moraju se prethodno obraditi vodenim epoksidnim prajmerom ili jednim slojem proizvoda PAVIFLOOR razrijeđenog s 50% masenih vode. Podloge pripremljene brušenjem koje pokazuju tragove abrazije moraju se izravnati odgovarajućim proizvodima. Vlažne podloge ili one izložene kapilarnom usponu vlage moraju se obraditi posebnim prajmerom (kontaktirati tehničku službu Design Systems).

NANOSENJE

PAVIFLOOR vec obojen

U trenutku nanosenja sjediniti dvije predozirane komponente u jednoj posudi. Pazljivo mijesati 2 minute koristeci odgovarajucu opremu (busilica s mjesalicom), pazeci da se spahtlom ociste zidovi posuda kako bi se izmijesao sav proizvod. Po zavrsetku mijesanja postovati vrijeme indukcije* ostavljajuci proizvod da odstoji u kanti. Polako i uz mijesanje dodati vodu za razrjeđivanje (preporuceno 20% za prvi sloj, 10% za zavrsni sloj), ponovo mijesati 1 minutu i nanositi valjkom, uz potrosnju od 0,130 kg/m^2 po sloju.

PAVIFLOOR NP + pasta za bojenje

Dobro promijesati pastu za bojenje kako bi se homogenizirali eventualni sedimenti. U trenutku nanosenja dodati pastu za bojenje komponenti A i pazljivo promijesati. Zatim dodati komponentu B i mijesati 2 minute koristeci odgovarajucu opremu (busilica s mjesalicom), pazeci da se spahtlom ociste zidovi posuda. Po zavrsetku mijesanja postovati vrijeme indukcije* ostavljajuci proizvod da odstoji u kanti. Polako i uz mijesanje dodati vodu za razrjeđivanje (preporuceno 20% za prvi sloj, 10% za zavrsni sloj), ponovo mijesati 1 minutu i nanositi valjkom, uz potrosnju od 0,130 kg/m^2 po sloju.

Za dobijanje protuklizne povrsine dodati 3-5% masenih STAKLENIH KUGLICA (FINIH ili KRUPNIH), neprekidno mijesajuci proizvod kako bi se sprijecilo njihovo taloženje. PAVIFLOOR se može nanositi i kao izravnavajuci sloj: u tom slucaju smjesi dodati 30% masenih KRUPNIH STAKLENIH KUGLICA i nanositi celicnom gletaricom, uz maksimalnu potrosnju od 0,200 kg/m^2 proizvoda PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR se mora nanositi nakon vremena indukcije i unutar vremena upotrebe, ovisno o temperaturi okoline (vidi tehnicke podatke).

UPOZORENJA

Izbjegavati pripremu djelimicnih smjesa proizvoda, kako ne bi doslo do slucajnih gresaka koje bi mogle uzrokovati izostanak ili nepotpuno ocvrscavanje. Ako se ne postuju vremena indukcije i upotrebe, mogu se javiti neujednacenosti zavrsnog sloja, vidljive kroz razlicitu boju i stepen sjaja. Kao zavrsni sloj nanosi se valjkom, ujednacavajuci povrsinu paralelnim pokretima.

Za nanosenje pri niskim temperaturama proizvod se može razrijediti smjesom vode i etilnog alkohola 1:1. Zastititi naneseni proizvod od vlage, kondenzacije i vode najmanje 24 sata.

Nijanse zute, narandzaste i neke crvene mogu zahtijevati vise slojeva za dobru pokrivnost (u nekim slucajevima preporucuje se dodatni prvi sloj bijele boje). Razlicite proizvodne sarže iste boje mogu pokazivati manje razlike: gdje je mogucé, za svaku povrsinu koja se obrađuje koristiti materijal iz jedne sarže.

Neke boje na bazi organskih pigmenata (crvene, plave, zelene, intenzivno zute itd.) sklone su otpustanju boje ako su izlozene habanju, suhom ili mokrom: u tim slucajevima preporucuje se zastititi boju jednim slojem prozirnog zavrsnog premaza. Ne nanositi na maltere na bazi gipsa namijenjene vlaznim prostorima (npr. tuševi).

DESIGN SYSTEMS

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Po narudžbi prema karti boja
Potrošnja	0,130 kg/m^2 po sloju
Specifična težina (na 25°C)	Smjesa A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml Dio A: 1,55 ± 0,05 g/ml Dio B: 1,10 ± 0,05 g/ml
Viskoznost (na 25°C)	Smjesa A+B: 3.500-4.000 mPa·s (vreteno 2, 5 o/min) Smjesa A+B razrijeđena 10%: 800-1.300 mPa·s (vreteno 2, 5 o/min)
Suhi ostatak (A+B)	69% masenih, 54% volumnih
VOC spreman za upotrebu (Zak. uredba 161/06)	< 50 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BA)
Tačka paljenja	Nije primjenjivo
Čišćenje alata	Voda
Skladištenje	12 mjeseci, na suhom mjestu pri temperaturi između 10°C i 35°C

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Omjer miješanja (maseni)	Vec obojena verzija: A = 100, B = 28 Verzija NP: A = 85, pasta = 15, B = 28
Vrijeme indukcije	10 min (na 30°C) – 15 min (na 25°C) – 25 min (na 15°C)
Pot life (50% R.V.)	na 15°C: 130 min na 25°C: 105 min na 30°C: > 80 min
Suho na dodir (50% R.V.)	na 15°C: 18-22 sata na 25°C: 4-6 sati na 30°C: 2,5-3,5 sati

OPIS	REZULTAT
Prohodno za pješake (50% R.V.)	na 25°C: od 14 do 36 sati
Nanošenje sljedećeg sloja (50% R.V.)	na 25°C: od 14 do 36 sati
Prohodno za vozila (50% R.V.)	na 25°C: 3 dana
Očvršćavanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Uslovi okoline za upotrebu	Temperatura između +15°C i +35°C, R.V. < 70%
Temperatura površine	Između +10°C i +30°C
Održavanje obloge	Za čišćenje koristiti neutralne deterdžente

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Površina s blagim efektom narandžine kore
Sjaj (60°)	60-65 (*)

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Otpornost na habanje (UNI 8298-9)	55 mg (Taber, kolut CS-17, 1000 okretaja, 1000 g)
Otpornost na habanje (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
Prionjivost pull-off (EN 1542)	3,6 MPa
Otpornost na udar (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (klasa 2)
Vodopropusnost (EN 1062-3)	vrijednost w = 0,012 kg/(m^2 · h0,5)
Reakcija na požar (UNI EN 13501-1)	klasa Bfl-s1
Klizavost (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (sa 3% FINIH STAKLENIH KUGLICA)
Hemijske otpornosti	Kontaktirati tehničku službu Design Systems

(*) Stepen sjaja nanesenog proizvoda PAVIFLOOR zavisi od više faktora: temperature materijala, vlažnosti okoline, temperature nanošenja i poroznosti podloge.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.