DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT PAVIFLOOR A+B
FARBIGE EPOXIDFORMULIERUNG IN WÄSSRIGER EMULSION

BESCHREIBUNG

PAVIFLOOR A+B ist eine farbige Zweikomponenten-Deckbeschichtung auf Basis von Epoxid- und Aminharzen in wässriger Dispersion mit hohem Feststoffgehalt für Beschichtungen mit hoher chemischer Beständigkeit. Sie ist besonders für die Behandlung von Rinnen und Auffangwannen geeignet.

- Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit.
- Leichte Reinigbarkeit und Desinfizierbarkeit der Oberfläche.
- Gute Beständigkeit gegen Wasser, alkalische Lösungen, Reinigungsmittel und Kohlenwasserstoffe, sowohl hoch- als auch niedrigsiedende (Öl, Diesel, Benzin usw.).

PAVIFLOOR ist für die Beschichtung von Böden und Wänden in Räumen mit Lebensmitteln geeignet, die HACCP-Systembewertungen gemäß Verordnung (EG) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007) unterliegen.

Die Formulierung wird für einige Farbtöne bereits eingefärbt oder in nicht pigmentierter Version (NP) mit separat gelieferter wasserbasierter Farbpaste geliefert.

ANWENDUNGEN

Farbiger Anstrich von Betonböden im Inneren von Gebäuden. Deckbeschichtung für epoxidzementgebundene oder Epoxid-Dickschichtbeschichtungen. Geeignet für Lebensmittelbereiche, da leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Auffrischung der Farbgebung von Harzböden. Beschichtung für Sockelbereiche aseptischer Räume in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in Krankenhäusern und in öffentlichen Bereichen.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss eine Mindestdruckfestigkeit von 25 N/mm^2 und eine Mindestzugfestigkeit von 1,5 N/mm^2 aufweisen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die Betonuntergründe müssen fest, trocken (bei Neubauten ausgehärtet), eben, saugfähig und nicht durch Öle, Reinigungsmittel, Trennmittel, Staub oder andere Stoffe verunreinigt sein. Die geeignetste mechanische Vorbereitung (Anschleifen oder Schleifen) ist festzulegen. Eventuelle Löcher und leichte Unregelmäßigkeiten können vorab mit Epoxidspachtel ausgebessert werden. Geflieste Böden sind anzuschleifen oder zu schleifen, bis eine vollständig mattierte Oberfläche erhalten wird.

Bestehende Harzbeschichtungen sind anzuschleifen oder zu schleifen und anschließend von Staubresten zu befreien. Saugfähige oder zum Sanden neigende zementgebundene Oberflächen sind zuvor mit einem wasserbasierten Epoxidprimer oder mit einem Auftrag von PAVIFLOOR, mit 50% Gewichtsanteil Wasser verdünnt, zu behandeln. Durch Schleifen vorbereitete Untergründe, die Schleifspuren aufweisen, sind mit geeigneten Formulierungen zu spachteln. Feuchte oder kapillar aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzte

Untergründe sind mit einem speziellen Primer zu behandeln (wenden Sie sich an den technischen Service von Design Systems).

ANWENDUNG

PAVIFLOOR bereits eingefärbt

Zum Zeitpunkt des Auftrags die beiden vordosierten Komponenten in einem einzigen Gebinde vereinen. 2 Minuten lang sorgfältig mit geeignetem Gerät (Bohrmaschine mit Rührwerk) mischen und dabei die Wände der Behälter mit einer Spachtel abstreifen, damit das gesamte Produkt vermischt wird. Nach dem Mischen die Induktionszeit* einhalten und das Produkt in der Dose ruhen lassen. Langsam und unter Rühren das Verdünnungswasser zugeben (empfohlen 20% für den ersten Auftrag, 10% für die Deckschicht), 1 Minute lang erneut mischen und mit der Rolle auftragen, bei einem Verbrauch von 0,130 kg/m^2 je Auftrag.

PAVIFLOOR NP + Farbpaste

Die Farbpaste gut durchrühren, um eventuelle Ablagerungen zu homogenisieren. Zum Zeitpunkt des Auftrags die Farbpaste der Komponente A zugeben und sorgfältig mischen. Anschließend Komponente B zugeben und 2 Minuten lang mit geeignetem Gerät (Bohrmaschine mit Rührwerk) mischen und dabei die Wände der Behälter mit einer Spachtel abstreifen. Nach dem Mischen die Induktionszeit* einhalten und das Produkt in der Dose ruhen lassen. Langsam und unter Rühren das Verdünnungswasser zugeben (empfohlen 20% für den ersten Auftrag, 10% für die Deckschicht), 1 Minute lang erneut mischen und mit der Rolle auftragen, bei einem Verbrauch von 0,130 kg/m^2 je Auftrag.

Um eine rutschhemmende Oberfläche zu erhalten, 3-5% Gewichtsanteil GLASPERLEN (Sferette di Vetro, FEIN oder GROB) zugeben und das Produkt dabei in Bewegung halten, um ein Absetzen zu vermeiden. PAVIFLOOR kann auch als Spachtelung aufgetragen werden: In diesem Fall der Mischung 30% Gewichtsanteil GROBE GLASPERLEN zugeben und mit der Glättkelle auftragen, bei einem maximalen Verbrauch von 0,200 kg/m^2 PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR muss nach Ablauf der Induktionszeit und innerhalb der Verarbeitungszeit aufgetragen werden, abhängig von der Umgebungstemperatur (siehe technische Daten).

WARNHINWEISE

Keine Teilmischungen des Produkts herstellen, um versehentliche Fehler zu vermeiden, die zu einer ausbleibenden oder unvollständigen Aushärtung führen könnten. Werden die Induktions- und Verarbeitungszeiten nicht eingehalten, kann es zu Ungleichmäßigkeiten der Beschichtung kommen, die sich in unterschiedlicher Farbe und unterschiedlichem Glanzgrad zeigen. Als Deckschicht ist das Produkt mit der Rolle aufzutragen, wobei die Oberfläche mit parallelen Bewegungen zu vergleichmäßigen ist.

Für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen kann die Formulierung mit einer 1:1-Mischung aus Wasser und Ethylalkohol verdünnt werden. Das aufgetragene Produkt mindestens 24 Stunden lang vor Feuchtigkeit, Kondenswasser und Wasser schützen.

Die Gelb- und Orangetöne sowie einige Rottöne können mehrere Aufträge erfordern, um eine gute Deckkraft zu erzielen (in einigen Fällen wird ein zusätzlicher erster Auftrag in Weiß empfohlen). Verschiedene

Produktionschargen derselben Farbe können geringe Unterschiede aufweisen: Nach Möglichkeit für jede zu behandelnde Fläche Material aus einer einzigen Charge verwenden.

Einige Farben auf Basis organischer Pigmente (Rot, Blau, Grün, intensives Gelb usw.) neigen bei trockenem oder nassem Abrieb zum Abfärben: In diesen Fällen wird empfohlen, die Farbe mit einem transparenten Deckanstrich zu schützen. Nicht auf Gipsputzen auftragen, die für Feuchträume (z. B. Duschen) bestimmt sind.

PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Farbe	Auf Anfrage gemäß Farbkarte
Verbrauch	0,130 kg/m^2 je Auftrag
Spezifisches Gewicht (bei 25°C)	Mischung A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml Komponente A: 1,55 ± 0,05 g/ml Komponente B: 1,10 ± 0,05 g/ml
Viskosität (bei 25°C)	Mischung A+B: 3.500-4.000 mPa·s (Spindel 2, 5 U/min) Mischung A+B, 10% verdünnt: 800-1.300 mPa·s (Spindel 2, 5 U/min)
Festkörpergehalt (A+B)	69% nach Gewicht, 54% nach Volumen
VOC gebrauchsfertig (D.Lgs. 161/06)	< 50 g/l – Kat. A/j: Zweikomponenten-Hochleistungsbeschichtung (BA)
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Reinigung der Werkzeuge	Wasser
Lagerung	12 Monate, an trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen 10°C und 35°C

ANWENDUNGSDATEN UND ZEITEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Mischungsverhältnis (nach Gewicht)	Bereits eingefärbte Version: A = 100, B = 28 Version NP: A = 85, Paste = 15, B = 28
Induktionszeit	10 min (bei 30°C) – 15 min (bei 25°C) – 25 min (bei 15°C)
Topfzeit (50% r.F.)	bei 15°C: 130 min bei 25°C: 105 min bei 30°C: > 80 min
Berührungstrocken (50% r.F.)	bei 15°C: 18-22 Stunden bei 25°C: 4-6 Stunden bei 30°C: 2,5-3,5 Stunden

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Begehbar (50% r.F.)	bei 25°C: 14 bis 36 Stunden
Überarbeitbar (50% r.F.)	bei 25°C: 14 bis 36 Stunden
Befahrbar (50% r.F.)	bei 25°C: 3 Tage
Durchhärtung (50% r.F.)	bei 25°C: 7 Tage

Umgebungsbedingungen bei der Anwendung	Temperatur zwischen +15°C und +35°C, r.F. < 70%
Oberflächentemperatur	Zwischen +10°C und +30°C
Pflege der Beschichtung	Zur Reinigung neutrale Reinigungsmittel verwenden

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Aussehen	Leicht strukturierte Oberfläche (Orangenhaut)
Glanz (60°)	60-65 (*)
Abriebfestigkeit (UNI 8298-9)	55 mg (Taber, Reibrad CS-17, 1000 Umdrehungen, 1000 g)
Abriebfestigkeit (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
Haftzugfestigkeit Pull-off (EN 1542)	3,6 MPa
Schlagfestigkeit (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (Klasse 2)
Wasserdurchlässigkeit (EN 1062-3)	w = 0,012 kg/(m² · h^0,5)
Brandverhalten (UNI EN 13501-1)	Klasse Bfl-s1
Rutschhemmung (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (mit 3% FEINEN GLASPERLEN)
Chemische Beständigkeit	Wenden Sie sich an den technischen Service von Design Systems

(*) Der Glanzgrad des aufgetragenen PAVIFLOOR wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst: Materialtemperatur, Umgebungsfeuchte, Auftragstemperatur und Porosität des Untergrunds.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.