DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA PAVIFLOOR A+B
FORMULADO EPOXI COLOREADO EN EMULSIÓN ACUOSA

DESCRIPCIÓN

PAVIFLOOR A+B es un acabado coloreado de dos componentes a base de resinas epoxi y amínicas en dispersión acuosa, con alto contenido en sólidos, para revestimientos de elevada resistencia química. Está especialmente indicado para el tratamiento de canaletas y cubetos de contención.

- Excelente resistencia al desgaste.
- Superficie fácil de limpiar y de desinfectar.
- Buena resistencia al agua, a las soluciones alcalinas, a los detergentes y a los hidrocarburos, tanto de alto como de bajo punto de ebullición (aceite, gasóleo, gasolina, etc.).

PAVIFLOOR es adecuado para el revestimiento de pavimentos y paredes en ambientes con presencia de alimentos, sometidos a evaluaciones del sistema HACCP de conformidad con el Reg. (CE) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007).

El formulado se suministra en versión ya coloreada para algunos tonos o en versión no pigmentada (NP), con pasta colorante al agua suministrada por separado.

USOS

Pintado en color de pavimentos de hormigón en el interior de edificios. Acabado para revestimientos epoxi-cemento o epoxi de espesor. Adecuado para ambientes alimentarios, por ser fácil de limpiar y de desinfectar. Regeneración del color de pavimentos de resina. Revestimiento de zócalos en locales asépticos de la industria alimentaria y farmacéutica, en hospitales y en áreas públicas.

SOPORTE

El soporte debe tener una resistencia mínima a compresión de 25 N/mm^2 y a tracción de 1,5 N/mm^2.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Los soportes de hormigón deberán ser sólidos, estar secos (curados si son de nueva construcción), nivelados, absorbentes y no contaminados por aceites, detergentes, desencofrantes, polvo u otras sustancias. Evaluar el tipo de preparación mecánica más conveniente (lijado abrasivo o pulido). Los posibles agujeros y pequeñas anomalías pueden repararse previamente con masilla epoxi. Los pavimentos embaldosados deben lijarse o pulirse hasta obtener una superficie completamente mateada.

Los revestimientos de resina existentes deben lijarse o pulirse, eliminando a continuación los residuos de polvo. Las superficies cementosas absorbentes o con tendencia a desprender polvo deben tratarse previamente con un primer epoxi al agua o con una capa de PAVIFLOOR diluido con un 50% en peso de agua. Los soportes preparados mediante pulido que presenten marcas de abrasión deben regularizarse con formulados adecuados. Los soportes húmedos o sujetos a humedad por capilaridad deben tratarse con un primer específico (contactar con el servicio técnico Design Systems).

APLICACIÓN

PAVIFLOOR ya coloreado

En el momento de la aplicación, unir los dos componentes predosificados en un único recipiente. Mezclar cuidadosamente durante 2 minutos utilizando un equipo adecuado (taladro con hélice mezcladora), procurando limpiar con una espátula las paredes de los envases para mezclar todo el producto. Una vez terminado el mezclado, respetar el tiempo de inducción* dejando reposar el producto en la lata. Añadir lentamente y bajo agitación el agua de dilución (se recomienda un 20% para la primera capa y un 10% para la capa de acabado), volver a mezclar durante 1 minuto y aplicar a rodillo, con un consumo de 0,130 kg/m^2 por capa.

PAVIFLOOR NP + pasta de color

Remover bien la pasta colorante para homogeneizar los posibles sedimentos. En el momento de la aplicación, unir la pasta colorante al componente A y mezclar cuidadosamente. Añadir después el componente B y mezclar durante 2 minutos utilizando un equipo adecuado (taladro con hélice mezcladora), procurando limpiar con una espátula las paredes de los envases. Una vez terminado el mezclado, respetar el tiempo de inducción* dejando reposar el producto en la lata. Añadir lentamente y bajo agitación el agua de dilución (se recomienda un 20% para la primera capa y un 10% para la capa de acabado), volver a mezclar durante 1 minuto y aplicar a rodillo, con un consumo de 0,130 kg/m^2 por capa.

Para obtener una superficie antideslizante, añadir un 3-5% en peso de MICROESFERAS DE VIDRIO (FINAS o GRUESAS), manteniendo el producto en agitación para evitar su sedimentación. PAVIFLOOR también puede aplicarse como capa de regularización: en este caso, añadir a la mezcla un 30% en peso de MICROESFERAS DE VIDRIO GRUESAS y aplicar con llana de acero, con un consumo máximo de 0,200 kg/m^2 de PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR debe aplicarse después del tiempo de inducción y dentro del tiempo de utilización, en función de la temperatura ambiente (véanse los datos técnicos).

ADVERTENCIAS

Evitar preparar mezclas parciales de producto, para no incurrir en errores accidentales que podrían provocar un endurecimiento nulo o incompleto. Si no se respetan los tiempos de inducción y de utilización, pueden producirse irregularidades en el acabado, que se manifiestan en diferencias de color y de grado de brillo. Como acabado debe aplicarse a rodillo, uniformando la superficie con movimientos paralelos.

Para aplicaciones a bajas temperaturas es posible diluir el formulado con una mezcla 1:1 de agua y alcohol etílico. Proteger el producto aplicado de la humedad, la condensación y el agua durante al menos 24 horas.

Las tonalidades de amarillo, naranja y algunos rojos pueden requerir varias capas para obtener un buen poder cubriente (en algunos casos se recomienda una primera capa adicional de color blanco). Distintos lotes de producción del mismo color pueden presentar pequeñas diferencias: siempre que sea posible, utilizar para cada área a tratar material procedente de un único lote.

Algunos colores a base de pigmentos orgánicos (rojos, azules, verdes, amarillos intensos, etc.) tienden a ceder color si se someten a abrasión, en seco o en húmedo: en estos casos se recomienda proteger el color

con una capa de acabado transparente. No aplicar sobre revoques a base de yeso destinados a ambientes húmedos (p. ej. duchas).

DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Color	Bajo pedido según carta de colores
Consumo de producto	0,130 kg/m^2 por capa
Peso específico (a 25°C)	Mezcla A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml Parte A: 1,55 ± 0,05 g/ml Parte B: 1,10 ± 0,05 g/ml
Viscosidad (a 25°C)	Mezcla A+B: 3.500-4.000 mPa · s (husillo 2, 5 rpm) Mezcla A+B diluida al 10%: 800-1.300 mPa · s (husillo 2, 5 rpm)
Residuo seco (A+B)	69% en peso, 54% en volumen
COV listo para el uso (D.Lgs. 161/06)	< 50 g/l – Cat. A/j: pintura de dos componentes de altas prestaciones (BA)
Punto de inflamación	No aplicable
Limpieza de herramientas	Agua
Almacenamiento	12 meses, en lugar seco a una temperatura comprendida entre 10°C y 35°C

DATOS DE APLICACIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Relación de mezcla (en peso)	Versión ya coloreada: A = 100, B = 28 Versión NP: A = 85, pasta = 15, B = 28
Tiempo de inducción	10 min (a 30°C) – 15 min (a 25°C) – 25 min (a 15°C)
Pot life (50% H.R.)	a 15°C: 130 min; a 25°C: 105 min; a 30°C: > 80 min
Seco al tacto (50% H.R.)	a 15°C: 18-22 horas; a 25°C: 4-6 horas; a 30°C: 2,5-3,5 horas

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Transitable a pie (50% H.R.)	a 25°C: de 14 a 36 horas
Repintado (50% H.R.)	a 25°C: de 14 a 36 horas
Transitable (50% H.R.)	a 25°C: 3 días
Endurecimiento en profundidad (50% H.R.)	a 25°C: 7 días
Condiciones ambientales de uso	Temperatura entre +15°C y +35°C, H.R. < 70%
Temperatura de la superficie	Entre +10°C y +30°C
Mantenimiento del revestimiento	Para la limpieza utilizar detergentes neutros

DATOS TÉCNICOS DE PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN	RESULTADO

Aspecto	Superficie ligeramente texturizada (piel de naranja)
Brillo (60°)	60-65 (*)
Resistencia a la abrasión (UNI 8298-9)	55 mg (Taber, muela CS-17, 1000 ciclos, 1000 g)
Resistencia a la abrasión (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
Adherencia pull-off (EN 1542)	3,6 MPa
Resistencia al impacto (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (clase 2)
Permeabilidad al agua (EN 1062-3)	w = 0,012 kg/(m² · h^0,5)
Reacción al fuego (UNI EN 13501-1)	Clase Bfl-s1
Resbaladicidad (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (con 3% de MICROESFERAS DE VIDRIO FINAS)
Resistencias químicas	Contactar con el servicio técnico Design Systems

(*) El grado de brillo de PAVIFLOOR aplicado se ve influido por diversos factores: temperatura del material, humedad ambiental, temperatura de aplicación y porosidad del soporte.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.