DESIGN SYSTEMS

# FICHA TÉCNICA PAVIFLOOR A+B
## FORMULADO EPOXÍDICO COLORIDO EM EMULSÃO AQUOSA

## DESCRIÇÃO

PAVIFLOOR A+B é um acabamento colorido de dois componentes à base de resinas epoxídicas e amínicas em dispersão aquosa, com alto teor de sólidos, para revestimentos de elevada resistência química. É particularmente indicado para o tratamento de canaletas e tanques de contenção.

- Ótima resistência ao desgaste.
- Fácil limpeza e higienização da superfície.
- Boa resistência à água, às soluções alcalinas, aos detergentes e aos hidrocarbonetos, tanto de alto como de baixo ponto de ebulição (óleo, gasóleo/diesel, gasolina, etc.).

PAVIFLOOR é adequado para o revestimento de pisos e paredes em ambientes com presença de alimentos, sujeitos a avaliações do sistema HACCP em conformidade com o Reg. (CE) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007).

O formulado é fornecido em versão já colorida para algumas tonalidades ou em versão não pigmentada (NP), com pasta corante à base de água fornecida à parte.

## UTILIZAÇÕES

Pintura colorida de pisos de concreto/betão no interior de edifícios. Acabamento para revestimentos epóxi-cimentícios ou epoxídicos de espessura. Adequado para ambientes alimentares, por ser facilmente limpável e higienizável. Regeneração da coloração de pavimentos em resina. Revestimento para rodapés de locais assépticos na indústria alimentar e farmacêutica, em hospitais e em áreas públicas.

## SUBSTRATO

O substrato deve possuir uma resistência mínima à compressão de 25 N/mm$^2$ e à tração de 1,5 N/mm$^2$.

## PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Os substratos de concreto/betão deverão estar sólidos, secos (curados, se de construção recente), nivelados, absorventes, não contaminados por óleos, detergentes, desmoldantes, pós ou outras substâncias. Avaliar o tipo de preparação mecânica mais conveniente (abrasão ou lixamento). Eventuais buracos e pequenas anomalias podem ser previamente reparados com massa epoxídica. Os pisos cerâmicos devem ser abrasionados ou lixados até se obter uma superfície completamente opaca.

Os revestimentos em resina existentes devem ser abrasionados ou lixados, eliminando em seguida os resíduos de pó. As superfícies cimentícias absorventes ou com tendência a soltar pó devem ser previamente tratadas com um primer epoxídico à base de água ou com uma demão de PAVIFLOOR diluído com 50% em peso de água. Os substratos preparados por lixamento que apresentem marcas de abrasão devem receber uma camada de regularização com formulados adequados. Os substratos húmidos ou sujeitos a humidade ascendente por capilaridade devem ser tratados com um primer específico (contactar o serviço técnico Design Systems).

## APLICAÇÃO

**PAVIFLOOR já colorido**

No momento da aplicação, juntar os dois componentes pré-doseados num único recipiente. Misturar cuidadosamente durante 2 minutos utilizando um equipamento adequado (furadeira/berbequim com hélice), tendo o cuidado de limpar com uma espátula as paredes dos recipientes para misturar todo o produto. Terminada a mistura, respeitar o tempo de indução*, deixando o produto repousar na lata. Adicionar lentamente e sob agitação a água de diluição (recomendado 20% para a primeira demão, 10% para a demão de acabamento), misturar novamente durante 1 minuto e aplicar a rolo, com um consumo de 0,130 kg/m$^2$ por demão.

**PAVIFLOOR NP + pasta corante**

Mexer bem a pasta corante para homogeneizar eventuais sedimentos. No momento da aplicação, juntar a pasta corante ao componente A e misturar cuidadosamente. Adicionar depois o componente B e misturar durante 2 minutos utilizando um equipamento adequado (furadeira/berbequim com hélice), tendo o cuidado de limpar com uma espátula as paredes dos recipientes. Terminada a mistura, respeitar o tempo de indução*, deixando o produto repousar na lata. Adicionar lentamente e sob agitação a água de diluição (recomendado 20% para a primeira demão, 10% para a demão de acabamento), misturar novamente durante 1 minuto e aplicar a rolo, com um consumo de 0,130 kg/m$^2$ por demão.

Para obter uma superfície antiderrapante, adicionar 3-5% em peso de MICROESFERAS DE VIDRO (FINAS ou GROSSAS), mantendo o produto em agitação para evitar a sua sedimentação. PAVIFLOOR pode também ser aplicado como camada de regularização: neste caso, adicionar à mistura 30% em peso de MICROESFERAS DE VIDRO GROSSAS e aplicar com desempenadeira de aço, com um consumo máximo de 0,200 kg/m$^2$ de PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR deve ser aplicado após o tempo de indução e dentro do tempo de utilização, em função da temperatura ambiente (ver os dados técnicos).

## ADVERTÊNCIAS

Evitar preparar misturas parciais do produto, para não incorrer em erros acidentais que poderiam resultar num endurecimento ausente ou incompleto. Se não forem respeitados os tempos de indução e de utilização, podem ocorrer desuniformidades no acabamento, evidenciadas por diferenças de cor e de grau de brilho. Como acabamento, deve ser aplicado a rolo, uniformizando a superfície com movimentos paralelos.

Para aplicações a baixas temperaturas é possível diluir o formulado com uma mistura 1:1 de água e álcool etílico. Proteger o produto aplicado da humidade, condensação e água durante pelo menos 24 horas.

As tonalidades de amarelo, de laranja e alguns vermelhos podem exigir mais demãos para obter um bom poder de cobertura (em alguns casos recomenda-se uma primeira demão adicional de cor branca). Lotes de produção diferentes da mesma cor podem apresentar pequenas diferenças: sempre que possível, utilizar para cada área a tratar material proveniente de um único lote.

Algumas cores à base de pigmentos orgânicos (vermelhos, azuis, verdes, amarelos intensos, etc.) tendem a ceder cor quando sujeitas a abrasão, a seco ou a húmido: nestes casos recomenda-se proteger a cor com uma demão de acabamento transparente. Não aplicar sobre rebocos à base de gesso destinados a ambientes húmidos (ex.: chuveiros).

## DADOS DO PRODUTO

| DESCRIÇÃO | RESULTADO |
|---|---|
| Cor | A pedido, segundo a carta de cores |
| Taxa de consumo | 0,130 kg/m$^2$ por demão |
| Peso específico (a 25°C) | Mistura A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml; Parte A: 1,55 ± 0,05 g/ml; Parte B: 1,10 ± 0,05 g/ml |
| Viscosidade (a 25°C) | Mistura A+B: 3.500-4.000 mPa·s (spindle 2, 5 rpm); Mistura A+B diluída a 10%: 800-1.300 mPa·s (spindle 2, 5 rpm) |
| Resíduo seco (A+B) | 69% em peso, 54% em volume |
| VOC pronto a usar (D.Lgs. 161/06) | < 50 g/l – Cat. A/j: tinta de dois componentes de alto desempenho (BA) |
| Ponto de inflamação | Não aplicável |
| Limpeza das ferramentas | Água |
| Armazenamento | 12 meses, em local seco a uma temperatura entre 10°C e 35°C |

## DADOS DE APLICAÇÃO E TEMPOS

| DESCRIÇÃO | RESULTADO |
|---|---|
| Relação de mistura (em peso) | Versão já colorida: A = 100, B = 28; Versão NP: A = 85, pasta = 15, B = 28 |
| Tempo de indução | 10 min (30°C) – 15 min (25°C) – 25 min (15°C) |
| Pot life (50% H.R.) | a 15°C: 130 min; a 25°C: 105 min; a 30°C: > 80 min |
| Seco ao toque (50% H.R.) | a 15°C: 18-22 horas; a 25°C: 4-6 horas; a 30°C: 2,5-3,5 horas |

| DESCRIÇÃO | RESULTADO |
|---|---|
| Transitável a pé (50% H.R.) | a 25°C: de 14 a 36 horas |
| Recobrimento (50% H.R.) | a 25°C: de 14 a 36 horas |
| Transitável por veículos (50% H.R.) | a 25°C: 3 dias |
| Endurecimento em profundidade (50% H.R.) | a 25°C: 7 dias |
| Condições ambientais de uso | Temperatura entre +15°C e +35°C, H.R. < 70% |
| Temperatura da superfície | Entre +10°C e +30°C |
| Manutenção do revestimento | Para a limpeza, utilizar detergentes neutros |

DESIGN SYSTEMS

## DADOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO

| DESCRIÇÃO | RESULTADO |
|---|---|
| Aspeto | Superfície com ligeiro efeito casca de laranja |
| Brilho (60°) | 60-65 (*) |
| Resistência à abrasão (UNI 8298-9) | 55 mg (Taber, mó CS-17, 1000 ciclos, 1000 g) |
| Resistência à abrasão (UNI EN ISO 5470-1) | 84 mg |
| Aderência pull-off (EN 1542) | 3,6 MPa |
| Resistência ao impacto (EN ISO 6272-1) | 11,8 N · m, classe 2 |
| Permeabilidade à água (EN 1062-3) | Valor w = 0,012 kg/(m$^2$ · h0,5) |
| Reação ao fogo (UNI EN 13501-1) | Classe Bfl-s1 |
| Resistência ao escorregamento (D.M. 236/89) | μ > 0,40 (com 3% de MICROESFERAS DE VIDRO FINAS) |
| Resistências químicas | Contactar o serviço técnico Design Systems |

(*) O grau de brilho do PAVIFLOOR aplicado é influenciado por vários fatores: temperatura do material, humidade ambiente, temperatura de aplicação e porosidade do substrato.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.