DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE PAVIFLOOR A+B
FORMULIM EPOKSID ME NGJYRË NË EMULSION UJOR

PËRSHKRIMI

PAVIFLOOR A+B është një finiturë me ngjyrë dykomponentëshe me bazë rrëshirash epokside dhe aminike në dispersion ujor, me përmbajtje të lartë lënde të ngurtë, për veshje me rezistencë të lartë kimike. Është veçanërisht e përshtatshme për trajtimin e kanaleve dhe të vaskave të mbajtjes.

- Rezistencë e shkëlqyer ndaj konsumit.
- Pastrim dhe sanitarizim i lehtë i sipërfaqes.
- Rezistencë e mirë ndaj ujit, tretësirave alkaline, detergjentëve dhe hidrokarbureve, si me pikë të lartë ashtu edhe me pikë të ulët vlimi (vaj, naftë, benzinë etj.).

PAVIFLOOR është i përshtatshëm për veshjen e dyshemeve dhe mureve në ambiente me prani ushqimesh, të nënshtruara vlerësimeve të sistemit HACCP në përputhje me Rreg. (KE) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007).

Formulimi furnizohet në version tashmë të ngjyrosur për disa nuanca ose në version të papigmentuar (NP), me pastë ngjyruese me bazë uji të furnizuar veçmas.

PËRDORIMET

Lyerje me ngjyrë e dyshemeve prej betoni brenda ndërtesave. Finiturë për veshje epoksi-çimentore ose epokside me trashësi. I përshtatshëm për ambiente ushqimore, pasi pastrohet dhe sanitarizohet lehtësisht. Rigjenerim i ngjyrës së dyshemeve prej rrëshire. Veshje për zokolaturat e ambienteve aseptike në industrinë ushqimore dhe farmaceutike, në spitale dhe në zona publike.

NËNSHTRESA

Nënshtresa duhet të ketë një rezistencë minimale në shtypje prej 25 N/mm^2 dhe në tërheqje prej 1,5 N/mm^2.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Nënshtresat prej betoni duhet të jenë të ngurta, të thata (të stazhionuara nëse janë ndërtim i ri), të niveluara, thithëse, të pandotura nga vajra, detergjentë, agjentë ndarës, pluhura ose substanca të tjera. Vlerësoni llojin më të përshtatshëm të përgatitjes mekanike (gërryerje ose lëmim). Vrimat eventuale dhe anomalitë e lehta mund të riparohen paraprakisht me stuko epokside. Dyshemetë me pllaka duhet të gërryhen ose të lëmohen derisa të përftohet një sipërfaqe plotësisht e matuar.

Veshjet ekzistuese prej rrëshire duhet të gërryhen ose të lëmohen, duke hequr më pas mbetjet e pluhurit. Sipërfaqet çimentore thithëse ose që tentojnë të pluhurosen duhet të trajtohen më parë me një primer epoksid me bazë uji ose me një shtresë PAVIFLOOR të holluar me 50% ujë në peshë. Nënshtresat e përgatitura me lëmim që paraqesin shenja gërryerjeje duhet të rrafshohen me formulime të përshtatshme. Nënshtresat e lagështa ose të nënshtruara ngritjes kapilare të lagështisë duhet të trajtohen me një primer specifik (kontaktoni shërbimin teknik Design Systems).

APLIKIMI

PAVIFLOOR tashmë i ngjyrosur

Në momentin e aplikimit bashkoni dy komponentët e paradozuar në një enë të vetme. Përzieni me kujdes për 2 minuta duke përdorur pajisje të përshtatshme (trapan me helikë), duke u kujdesur të pastroni me një shpatull muret e enëve për të përzier të gjithë produktin. Pasi të përfundojë përzierja, respektoni kohën e induksionit* duke e lënë produktin të pushojë në kuti. Shtoni ngadalë dhe nën përzierje ujin e hollimit (këshillohet 20% për shtresën e parë, 10% për shtresën përfundimtare), ripërzieni për 1 minutë dhe aplikoni me rul, për një konsum prej 0,130 kg/m^2 për çdo shtresë.

PAVIFLOOR NP + pastë ngjyruese

Përzieni mirë pastën ngjyruese për të homogjenizuar sedimentet eventuale. Në momentin e aplikimit bashkoni pastën ngjyruese me komponentin A dhe përzieni me kujdes. Shtoni më pas komponentin B dhe përzieni për 2 minuta duke përdorur pajisje të përshtatshme (trapan me helikë), duke u kujdesur të pastroni me një shpatull muret e enëve. Pasi të përfundojë përzierja, respektoni kohën e induksionit* duke e lënë produktin të pushojë në kuti. Shtoni ngadalë dhe nën përzierje ujin e hollimit (këshillohet 20% për shtresën e parë, 10% për shtresën përfundimtare), ripërzieni për 1 minutë dhe aplikoni me rul, për një konsum prej 0,130 kg/m^2 për çdo shtresë.

Për të përftuar një sipërfaqe kundër rrëshqitjes, shtoni 3-5% në peshë SFERA QELQI (TË IMËTA ose TË TRASHA), duke e mbajtur produktin nën përzierje për të shmangur sedimentimin. PAVIFLOOR mund të aplikohet edhe si shtresë rrafshuese: në këtë rast shtoni në përzierje 30% në peshë SFERA QELQI TË TRASHA dhe aplikoni me mallë çeliku, për një konsum maksimal prej 0,200 kg/m^2 PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR duhet të aplikohet pas kohës së induksionit dhe brenda kohës së përdorimit, në varësi të temperaturës së ambientit (shih të dhënat teknike).

PARALAJMËRIME

Shmangni përgatitjen e përzierjeve të pjesshme të produktit, për të mos rënë në gabime aksidentale që mund të sjellin një ngurtësim të munguar ose jo të plotë. Nëse nuk respektohen kohët e induksionit dhe të përdorimit, mund të shfaqen parregullsi të finiturës, të dukshme nga ngjyra dhe shkalla e shkëlqimit të ndryshme. Si finiturë duhet të aplikohet me rul, duke e uniformuar sipërfaqen me lëvizje paralele.

Për aplikime në temperatura të ulëta është e mundur të hollohet formulimi me një përzierje 1:1 uji dhe alkooli etilik. Mbroni produktin e aplikuar nga lagështia, kondensimi dhe uji për të paktën 24 orë.

Tonalitetet e së verdhës, të portokallisë dhe disa të kuqe mund të kërkojnë më shumë shtresa për të përftuar një efekt të mirë mbulues (në disa raste këshillohet një shtresë e parë shtesë me ngjyrë të bardhë). Lote të ndryshme prodhimi të së njëjtës ngjyrë mund të paraqesin ndryshime të vogla: kur është e mundur, përdorni për çdo zonë që do të trajtohet material nga një lot i vetëm.

Disa ngjyra me bazë pigmentesh organike (të kuqe, blu, jeshile, të verdha intensive etj.) tentojnë të lëshojnë ngjyrë nëse i nënshtrohen gërryerjes, në të thatë ose në të lagët: në këto raste këshillohet të mbrohet ngjyra me një shtresë finiture transparente. Mos e aplikoni mbi suva me bazë allçie të destinuara për ambiente të lagështa (p.sh. dushe).

DESIGN SYSTEMS

TË DHËNAT E PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Ngjyra	Sipas kërkesës, sipas kartelës së ngjyrave
Konsumi	0,130 kg/m^2 për shtresë
Pesha specifike (në 25°C)	Përzierja A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml Pjesa A: 1,55 ± 0,05 g/ml Pjesa B: 1,10 ± 0,05 g/ml
Viskoziteti (në 25°C)	Përzierja A+B: 3.500-4.000 mPa · s (spindle 2, 5 rpm) Përzierja A+B e holluar 10%: 800-1.300 mPa · s (spindle 2, 5 rpm)
Mbetja e thatë (A+B)	69% në peshë, 54% në vëllim
VOC gati për përdorim (D.Lgs. 161/06)	< 50 g/l – Kat. A/j: bojë dykomponentëshe me performancë të lartë (BA)
Pika e ndezjes	Nuk aplikohet
Pastrimi i veglave	Ujë
Magazinimi	12 muaj, në vend të thatë në një temperaturë midis 10°C dhe 35°C

TË DHËNAT E APLIKIMIT DHE KOHËT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Raporti i përzierjes (në peshë)	Versioni tashmë i ngjyrosur: A = 100, B = 28 Versioni NP: A = 85, pastë = 15, B = 28
Koha e induksionit	10 min (në 30°C) – 15 min (në 25°C) – 25 min (në 15°C)
Pot life (50% L.R.)	në 15°C: 130 min në 25°C: 105 min në 30°C: > 80 min
I thatë në prekje (50% L.R.)	në 15°C: 18-22 orë në 25°C: 4-6 orë në 30°C: 2,5-3,5 orë

PËRSHKRIMI	REZULTATI
I kalueshëm në këmbë (50% L.R.)	në 25°C: nga 14 deri në 36 orë
Rimbulimi (50% L.R.)	në 25°C: nga 14 deri në 36 orë
I kalueshëm nga automjetet (50% L.R.)	në 25°C: 3 ditë
Ngurtësimi në thellësi (50% L.R.)	në 25°C: 7 ditë
Kushtet e ambientit të përdorimit	Temperaturë midis +15°C dhe +35°C, L.R. < 70%
Temperatura e sipërfaqes	Midis +10°C dhe +30°C
Mirëmbajtja e veshjes	Për pastrimin përdorni detergjentë neutralë

TË DHËNAT TEKNIKE TË PERFORMANCËS

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Pamja	Sipërfaqe lehtësisht me efekt lëkure portokalli

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Shkëlqimi (Gloss 60°)	60-65 (*)
Rezistenca ndaj gërryerjes (UNI 8298-9)	55 mg (Taber, disk CS-17, 1000 cikle, 1000 g)
Rezistenca ndaj gërryerjes (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
Ngjitja pull-off (EN 1542)	3,6 MPa
Rezistenca ndaj goditjes (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (klasa 2)
Përshkueshmëria nga uji (EN 1062-3)	vlera w = 0,012 kg/(m^2 · h0,5)
Reagimi ndaj zjarrit (UNI EN 13501-1)	Klasa Bfl-s1
Rrëshqitshmëria (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (me 3% SFERA QELQI TË IMËTA)
Rezistencat kimike	Kontaktoni shërbimin teknik Design Systems

(*) Shkalla e shkëlqimit të PAVIFLOOR të aplikuar ndikohet nga faktorë të ndryshëm: temperatura e materialit, lagështia e ambientit, temperatura e aplikimit dhe poroziteti i nënshtresës.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.