TEHNICKI LIST PAVIFLOOR A+B
EPOKSIDNI PROIZVOD U BOJI NA BAZI VODENE EMULZIJE

OPIS

PAVIFLOOR A+B je dvokomponentni zavrsni premaz u boji na bazi epoksidnih i aminskih smola u vodenoj disperziji, sa visokim sadrzajem suve materije, za obloge visoke hemijske otpornosti. Posebno je pogodan za tretman kanala i zastitnih (sabirnih) bazena.

- Odlicna otpornost na habanje.
- Lako ciscenje i dezinfekcija povrsine.
- Dobra otpornost na vodu, alkalne rastvore, deterdzente i ugljovodonike, kako visokokljucajuce tako i niskokljucajuce (ulje, dizel gorivo, benzin itd.).

PAVIFLOOR je pogodan za oblaganje podova i zidova u prostorima u kojima se nalaze prehrambeni proizvodi, podlozim proceni po sistemu HACCP u skladu sa Uredbom (EZ) 852/2004 (ital. zakonska uredba D.Lgs. 193/2007).

Proizvod se isporucuje u vec obojenoj verziji za neke nijanse ili u nepigmentovanoj verziji (NP), sa pastom za bojenje na bazi vode koja se isporucuje zasebno.

UPOTREBA

Bojenje betonskih podova unutar objekata. Zavrsni sloj za epoksi-cementne ili debeloslojne epoksidne obloge. Pogodan za prehrambene prostore, jer se lako cisti i dezinfikuje. Obnavljanje boje podova od smole. Obloga za sokle u asepticim prostorijama u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, u bolnicama i javnim prostorima.

PODLOGA

Podloga mora imati minimalnu cvrstocu na pritisak od 25 N/mm^2 i na zatezanje od 1,5 N/mm^2.

PRIPREMA PODLOGE

Betonske podloge moraju biti cvrste, suve (sazrele ako su novoizgradene), nivelisane, upijajuce, nezagadene uljima, deterdzentima, sredstvima za odvajanje oplate, prasinom ili drugim materijama. Proceniti najpogodniju vrstu mehanicke pripreme (abraziju ili brusenje). Eventualne rupe i manje nepravilnosti mogu se prethodno popraviti epoksidnim kitom. Podovi od plocica se moraju abrazivno obraditi ili brusiti dok se ne dobije potpuno matirana povrsina.

Postojece obloge od smole moraju se abrazivno obraditi ili brusiti, a zatim ukloniti ostatke prasine. Upijajuce cementne povrsine ili one sklone prasenju moraju se prethodno tretirati epoksidnim prajmerom na bazi vode ili jednim slojem proizvoda PAVIFLOOR razredenog sa 50% teznskih vode. Podloge pripremljene brusenjem koje pokazuju tragove abrazije moraju se izravnati odgovarajucim proizvodima. Vlazne podloge ili podloge izlozene kapilarnoj vlazi moraju se tretirati posebnim prajmerom (kontaktirati tehnicku sluzbu Design Systems).

NANOSENJE

PAVIFLOOR vec obojen

U trenutku nanosenja sjediniti dve unapred dozirane komponente u jednoj posudi. Pazljivo mesati 2 minuta koristeci odgovarajucu opremu (busilicu sa mesacem), vodeci racuna da se spahtlom ociste zidovi posuda kako bi se izmesao sav proizvod. Po zavrsetku mesanja postovati vreme indukcije* ostavljajuci proizvod da odstoji u limenci. Polako i uz mesanje dodati vodu za razredivanje (preporucuje se 20% za prvi sloj, 10% za zavrsni sloj), ponovo mesati 1 minut i naneti valjkom, uz potrosnju od 0,130 kg/m^2 po sloju.

PAVIFLOOR NP + pasta za bojenje

Dobro promesati pastu za bojenje kako bi se homogenizovao eventualni talog. U trenutku nanosenja dodati pastu za bojenje komponenti A i pazljivo izmesati. Zatim dodati komponentu B i mesati 2 minuta koristeci odgovarajucu opremu (busilicu sa mesacem), vodeci racuna da se spahtlom ociste zidovi posuda. Po zavrsetku mesanja postovati vreme indukcije* ostavljajuci proizvod da odstoji u limenci. Polako i uz mesanje dodati vodu za razredivanje (preporucuje se 20% za prvi sloj, 10% za zavrsni sloj), ponovo mesati 1 minut i naneti valjkom, uz potrosnju od 0,130 kg/m^2 po sloju.

Za dobijanje protivklizne povrsine dodati 3-5% teznskih STAKLENIH KUGLICA (FINIH ili KRUPNIH), odrzavajuci proizvod u pokretu mesanjem kako bi se izbeglo talozenje. PAVIFLOOR se moze nanositi i gletovanjem: u tom slucaju mesavini dodati 30% teznskih KRUPNIH STAKLENIH KUGLICA i naneti celicnom gletaricom, uz maksimalnu potrosnju od 0,200 kg/m^2 proizvoda PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR se mora naneti nakon vremena indukcije i u okviru vremena upotrebljivosti, u zavisnosti od temperature okoline (videti tehnicke podatke).

UPOZORENJA

Izbegavati pripremu delimicnih mesavina proizvoda, kako ne bi doslo do slucajnih gresaka koje bi mogle dovesti do izostanka ili nepotpunog ocvrscavanja. Ako se ne postuju vreme indukcije i vreme upotrebljivosti, mogu nastati neujednacenosti zavrsnog sloja, vidljive kroz razlicitu boju i stepen sjaja. Kao zavrsni sloj nanosi se valjkom, ujednacavajuci povrsinu paralelnim pokretima.

Za nanosenje na niskim temperaturama proizvod se moze razrediti mesavinom vode i etil-alkohola u odnosu 1:1. Naneti proizvod zastititi od vlage, kondenzacije i vode najmanje 24 sata.

Nijanse zute, narandzaste i neke crvene mogu zahtevati vise slojeva za postizanje dobre pokrivnosti (u nekim slucajevima preporucuje se dodatni prvi sloj bele boje). Razlicite proizvodne serije iste boje mogu pokazivati male razlike: gde je mogucé, za svaku povrsinu koja se tretira koristiti materijal iz jedne serije.

Neke boje na bazi organskih pigmenata (crvene, plave, zelene, intenzivno zute itd.) sklone su otpustanju boje ako su izlozene abraziji, suvoj ili mokroj: u tim slucajevima preporucuje se zastita boje jednim slojem providnog zavrsnog premaza. Ne nanositi na maltere na bazi gipsa namenjene vlaznim prostorima (npr. tus kabine).

DESIGN SYSTEMS

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Na zahtev prema karti boja
Potrošnja	0,130 kg/m^2 po sloju
Specifična težina (na 25°C)	Mešavina A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml Komponenta A: 1,55 ± 0,05 g/ml Komponenta B: 1,10 ± 0,05 g/ml
Viskoznost (na 25°C)	Mešavina A+B: 3.500-4.000 mPa · s (vreteno 2, 5 o/min) Mešavina A+B razređena 10%: 800-1.300 mPa · s (vreteno 2, 5 o/min)
Suvi ostatak (A+B)	69% težinski, 54% zapreminski
VOC spreman za upotrebu (ital. D.Lgs. 161/06)	< 50 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BA)
Tačka paljenja	Nije primenljivo
Čišćenje alata	Voda
Skladištenje	12 meseci, na suvom mestu na temperaturi između 10°C i 35°C

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Odnos mešanja (težinski)	Vec obojena verzija: A = 100, B = 28 Verzija NP: A = 85, pasta = 15, B = 28
Vreme indukcije	10 min (na 30°C) – 15 min (na 25°C) – 25 min (na 15°C)
Pot life (50% R.V.)	na 15°C: 130 min na 25°C: 105 min na 30°C: > 80 min
Suvo na dodir (50% R.V.)	na 15°C: 18-22 sata na 25°C: 4-6 sati na 30°C: 2,5-3,5 sati

OPIS	REZULTAT
Prohodno za pešake (50% R.V.)	na 25°C: od 14 do 36 sati
Ponovno premazivanje (50% R.V.)	na 25°C: od 14 do 36 sati
Prohodno za vozila (50% R.V.)	na 25°C: 3 dana
Očvršćavanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Uslovi okoline pri upotrebi	Temperatura između +15°C i +35°C, R.V. < 70%
Temperatura površine	Između +10°C i +30°C
Održavanje obloge	Za čišćenje koristiti neutralne deterdžente

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Blago hrapava površina (efekat narandžine kore)

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Sjaj (60°)	60-65 (*)
Otpornost na habanje (UNI 8298-9)	55 mg (Taber, točak CS-17, 1000 obrtaja, 1000 g)
Otpornost na habanje (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
Prionljivost pull-off (EN 1542)	3,6 MPa
Otpornost na udar (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (klasa 2)
Propustljivost vode (EN 1062-3)	vrednost w = 0,012 kg/(m^2 · h0,5)
Reakcija na požar (UNI EN 13501-1)	klasa Bfl-s1
Klizavost (ital. D.M. 236/89)	μ > 0,40 (sa 3% FINIH STAKLENIH KUGLICA)
Hemijske otpornosti	Kontaktirati tehničku službu Design Systems

(*) Na stepen sjaja nanetog proizvoda PAVIFLOOR utiču različiti faktori: temperatura materijala, vlažnost okoline, temperatura nanošenja i poroznost podloge.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.